

Werkstoff-Nr. :	Werksbezeichnung : TRIP 1
Kurzname :	Schmelze :

Chemische Zusammensetzung [Masseanteil in %] Schmelze <input type="text"/> Stück <input type="text"/>													
C	Si	Mn	P	S	Cr	Mo	Ni	Al	Cu	Ti	N	B	
0,299	0,97	2,50	0,008	0,0171	0,20	0,096	0,21	0,0095	0,209	0,0315	0,0069	0,018	

Abmessung Werkstück : Probe : 1,3 x 4,0 x 7 [mm] Probenentnahmeort : Lage :

Vorbehandlung :

Austenitisierung		
Wärmedauer :	285	[s]
Temperatur :	950	[°C]
Haltezeit :	300	[s]

Ac1 : 695	[°C]	Ac3 : 855	[°C]	Ms : -----	[°C]
Ac1b : -----	[°C]	Ac1e : -----	[°C]		
Austenitkorngröße nach DIN 50601					
nach Austenitisierung :					

