# Informe de Tercería

**Laboratorio Industrial Metalúrgico**
Supervisor : Ing. Gloria López
Tamazula 256, Parque Industrial Lagunero, Gómez Palacio, Durango, México. CP 35078
Mexico
www.limsamx.com

**Metalúrgica Met-Mex Peñoles - Minera Fresnillo**
Servicio de Tercería / Arbitration Testing

## Z20260587 / 109-M

| | |
|---|---|
| **Tipo de muestra** | Concentrado de zinc |
| **Órden de venta** | S00950 |
| **ID ítem** | ZN-1941 |
| **Lote analítico** | B-1267 |

### Cronología

| Recepción | Verificación | Publicación |
|---|---|---|
| 11/08/2026 15:45 | 27/08/2026 17:59 | 27/08/2026 18:07 |
| **Batch Labels** | Concentrados de zinc | |

## Resultados

| Ensayo al fuego / Fire Assay | Método | Resultado | Unidad | Rango |
|---|---|---|---|---|
| Doré | GMT-EF-GE | 0.277 | *kg/t* | |

| Volumetría | Método | Resultado | Unidad | Rango |
|---|---|---|---|---|
| Zinc | GMT-ZN-VOL | 49.81 | *% (m/m)* | |

| Espectrometría | Método | Resultado | Unidad | Rango |
|---|---|---|---|---|
| Hierro | EAA-ARS | 8.6107 | *% (m/m)* | |
| Cadmio | EAA-ARS | 0.4986 | *% (m/m)* | |

| Gravimetría | Método | Resultado | Unidad | Rango |
|---|---|---|---|---|
| Insolubles | GMT-INS-GRA | 3.30 | *% (m/m)* | |

## Responsables



**I.Q. Diego González**
Jefe de laboratorio
Administración

Los resultados mostrados hacen referencia únicamente al ítem ensayado.
Este documento no podrá reproducirse, excepto en su totalidad, sin la aprobación por escrito de Laboratorio Industrial Metalúrgico