

The background of the entire image is a close-up, perspective view of several parallel, dark blue or black corrugated PVC pipes. The ridges of the pipes create a strong sense of depth and texture. In the bottom left corner, there is a geometric graphic composed of several interlocking cubes in shades of red and orange, some of which are slightly offset from each other, creating a 3D effect.

RubEx
group

НАПОРНО-
ВСАСЫВАЮЩИЕ
PVC РУКАВА

НАПОРНО-ВСАСЫВАЮЩИЕ PVC РУКАВА

Напорно-всасывающие PVC рукава являются современным эффективным инструментом для создания эргономичных и функциональных трубопроводных систем, применяемых для транспортировки различных веществ.

Напорно-всасывающие PVC рукава имеют ряд неоспоримых преимуществ перед аналогичными изделиями из резины и металлорукавами:

- Долговечность - срок службы напорно-всасывающего рукава **до 3-х раз выше** резинового.
- Высокая степень стойкости к истиранию и воздействию внешней среды (в том числе ультрафиолету и озону)
- Уникальная гибкость даже при пониженных температурах (радиус изгиба **до 2-х раз меньше** чем у аналогичных резиновых рукавов)
- Меньший вес при аналогичных характеристиках (**до 2-х раз меньше**)
- Стандартные длины бухт **до 3-х раз больше** чем у аналогичных резиновых рукавов
- Химические характеристики (не взаимодействуют с перекачиваемыми средами)

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ:

Серия PVC RubEX CLEAN и PVC RubEX CLEAN NORD

- Для откачки сточных вод
 - Для очистки канализации и сточных ям
- PVC RubEX CLEAN NORD – морозостойкое исполнение ассенизаторского рукава

Серия PVC RubEX TRANS FOOD

- Для транспортировки, слива и перекачки питьевой и минеральной воды, соков, алкогольных напитков с содержанием спирта до 25%, уксуса и молока
- В системах и устройствах защиты органов дыхания
- В ирригационных и гидротехнических системах
- Для перекачки жидких биологических отходов, грязи и иных густых масс, удобрений и пестицидов
- В сельскохозяйственных (транспортировка семян, комбикормов, органических удобрений) и поливочных агрегатах
- В оборудовании химической и полимерной промышленности
- В судостроении

Серия PVC RubEX IRRIGATION

- Для транспортировки, орошения, слива и перекачки минеральных удобрений, инсектицидов, чистящих средств
- В сельскохозяйственном машиностроении
- В ирригационных и гидротехнических системах
- Для перекачки жидких биологических отходов, грязи и иных густых масс, удобрений и пестицидов
- При транспортировке питьевой воды и продуктов питания (напитки, соки, пиво, вино, молоко)
- При откачке сточных вод, в сельскохозяйственных (транспортировка семян, комбикормов, органических удобрений) и поливочных агрегатах
- В оборудовании химической и полимерной промышленности
- В судостроении

Серия PVC RubEX OIL

- Для перекачки нефтепродуктов;
- Для перекачки минеральных масел;



www.rubexgroup.ru

8 (800) 505-98-70



НАПОРНО-ВСАСЫВАЮЩИЕ PVC РУКАВА

СЕРИЯ	ТЕМПЕРАТУРА ЭКСПЛУАТАЦИИ, °C	ВНУТР. Ø, ММ	ТОЛЩИНА СТЕНКИ (ММ)	МИНИ- МАЛЬНЫЙ РАДИУС ИЗГИБА, ММ	РАБОЧЕЕ ДАВЛЕНИЕ (МАКСИМА- ЛЬНОЕ), МПА	РАБОЧЕЕ РАЗРЕЖЕНИЕ (ВАКУУМ), МПА	МАССА (СПРАВОЧНАЯ), КГ/ПОГ.М.
PVC RubEX CLEAN (RubEX C)	От -30°C до +60°C	25	2,4	140	0,35	0,085	0,27
		32	2,6	180	0,35	0,085	0,35
		38	3	210	0,3	0,085	0,47
		50	5,2	200	0,3	0,085	1,05
		63	5,3	260	0,3	0,085	1,22
		76	6	310	0,25	0,085	1,65
		100	6,5	410	0,25	0,085	2,35
		127	7,2	510	0,2	0,085	3,2
PVC RubEX CLEAN NORD (RubEX CN)	От -40°C до +60°C	25	2,4	140	0,35	0,085	0,27
		32	2,6	180	0,35	0,085	0,35
		38	3	210	0,3	0,085	0,47
		50	5,2	200	0,3	0,085	1,05
		63	5,3	260	0,3	0,085	1,22
		76	6	310	0,25	0,085	1,65
		100	6,5	410	0,25	0,085	2,35
		127	7,2	510	0,2	0,085	3,2
PVC RubEX TRANS FOOD (PVC RubEX TF)	От -20°C до +60°C	25	3	130	0,6	0,085	0,37
		30	3	140	0,6	0,085	0,46
		32	3	155	0,6	0,085	0,51
		35	3,3	170	0,5	0,085	0,54
		38	3,5	182	0,5	0,085	0,56
		40	3,5	182	0,5	0,085	0,57
		45	3,5	190	0,45	0,085	0,69
		50	5,2	200	0,45	0,085	0,93
		63	5,3	260	0,4	0,085	1,22
		76	6	310	0,35	0,085	1,48
		100	7	410	0,3	0,085	2,23
		127	7,2	510	0,25	0,075	2,88
PVC RubEX IRRIGATION (PVC RubEX IR)	от -15°C до +60°C	25	2,4	140	0,35	0,085	0,25
		30	2,5	150	0,35	0,085	0,32
		32	2,6	180	0,35	0,085	0,33
		35	2,9	190	0,35	0,085	0,39
		38	3	210	0,3	0,085	0,43
		40	3	230	0,3	0,085	0,47
		45	3,1	250	0,3	0,085	0,56
		50	3,6	270	0,3	0,085	0,7
		63	4	280	0,25	0,085	0,96
		76	4,5	310	0,2	0,085	1,1
		100	5,7	410	0,15	0,08	2
		127	6	510	0,15	0,075	2,8
PVC RubEX OIL (PVC RubEX O)	от -15°C до +60°C	25	2,4	140	0,6	0,085	0,27
		32	2,6	180	0,6	0,085	0,35
		38	3	210	0,5	0,085	0,47
		50	5,3	200	0,4	0,085	1,07
		63	5,3	260	0,35	0,085	1,3
		76	5,5	310	0,3	0,085	1,62
		100	6	410	0,25	0,08	2,6
		127	7,5	510	0,2	0,075	4,32

