



Rubex group

КОНВЕЙЕРНЫЕ ЛЕНТЫ
С АРАМИДНЫМ КАРКАСОМ
RUBEX GROUP

КОНВЕЙЕРНЫЕ ЛЕНТЫ С АРАМИДНЫМ КАРКАСОМ RUBEX GROUP

Арамид – это синтетическое волокно, обладающее повышенными эксплуатационными качествами: высокая прочность на разрыв при низком удельном весе, устойчивость к большинству видов химических веществ, к воздействию тепла (до 400 °С), негорюч, он не обладает электропроводностью и обеспечивает высокую износостойкость. При одинаковой разрывной нагрузке арамидный каркас легче троса в 5 раз, а каркаса из капроновых нитей в 3 раза.

ПРЕИМУЩЕСТВА АРАМИДНЫХ ЛЕНТ RUBEX GROUP:

- Экономия энергии – за счет меньшего веса и толщины ленты значительно снижается нагрузка на конвейер, требуются барабаны меньшего диаметра, как следствие происходит уменьшение энергопотребления.
- Конструкция ленты обеспечивает длительный срок службы – при оптимальном использовании прочности каркас содержит одну арамидную прокладку, что увеличивает его гибкость и улучшенные характеристики лоткообразования.
- Конвейерные арамидные ленты не только более легкие, но также и намного тоньше обычных многослойных и резинотросовых лент. Это позволяет делать монтажные секции ленты большей длины, что сокращает число стыковых соединений и упрощает установку ленты.
- Арамидные конвейерные ленты ОАО «Курскрезинотехника» сочетают в себе легкость и прочность, что позволяет использовать этот продукт в самых тяжелых условиях эксплуатации и на магистральных конвейерах.

ОАО «Курскрезинотехника» выпускает конвейерные арамидные ленты прочностью от 1600 до 2000 Н/мм. Обкладки могут быть выполнены в шахтном (ШТС(ТГ)) и износостойком (Х,W) исполнении. Стыковка арамидных лент производится механическим соединением. Прочность такого стыка составляет около 60% от номинальной прочности ленты.

НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ	ТРЕБОВАНИЯ ПО ТУ 2561-216-00149245-96	2ШТС(ТГ)-1200-1-DRP-2000 -6Т/4Т-ТСО	2ШТС(ТГ)-1200-5-EP-400-6-4-ТСО-РБ	ОТКЛОНЕНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ АРАМИДНОЙ ЛЕНТЫ ОТ МНОГОПРОКЛАДочной, %	
Прочность тяговой прокладки при разрыве, Н/мм по основе	н/м 2000	2183,5	2140	выше на 2%	✓
Относительное удлинение по основе при 10% нагрузке, %	н/б 1,5	1,0	1,5	ниже на 33%	✓
Кислородный индекс, %	н/м 30	31,6	30	выше на 5%	✓
Поверхностное электросопротивление, Ом.	н/б 3×10^8	$3,4 \times 10^7$	2×10^8	ниже на 83%	✓
Толщина, мм	н/м 30	19,6	21,2	ниже на 8%	✓
Вес, г/м.кв.	-	25740	27600	ниже на 7%	✓
Рекомендуемый диаметр приводного барабана	-	не менее 500 мм	не менее 1400 мм	в 3 раза меньше	✓



www.rubexgroup.ru

8 (800) 505-98-70