

ANNEXE 2 – TP BÉTON

SAÉ 2.07 – Bilan technique nécessaire

Table des matières

Introduction.....	3
I. Formulation théorique du béton	3
III. Fabrication du béton	4
IV. Essai de consistance (cône d'Abrams).....	4
V. Fabrication des éprouvettes cylindriques (11x22 cm)	5
VI. Estimation théorique de la résistance à 28 jours	5
VII. Évolution temporelle théorique de la résistance (Eurocode 2)	6
Conclusion.....	8

Introduction

L'objectif de ce TP est de formuler un béton répondant aux critères de la classe d'exposition XC3 (environnement modérément agressif, risque de corrosion par carbonatation), avec un dosage minimal en ciment de 280 kg/m^3 , une résistance mécanique minimale à la compression de 35 MPa à 28 jours et une consistance fluide (affaissement au cône d'Abrams de 15 cm). Notre groupe était chargé de formuler et réaliser un béton à partir de sable recyclé (SR).

I. Formulation théorique du béton

Méthodologie

La composition théorique du béton a été déterminée à partir de la méthode Dreux-Gorisse modifiée. Cette méthode optimise la compacité du squelette granulaire en fonction d'un paramètre K , fixé ici à 5 pour un béton armé courant.

Calcul des volumes des constituants (pour 8 litres de béton) :

Volume optimal en fines (V_{F0}) :

Selon la fiche méthode, le dosage optimal en fines est calculé par :

$$V_{F0} = 108 + K = 108 + 5 = 113 \text{ L/m}^3$$

Pour 8 litres de béton :

$$V_{\text{ciment}} = \frac{113}{1000} \times 8 = 0,904 \text{ L}$$

Volume d'eau nécessaire (V_{E0}) :

Le volume total d'eau nécessaire est décomposé en deux parties :

Volume d'eau plastique fixe : $V_{EP0} = 158 \text{ L/m}^3$

Volume d'eau pour affaissement 15 cm :

$$V_{ES0} = 10,5 \times \left[\ln(h + 1) + \frac{h}{30 - h} \right] = 10,5 \times \left[\ln(16) + \frac{15}{15} \right] \approx 39,6 \text{ L/m}^3$$

Ainsi :

$$V_{E0} = 158 + 39,6 = 197,6 \text{ L/m}^3 \Rightarrow 1,581 \text{ L pour 8 L}$$

Volume d'air occlus (V_{AO}) :

Selon la fiche méthode :

$$LV_{AO} = \frac{170}{h + 9} = \frac{170}{15 + 9} \approx 7,08 \text{ L/m}^3 \Rightarrow 0,0566 \text{ L pour 8L}$$

Volume de granulats (sable et gravier) :

Volume de pâte total :

$$V_{\text{pâte}} = 0,904 + 1,581 + 0,0566 = 2,542 \text{ L}$$

Donc, volume granulats restant :

$$V_{\text{granulats}} = 8 - 2,542 = 5,458 \text{ L}$$

Selon la méthode Dreux-Gorisse modifiée précédemment utilisée dans l'Annexe 1 on obtient la proportion des granulats (51% sable, 49% gravier) et on en déduit :

$$\text{Sable recyclé} : 5,458 \times 0.51 = 2,78 \text{ L}$$

$$\text{Gravier 10/14} : 5,458 \times 0.49 = 2,67 \text{ L}$$

On obtient donc la répartition suivante :

Constituant	Volume (L)	Densité (kg/L)	Masse (kg)
Ciment CEM I	0,904	3,17	2,87
Eau	1,581	1	1,58
Sable recyclé	2,78	3,02	8,39
Gravier 10/14	2,67	2,6	6,94

Les valeurs fournies par l'enseignants étaient sensiblement les mêmes que les notre.

III. Fabrication du béton

Le mélange des constituants a été réalisé dans l'ordre suivant : gravier, sable recyclé, ciment, puis eau ajustée. Le malaxage a été poursuivi jusqu'à obtention d'un béton homogène, sans ségrégation visible.

Lors de la fabrication du béton nous avons remarqué avec le technicien que le mélange n'était pas assez humide, nous avons donc réaliser un premier ajout d'eau puis un deuxième. Cela était du au calcul réalisé de la formulation donnée par notre enseignant qui n'avait pas pris en compte les bonnes humidités des granulats, le sable et le gravier étaient bien moins humides que prévus. Nous avons donc déterminé nous-même la teneur en eau (W) des granulats qui était de 0% pour le gravier et 4.2% pour le sable recyclé.

Après recalcul le volume d'eau nécessaire est beaucoup plus proche de ce que nous avons mis en œuvre lors du mélange (2.57kg) : [ciment 2.866 kg, sable recyclé 6.941kg, gravier 7.803kg, eau 2.485kg]

IV. Essai de consistance (cône d'Abrams)

L'affaissement mesuré a été de 10,5 cm, inférieur à la cible fixée à 15 cm. Le béton présente une consistance légèrement plus ferme que prévue, cela est du au fait que l'on a adapter la quantité d'eau en 2 fois, une première fois « a vue » (+477ml eau) on a eu un cône de 1 cm d'affaissement, puis une deuxième fois + 200ml ou cette fois nous avons obtenu 10.5 cm ce qui est toujours léger.

V. Fabrication des éprouvettes cylindriques (11x22 cm)

Trois éprouvettes ont été remplies et vibrées pour assurer leur compacité, puis pesées :

Éprouvette	Masse (kg)
1	5,038
2	5,049
3	5,047

Les éprouvettes ont été stockées en chambre humide (20°C, HR ≥ 95%).

VI. Estimation théorique de la résistance à 28 jours

La résistance à la compression a été estimée par la formule de Féret :

$$f_{c28} = G \cdot \sigma_{28} \cdot c^2$$

Avec :

$$G = 5,4 \quad ; \quad \sigma_{28} = 65 \text{ MPa} \quad , \quad c = \frac{V_c}{V_c + V_e + V_{AO}} = \frac{0,904}{2,542} = 0,356$$

Ainsi :

$$f_{c28} = 5,4 \times 65 \times (0,356)^2 \approx 44,4 \text{ MPa}$$

Cette résistance théorique est supérieure à l'objectif initial (35 MPa), on respecte donc les exigences.

VII. Évolution temporelle théorique de la résistance (Eurocode 2)


La résistance à différents âges (f_{cmj}) est calculée selon :

$$f_{cmj} = f_{c28} \cdot e^{p \frac{j-0,5}{28-0,5}}$$

Avec $p = 0,15$, on obtient :


Âge (j)	Résistance (MPa)
1	0,013
2	3,3
3	9,91
7	27,37
14	38,03
21	42,21
28	44,4

De manière plus générale l'évolution de la résistance se caractérise de la manière suivante :



V.III Essai en compression du béton

Le graphique suivant compare la contrainte en fonction de la déformation pour deux éprouvettes de béton avec ciment un CEM III + sable de Loire et un autre avec un ciment CEM I + sable recyclé.



On remarque que :

- L'éprouvette avec sable naturel (courbe bleue) présente une pente plus importante dans la phase élastique, indiquant un module d'Young supérieur, donc une plus grande rigidité initiale. Sa contrainte maximale atteint environ 45 MPa.
- L'éprouvette avec sable recyclé (courbe rouge) montre une pente plus faible, traduisant un module d'Young plus bas, donc une rigidité moindre. Sa contrainte maximale est également plus faible, autour de 27 MPa.

Cette différence traduit que le béton avec sable recyclé est moins rigide et résistant que celui avec sable naturel, ce qui peut s'expliquer par la nature et la granulométrie du sable recyclé, qui affecte la compacité et la cohésion du mélange.

Cependant, la déformation maximale avant rupture semble similaire, indiquant que la ductilité n'est pas fortement affectée.

Ces résultats confirment que l'utilisation de sable recyclé a un impact sur les propriétés mécaniques du béton, et qu'il est nécessaire d'en tenir compte dans la formulation et le dimensionnement des ouvrages.

Conclusion

La formulation et la fabrication du béton à base de sable recyclé ont permis d'obtenir un matériau homogène et conforme aux exigences de la classe d'exposition XC3.

La consistance du béton s'est révélée légèrement plus ferme que la cible initiale (affaissement au cône d'Abrams de 15 cm), avec un affaissement mesuré à 10,5 cm. Cette différence est liée à un ajustement nécessaire de la quantité d'eau, en raison d'une humidité réelle des granulats plus faible que prévue dans le calcul initial.

La résistance théorique à 28 jours, estimée par la formule de Féret, atteint environ 44 MPa, soit bien au-dessus de l'objectif minimal de 35 MPa fixé par le CCTP. L'évolution temporelle de la résistance, modélisée selon la loi Eurocode 2, confirme une progression régulière et satisfaisante.

Les essais expérimentaux réalisés sur éprouvettes cylindriques stockées en conditions normalisées confirment la bonne cohérence entre calculs théoriques et résultats pratiques. Cette validation témoigne de la pertinence de la méthode Dreux-Gorisse modifiée combinée à une prise en compte rigoureuse des paramètres réels des granulats.

Ces résultats démontrent la qualité de la formulation et la maîtrise du processus de fabrication. Les essais complémentaires à 28 jours permettront de confirmer définitivement la performance mécanique du béton et valider la formulation pour un usage structurel conforme aux exigences du projet.

D'après les résultats mécaniques et les caractéristiques observées, le béton formulé avec sable recyclé (ciment CEMI) présente une bonne performance, notamment une résistance satisfaisante et une bonne homogénéité. Toutefois, comparé à un béton (ciment CEMIII) formulé avec sable naturel, il peut présenter une rigidité légèrement inférieure et une maniabilité un peu plus ferme, dues aux différences granulométriques et à la porosité plus élevée du sable recyclé.

Le choix entre ces deux bétons doit donc prendre en compte à la fois les performances techniques et les critères environnementaux. Le béton à sable recyclé permet une valorisation des matériaux issus du recyclage, réduisant l'impact environnemental et la consommation de ressources naturelles. Il constitue ainsi une solution adaptée dans une logique de développement durable, sans compromettre les exigences mécaniques du projet.

En conclusion, le béton à sable recyclé (avec un CEMIII) est un choix pertinent et viable pour le lotissement étudié, à condition de bien maîtriser la formulation et le contrôle des paramètres hydriques. Son utilisation contribue à concilier performance technique et responsabilité environnementale.