

KULPES®树脂产品目录

- 胶粘剂、涂料



昆勒聚合物(上海)有限公司
Kuller Polymer (Shanghai) Co., Ltd.

KULPES® 聚酯多元醇
应用领域

	形态	供货形式 (%固含量)	玻璃化温度(°C)	分子量 (g/mol)	羟值(mgKOH/g)	酸值(mgKOH/g)	熔点 (°C)	软化点 (°C)	聚氨酯热熔胶	UV 树脂	聚氨酯弹性体	软包装
RS 6059	无定形态	100	10	1800	50-60	≤2		55	+			
RS 6067	无定形态	100	30	3000	30-40	≤2		78	+			
RS 6069	无定形态	100	30	3000	30-40	≤2		77	+			
RS 6073	无定形态	100	30	5500	18-24	≤2		87	+			+
RS 6078	无定形态	100	50	2600	37-45	≤2		96	+			
RS 6131	液态	100	-60	3500	25-35	≤2	30	39	+	+	+	+
RS 6128	液态	100	-50	5500	18-25	≤2			+	+	+	+
RS 6119	液态	100	-30	3500	25-35	≤2			+		+	+
RS 6071	液态	100	-25	1000	100-120	≤2			+	+	+	+
RS 6108	液态	100	-15	3500	25-35	≤2			+		+	
RS 6183	结晶态	100	-60	3500	25-35	≤2	56	62	+			+
RS 6184	结晶态	100	-60	8500	12-18	≤2	57	64	+			
RS 6173	结晶态	100	-40	3500	25-35	≤2	95		+			
RS 6193	结晶态	100		3500	25-35	≤2	70	77	+			
RS 6194	结晶态	100		3500	25-35	≤2	65	73	+			
RS 6195	结晶态	100		5500	15-25	≤2	72	79	+			
RS 6197	结晶态	100	-30	3500	25-35	≤5	115	117	+			
RS 6198	结晶态	100	-30	5000	15-25	≤5	115	118	+			
RS 6248	结晶态	100		3500	25-35	≤3	90	95	+	+		
RS 6168	结晶态	100		3500	25-35	≤2		85	+			
RS 6163	结晶态	100	-18	3500	25-35	≤2		92	+			
RS 6164	结晶态	100	-25	3500	27-35	≤2		123	+			

KULPES® 改性多元醇
应用领域

RS 6217	液态	100	-60	2000	45-55	≤2			+			
RS 6227	液态	100	-60	2000	51-58	≤2			+			
RS 6331	液态	100	-60	2400	45-55	≤6			+			
RS 5806	液态	100	-30	50 000	25	≤2			+			+
RS 5807	液态	100	-15	30 000	30	≤2			+			
RS 5800	液态	100	-15	10 000	25	≤2			+			

KULPES® 固体丙烯酸树脂
应用领域

	基础单体	玻璃化温度(°C)	分子量	羟值(mgKOH/g)	酸值(mgKOH/g)	熔点(°C)	聚氨酯热熔胶	胶粘剂	防腐涂料	UV 涂料	热转印	印刷油墨	马路标线漆
RS 530	BMA/MMA	44	60 000		11	125	+					+	
RS 514	BMA/MMA	50	57 000	1.5	4	120	+					+	
RS 575	BMA/MMA	50	35 000		8	130	+			+			
RS 585	BMA/MMA	56	60 000		9	130	+		+			+	
RS 584	BMA/MMA	60	57 000		8	150	+		+			+	+
RS 516	BMA/MMA	61	63 000		8	150	+		+	+	+	+	+
RS 528	MMA/BMA	70	67 000	4	≤ 1	165	+		+			+	
RS 586	MMA/BMA	75	63 000		≤1	160	+		+			+	+
RS 529	MMA/BMA	78	35 000	3	7	155	+		+			+	+
RS 587	MMA/BMA	82	35 000		6	160	+		+			+	+
RS 501	MMA/BMA	87	40 000	5	6	160	+			+			
RS 573	MMA	103	110 000		≤1	235		+			+		
RS 580	MMA	106	110 000		≤1	235		+			+		
RS 551	MMA	110	110 000		≤1	235		+			+		
RS 591	MMA	119	165 000		≤1	250		+			+		

KULPES® 高分子量聚酯树脂
应用领域

	形态	供货形式 (%固含量)	玻璃化温度(°C)	分子量 (g/mol)	羟值(mgKOH/g)	酸值(mgKOH/g)	熔点(°C)	软化点(°C)	印刷油墨	粘合剂	罐听涂料	热密封涂料
RS 6204	液态	100	-30	10000	6-12	≤2			+	+		
RS 6208	结晶态	100	-10	15000	4-10	≤4		95	+	+		
CP 711	固体	100	45	16000	5-10	≤2			+	+	+	+
CP 710	固体	100	63	20000	4-7	≤2			+			
CP 708	固体	100	65	20000	4-7	≤5			+			+
CP 706	固体	100	67	20000	4-7	≤2			+	+		
CP 705	固体	100	67	15000	4-7	≤2			+			
CP 752	固体	100	70	18000	4-7	≤2					+	
CP 712	固体	100	102	15000	4-7	≤3					+	

KULPES® 溶剂型聚酯树脂
应用领域

	供货形式 (%固含)	玻璃化温度 (°C)	分子量 (g/mol)	羟值 (mgKOH/g)	酸值 (mgKOH/g)	粘度 (MPa.s)	建筑卷材	家电卷材	罐听外涂	罐听内涂	印刷油墨
CL 736 A	60	-5	7000	15-20	≤2	4500	+	+	+		
CL 730 D	65	15	4000	51-58	≤3	2000	+	+			+
CL 715 A	65	20	5500	15-25	≤3	15000	+	+			+
CL 798 L	65	20	3000	30-40	≤3	5000	+	+			+
CL 755 J	65	20	2000	70-80	≤8	5000	+	+			+
CL 737 F	55	25	4000	35-45	≤4	2000			+		+
CL 728 D	65	25	2000	90-100	≤8	5000					+
CL 718 C	50	30	5500	18-24	≤2	3000	+	+	+	+	+
CL 718 D	55	30	5500	18-24	≤2	4000	+	+	+	+	+
CL 726 C	55	30	6000	18-24	≤2	4500	+	+	+	+	
CP 711 A	40	45	15000	7-11	≤3	5000	+	+	+	+	+
CL 720 A	50	60	5500	18-24	≤2	3000	+	+	+	+	+

KULPES® 附着力促进剂

	供货形式 (%固含)	溶剂	羟值 (mgKOH/g)	粘度 (MPa.s)	PH 值	应用领域-涂料
KAW	60	二甲苯	30	500	-	工业、卷材、木器、罐听、交通
KAW-B	60	醋酸丁酯	30	500	-	工业、卷材、罐听、交通、印刷油墨
KAW-100	100	-	30	500 (60%XYL)		工业、木器、罐听、交通、印刷油墨
KAH	100	-	25	1000		工业、卷材、木器
KA-13	45	水	60	100	-	水性木器、水性塑胶、水性工业
KA-16	100	-	60	15000		工业、罐听、塑胶

特性指标测试方法

玻璃化温度: 参照 GB/T 19466.2-2004 用 DSC (差示扫描式量热法) 测定。

分子量: 参照 GB/T 27843-2011 用 GPC (凝胶渗透色谱法) 测定。

粘度: 参照 GB/T 7193-2008 用旋转粘度计测定。

软化点: 参照 GB/T 4507-2014 环球法测定。

熔点: 参照 GB/T 4507-2014 采用 DSC 测定。

固体份: 参照 GB/T 1725-2007。将大约 3 克样品在 105 度下加热烘烤 30 分钟, 干燥后剩余物质与试样质量比较, 以百分数表示。

羟值: 参照 GB/T 7383-2020。将大约 3 克样品溶解到二氯甲烷, 室温下用醋酸酐反应样品中的羟基基团。在酸酐水解后用 0.5KOH 甲醇溶液滴定。

酸值: 参照 GB/T 6743-2008。将大约 4 克样品溶解到二氯甲烷或四氢呋喃。用 0.1NKOH 甲醇或乙醇溶液滴定, 酚酞作为指示剂。

昆勒聚合物(上海)有限公司

地址: 上海市闵行区都庄路 2350 号 2 幢 501 室

邮编: 201108

电话: 021-6486 6300

<http://www.kullerpolymer.com>

E-mail: kullerpolymer@163.com