

Opis produktu

Kreda malarska jest produktem otrzymywanym przez wysuszenie i przemienienie kamienia wapiennego (CaCO_3).

Zastosowanie

Kreda malarska stosowana jest jako składnik farb suchych (wypełniacz lub nośnik), do produkcji zapraw i klejów.

Wartości gwarantowane

CaCO_3 – min. 95,0%
 SiO_2 – max. 3,0%
 Fe_2O_3 – max. 0,3%
Zawartość wolnej wody – max. 0,6%

Właściwości fizyczne gwarantowane

Pozostałość na sicie:
0,3 mm – max. 0,3%

Wartości średnie z 2017 r.*

CaCO_3 – 98,4%
 SiO_2 – 0,7%
 Fe_2O_3 – 0,1%
Zawartość wolnej wody – 0,2%

Właściwości fizyczne średnie z 2017 r.*

Pozostałość na sicie:
0,3 mm – 0,0%

* Wartości średnie nie są gwarantowane przez producenta. Podane analizy są orientacyjne i nie mogą stanowić podstawy do roszczeń gwarancyjnych.

Opakowanie

Kreda malarska jest dostępna w workach 30 kg lub ładowana luzem do wagonów CWL lub cystern samochodowych, chroniących kredę malarską przed zawilgoceniem i zanieczyszczeniem.

Magazynowanie

Kreda malarska powinna być składowana w warunkach zabezpieczających przed zawilgoceniem i zanieczyszczeniem.

Bezpieczeństwo

Produkt nie jest substancją niebezpieczną. Substancja wyłączone z Rozporządzenia REACH na podstawie załącznika nr V do rozporządzenia (WE) 1907.2006

Karta produktu

Dostępna na: www.lhoist.pl