

Resumen del Estudio de Estabilidad - Adhesivo Industrial

Temperatura	Fuerza final (24m)	Viscosidad final (24m)	Vida útil estimada
5°C	88.1%	2548 mPa·s	>24 meses
25°C	59.2%	3039 mPa·s	12 meses
40°C	18.5%	4045 mPa·s	5 meses