



Técnico Laboratorista en Ensayos de Concreto Endurecido

ASTM C 39

Describe la determinación de la resistencia a la compresión de especímenes cilíndricos de concreto como:

- Cilindros moldeados
- Núcleos extraídos

Se limita a concreto con un peso unitario mayor que 800 kg/m³.



ASTM C 78

Cubre la determinación de la resistencia a la flexión del concreto mediante el uso de una viga simple con carga en los tercios medios. Los resultados pueden usarse para la determinación de la conformidad de las especificaciones como base para el procedimiento de mezcla y clasificación, usado en ensayos de concreto para construcción de losas y pavimentos.



ASTM C 617

Describe los procedimientos para el cabeceo asegurando superficies de cilindros de concreto recién moldeados, cilindros de concreto endurecido o corazones extraídos de concreto para que se apeguen a los requisitos de planicidad y perpendicularidad.



ASTM C 1231

Cubren los requisitos para un sistema empleando capas no adheridas para ensayar cilindros de concreto moldeados de acuerdo con la norma ASTM C 31 o ASTM C 192. Las capas no adheridas de neopreno no deben usarse para ensayos con resistencia a la compresión menores de 10 MPa (1,500 psi) a mayores a 85 MPa (12,000 psi).

