



Especificación estándar para moldes para formar cilindros de prueba de concreto verticalmente **ASTM C 470**

Alcance

Esta norma cubre el tipo de moldes para la formación de especímenes cilíndricos, incluyendo moldes reutilizables y moldes de uso único.

Moldes

Los moldes deben ser contruidos en forma de cilindro circular, con la parte superior abierta para poder recibir el concreto. Son contruidos con materiales que no reaccionan con el concreto.

Requisitos generales

- Deben contar con una altura interna nominal de 2 veces el diámetro interno nominal.
- El diámetro consta de dos mediciones tomadas en ángulos rectos entre sí en la parte superior del molde, no deben diferir más de 1%.
- La altura se toma por dos mediciones tomadas a 180° entre sí, no deben diferir una de la otra más del 2%.

Moldes de uso único

Son diseñados para usarse una sola vez y deben ser desechados.

Se pueden usar materiales como metal laminado, plástico, producto de papel tratado, etc.

