Министерство образования и науки Российской Федерации

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования

"САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, МЕХАНИКИ И ОПТИКИ"

Факультет фотоники

Дисциплина: Материалы и технологии фотоники

Лабораторная работа

«ЛЮМИНЕСЦЕНТНЫЙ АНАЛИЗ НЕИЗВЕСТНЫХ ОПТИЧЕСКИХ МАТЕРИАЛОВ»

Работу

Рохмин

выполнили:

Чекрыгин Кирилл Сурин Дмитрий Фандеев Александр Левдик Евгений Группа: V33021 Преподаватель: Алексей Сергеевич

Санкт-Петербург 2022

Содержание

1.	Цель работы	3
2.	Задачи, решаемые в лабораторной работе	3
3.	Объект исследования	3
4.	Результаты эксперимента	3
5.	Выводы и анализы результатов	7

1 Цель работы

Определить состав образцов по полученным спектрам люминесценции и возбуждения люминесценции.

2 Задачи, решаемые в лабораторной работе

- 1. Снять спектры люминесценции и возбуждения люминесценции исследуемых образцов.
- 2. Определить по полученным спектрам, какие ионы (атомы) являются центрами свечения в данных образцах.

3 Объект исследования

Оптические материалы неизвестного состава.

4 Результаты эксперимента

Построили спектр интенсивности и люминесценции от времени для каждого образца.




Рисунок 1 – Спектры люминесценции и возбуждения люминесценции образца №1




Рисунок 2 – Спектры люминесценции Тb3+[2]

Центром свечения для образца 1 вероятнее всего выступает тербий. Это следует из совпадения основных пиков для люминисценции тербия. На графике 2, указаны переходы, соответствующие иону Тb3+.




Рисунок 3 – Спектры люминесценции и возбуждения люминесценции образца №2




Рисунок 4 – Спектры люминесценции Sm3+[1]

Анализируя график 3, можно сделать вывод, что центром свечения для образца 2 вероятнее всего выступает самарий. На графике 4 указаны переходы, соответствующие иону ${
m Sm}3+.$




Рисунок 5 – Спектры люминесценции и возбуждения люминесценции образца №3




Рисунок 6 – Спектры люминесценции Ст3+[3]

Анализируя график 5, можно сделать вывод, что центром свечения для образца 3 вероятнее всего выступает хром. На графике 6 указан спектр люминисценции, соответствующий керамике оксида алюминия с ультрадисперсной структурой с центром люминисценции Cr3+.




Рисунок 7 – Спектры люминесценции и возбуждения люминесценции образца №4

Анализируя график 7, можно предположить, что центром свечения для образца 4 вероятнее всего выступает смесь Европия(Eu) и чего-то еще.

5 Выводы и анализы результатов

В ходе выполнения данной лабораторной работы были сняты спектры люминесценции и возбуждения образцов, по виду которых были определены ионы, обеспечивающие люминесцентные свойства.

Установленные параметры для спектрофлуориметра оказались оптимальными. Ширина щели 5 мкм позволяла получать достаточные интенсивности для определения пиков люминесценции. Однако неподходящая скорость измерения для образца №2 и №4 привела к появлению шумов, мешающих определению линий в спектре.

Длины волн излучения для снятия спектра люминесценции выбирались по наиболее активному отклику образца на подаваемое излучения. Для спектра возбуждения люминесценции - по максимальному пику в спектре люминесценции для исследуемого образца. В процессе измерений не были использованы фильтры, что привело к появлению второго порядка дифракции, приводящий к зашкаливающим линиям на спектре.

Для всех образцов, кроме 4-го удалось определить какие ионы (атомы) являются центрами свечения.

Список литературы

- [1] Уточникова Валентина Владимировна. ЛЮМИНЕСЦЕНЦИЯ органических соединений. 2014.
- [2] ГК Маляревич, НВ Гапоненко, АВ Мудрый, ЮН Дроздов, МВ Степихова, and ЕА Степанова. Фотолюминесценция ионов tb3+ в ксерогелях алюмоиттриевых гранатов. Физика и техника полупроводников, 43(2):170, 2009.
- [3] ТВ Штанг. Рекомбинационная фотолюминесценция наноструктурного оксида алюминия при ВУФ возбуждении. Technical report, 2013.