

نتایج آزمون فلزات

کد نمونه : G007290		صاحب کالا/کوتاژ : شرکت مجتمع فولاد مبارکه اصفهان	
محل نمونه برداری : نمونه پودر اکسید واحد بازیابی اسید	مختصات جغرافیایی : -----	نشانی : اصفهان، مبارکه	
		شماره ویرایش : *	
		تاریخ دریافت نمونه : ۱۴۰۰/۷/۲۱	
تاریخ و ساعت نمونه برداری : ۱۴۰۰/۷/۲۰		تاریخ شروع آزمون : ۱۴۰۰/۷/۲۱	
نمونه بردار : AFA ■ درخواست کننده □ شرکت بازرسی		تاریخ پایان آزمون : ۱۴۰۰/۷/۲۵	
نام درخواست کننده : شرکت مجتمع فولاد مبارکه اصفهان		تاریخ صدور نتیجه : ۱۴۰۰/۷/۲۷	
شماره و تاریخ درخواست : -----		شرایط محیطی آزمایشگاه : دما (°C) : 23.8 رطوبت (%) : 19.0	
نوع نمونه/فرآورده : پسماند		بخش انجام دهنده : بخش آنالیز دستگاهی	
نام تجاری فرآورده : -----		صفحه : ۱ از ۱	
تاریخ تولید/سری ساخت : -----		هزینه آزمون : -----	
استاندارد مرجع آزمون :		Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater	

ردیف	عنوان آزمایش	واحد	نتیجه	نوع روش	شماره روش	محدوده قابل قبول	عدم قطعیت
۱	نقره	mg/kg	---	Electrothermal Atomic Absorption Spectrometric	3113 B	---	---
۲	آلومینیوم	mg/kg	---	Electrothermal Atomic Absorption Spectrometric	3113 B	---	---
۳	آرسنیک	mg/kg	<0.1	Hydrid Generation Atomic Absorption Spectrometric	3114 B	---	---
۴	بر	mg/kg	---	Electrothermal Atomic Absorption Spectrometric	3113 B	---	---
۵	باریم	mg/kg	---	Electrothermal Atomic Absorption Spectrometric	3113 B	---	---
۶	برلیوم	mg/kg	<0.1	Electrothermal Atomic Absorption Spectrometric	3113 B	---	---
۷	بیسمو	mg/kg	---	Electrothermal Atomic Absorption Spectrometric	3113 B	---	---
۸	کادمیم	mg/kg	18.50	Electrothermal Atomic Absorption Spectrometric	3113 B	---	---
۹	کیالت	mg/kg	---	Electrothermal Atomic Absorption Spectrometric	3113 B	---	---
۱۰	کروم	mg/kg	208.0	Electrothermal Atomic Absorption Spectrometric	3113 B	---	---
۱۱	مس	mg/kg	50.10	Electrothermal Atomic Absorption Spectrometric	3113 B	---	---
۱۲	آهن	mg/kg	640183	Electrothermal Atomic Absorption Spectrometric	3113 B	---	---
۱۳	جیوه	mg/kg	1.40	Cold-Vapor Atomic Absorption Spectrometric	3112 B	---	---
۱۴	منگنز	mg/kg	---	Electrothermal Atomic Absorption Spectrometric	3113 B	---	---
۱۵	مولیبدنیم	mg/kg	7.30	Electrothermal Atomic Absorption Spectrometric	3113 B	---	---
۱۶	نیکل	mg/kg	139.0	Electrothermal Atomic Absorption Spectrometric	3113 B	---	---
۱۷	سرب	mg/kg	18.50	Electrothermal Atomic Absorption Spectrometric	3113 B	---	---
۱۸	آنتیموان	mg/kg	0.40	Hydrid Generation Atomic Absorption Spectrometric	3114 B	---	---
۱۹	سلنیوم	mg/kg	0.12	Hydrid Generation Atomic Absorption Spectrometric	3114 B	---	---
۲۰	قلع	mg/kg	---	Electrothermal Atomic Absorption Spectrometric	3113 B	---	---
۲۱	تیتانیوم	mg/kg	---	Electrothermal Atomic Absorption Spectrometric	3113 B	---	---
۲۲	روی	mg/kg	---	Electrothermal Atomic Absorption Spectrometric	3113 B	---	---
۲۳	سیانید	mg/kg	<0.1	Colorimetric Total Cyanide after Distillation	4500-CN C	---	---

آزمایش کننده

کارشناسان بخش

تایید کننده (مسئول بخش)

فرید بیات افشاری

تصویب کننده (مدیر ارشد)

علی خاکپور



• نتایج فوق تنها بر روی نمونه مورد آزمون قابل استناد می باشد.

• تطابق نام نمونه با نمونه ارسالی در حیطه مسئولیت این شرکت نمی باشد.

• در صورت پایدار بودن ماتریکس نمونه، پس از انجام آزمون، نمونه به مدت دو هفته در آزمایشگاه نگهداری خواهد شد.

• در صورت وجود هرگونه اعتراض به نتایج آزمون، حداکثر دو هفته پس از تاریخ صدور نتایج، مراتب را به صورت مکتوب به این شرکت اعلام فرمایید.