TAMCRETE® CRM50

Sement əsaslı səth hamarlama və təmir materialı

Məhsul Haqqında

TAMCRETE® CRM50 sement əsaslı, mineral doldurucular və xüsusi kimyəvi qatqılar ehtiva edən, polimerlə gücləndirilmiş, büzülməyən, yüksək stabilliyə malik səth hamarlama və təmir materialıdır.

EN 1504-3 standartına görə R2 sinfinə uyğundur.

R2: Konstruktiv olmayan təmir məhsulu

İstifadə Sahələri

- Daxili və xarici məkanlarda, üfüqi və şaquli səthlərdə
- Keramika döşənməsi, izolyasiya və boya tətbiqindən əvvəl səthin hamarlanmasında
- Beton və suvaq səthlərdə nazik çatların doldurulmasında
- Zədələnmiş və aşınmış beton və suvaq səthlərin təmirində

Üstünlükləri

- Yüksək yapışma gücünə malikdir
- Hamar və möhkəm səthin əldə edilməsini təmin edir
- Tərkibindəki xüsusi liflər sayəsində geniş səthlərdə çatlama yaratmır
- Büzülmə yaratmır
- Donma-ərimə dövrlərinə davamlıdır

Texniki Göstəricilər

Ümumi Məlumatlar	
Materialın tərkibi	Sement, mineral doldurucular və xüsusi kimyəvi qatqılar
Görünüş	Boz rəngli toz
Sıxlıq	~1,70 kq/lt
Maks. dənə ölçüsü	≤ 1 mm
Performans Məlumatları (EN 1504-3)	
Təzyiq müqaviməti (EN 12190)	≥ 15 MPa (28 gün)
Əyilmə müqaviməti (EN 196-1)	≥ 5 N/mm² (28 gün)
Kapilyar su əmməsi (EN 13057)	≤ 0,5 kq/m²·h^{0,5}
Betona yapışma müqaviməti (EN 1542)	≥ 0,8 N/mm² (28 gün)
Büzülmə-genişlənmə (EN 12617-4)	≥ 0,8 N/mm² (28 gün)
Xlor ion tərkibi (EN 1015-17)	≤ 0,05%
Karbonatlaşma müqaviməti (EN 13295)	Şahid betondan aşağı deyil
Tətbiq Məlumatları	
Tətbiq temperaturu	+5°C / +35°C
Qarışım nisbəti	5,50–6,00 lt su / 25 kq

İşlənə bilmə müddəti	~60 dəq
Tətbiq qalınlığı	2–10 mm
İstifadəyə verilmə müddəti	~24 saat
Sərfiyyat	~1,70 kq/m² / 1 mm qalınlıq
Təhlükəsizlik Məlumatları	
Yanğına reaksiya sinfi (EN 13501-1)	A1
Təhlükəli maddələr	SDS-ə baxın

Texniki göstəricilər +23°C temperatur və 50% nisbi rütubət şəraitində əldə edilmişdir. Yüksək temperatur müddəti qısaldır, aşağı temperatur isə uzadır.

Tətbiq Təlimatı

Səthin Hazırlanması

Tətbiq olunacaq səth möhkəm, quru, təmiz, tozsuz və daşıyıcı olmalıdır. Səth yapışmaya mənfi təsir göstərə biləcək yağ, boya, pas, parafin və oxşar qalıqlardan təmizlənməlidir. Yüksək əmiciliyi olan səthlər tətbiqdən əvvəl nəmləndirilməlidir. Don riski olan hava şəraitində, birbaşa günəş şüaları altında, güclü külək və ya yağışlı hava şəraitində tətbiq aparılmamalıdır.

Qarışığın Hazırlanması

Texniki cədvəldə göstərilən su miqdarı təmiz qaba tökülür, daha sonra TAMCRETE® CRM50 tozu tədricən əlavə edilərək 400–600 dövr/dəq sürətli mikser vasitəsilə homogen qarışıq əldə edilənə qədər qarışdırılır. Qarışım 3–5 dəqiqə saxlanıldıqdan sonra yenidən 1 dəqiqə qarışdırılaraq istifadəyə hazır vəziyyətə gətirilir. Bərkiməyə başlamış qarışığa sonradan su əlavə edilməməlidir.

Tətbiq

Hazırlanmış material mala ilə səthə tətbiq olunur. Bir qatda 2–10 mm qalınlıqda tətbiq edilməlidir. Zəruri hallarda qatlar arasında uyğun müddət gözlənilməlidir. Tətbiqdən sonra səth 24 saat ərzində müəyyən aralıqlarla nəmləndirilməlidir.

Alətlərin Təmizlənməsi

Tətbiqdən sonra istifadə edilən bütün avadanlıqlar qurumadan əvvəl su ilə təmizlənməlidir. Bərkimiş material yalnız mexaniki üsullarla təmizlənə bilər.

Saxlama Şəraiti və Saxlama Müddəti

Açılmamış orijinal qablaşdırmada, sərin və quru mühitdə saxlanmalıdır. Düzgün şəraitdə saxlanıldıqda istehsal tarixindən etibarən 12 ay saxlama müddətinə malikdir.

Təhlükəsizlik Tədbirləri

Tətbiq zamanı, iş və işçi sağlamlığı şərtlərinə uyğun iş geyimi, qoruyucu əlcək, eynək və maska istifadə edilməlidir. Materialın qıcıqlandırıcı təsirləri səbəbindən, komponentlər dəri və göz ilə təmasa gətirilməməli, təmas halında dərhal bol su və sabunla yuyulmalı, udulduğu halda təcili olaraq həkimə müraciət edilməlidir. Materialın tətbiq edildiyi sahələrə qida məhsulları buraxılmamalıdır. Uşaqların əli çatmayan yerlərdə saxlanmalıdır. Daha ətraflı məlumat üçün Təhlükəsizlik Məlumat Vərəqəsinə baxın.

Cavabdehlik

Şirkətimiz yalnız məhsulun keyfiyyətinə görə məsuliyyət daşıyır. Məhsulun yazılı texniki tövsiyələrdən kənar hər hansı istifadəsi, o cümlədən yanlış tətbiqi və ya uyğun olmayan şəraitdə istifadəsi tamamilə istifadəçinin məsuliyyətindədir. Daha ətraflı texniki məlumat üçün məhsul kataloquna müraciət edin və ya səlahiyyətli nümayəndələrimizlə əlaqə saxlayın.

KARTAŞ KİMYA MMC
Sumqayıt Sənaye Parkı, Kimyaçılar küçəsi 1, AZ 5002
Sumqayıt şəhəri, Azərbaycan
www.mrfix.az
Tel: +994 12 310 88 55, +994 10 347 00 10