CERAMAX® EP 300

Epoksid Əsaslı Keramika Yapışdırıcısı

Məhsul Haqqında

CERAMAX® EP 300 epoksid əsaslı, iki komponentli, solventsiz, kimyəvi maddələrə və mexaniki təsirlərə yüksək davamlılıq göstərən keramika yapışdırıcısıdır.

EN 12004-1 standartına görə R2T sinfinə uyğundur.

R2: Təkmilləşdirilmiş reaksiya qatranlı yapışdırıcı

T: Azaldılmış sürüşmə xüsusiyyəti

İstifadə Sahələri

- Daxili və xarici məkanlarda, divar və döşəmələrdə
- Keramika, mərmər, qranit və şüşə mozaika örtüklərinin yapışdırılmasında
- Kimya sənayesi; laboratoriya, istehsalat və anbar obyektləri, kağız, dəri və akkumulyator emalatxanalarında
- Qida sənayesi; kəsim sexləri, süd emalı müəssisələri, restoranlar, şərab və pivə zavodları, biskvit və tomat-pasta zavodlarında
- Xəstəxana və klinikalar; əməliyyat otaqları, mətbəxlər, hamam və sanitar sahələrdə
- Üzgüçülük hovuzları, saunalar, termal və duzlu su müalicə mərkəzlərində
- Marketlər, ticarət mərkəzləri, metro, avtodayanacaqlar, ictimai tualetlər və su filtrasiya qurğularında
- Sement əsaslı şap və suvaqlar ilə metal səthlərin üzərində

Üstünlükləri

- Turşulara, qələvilərə və müxtəlif həlledicilərə qarşı yüksək kimyəvi davamlılıq
- Məsaməsiz quruluşu sayəsində su əmmir, çirk və bakteriya saxlamır
- Yüksək mexaniki və aşınma davamlılığı
- Uzadılmış iş müddəti ilə rahat tətbiq imkanı
- Asan tətbiq olunur, asan silinir
- Şaquli səthlərdə sürüşmür

Texniki Xüsusiyyətlər

Ümumi Məlumatlar	
Materialın tərkibi	İki komponentli, epoksid qatran əsaslı (A: qatran, B: sərtləşdirici)
Görünüşü	A komponenti: rəngli pasta / B komponenti: maye sərtləşdirici
Rəng	RAL 1013 Bej
Sıxlıq (qarışıq)	~1,70 ± 0,1 kq/l
Qablaşdırma	4,7 kq və 0,3 kq dəst
Performans Məlumatları – Yapışdırıcı (EN 12004-2)	
İlkin yapışma müqaviməti	≥ 2,0 N/mm²
Suya salındıqdan sonra yapışma müqaviməti	≥ 2,0 N/mm²
İstilik şokundan sonra yapışma müqaviməti	≥ 2,0 N/mm²

Açıq gözləmə müddəti (20 dəq) yapışma müqaviməti	≥ 0,5 N/mm²
Sürüşmə	≤ 0,5 mm
Tətbiq Məlumatları	
Tətbiq temperaturu	+5°C / +30°C
İstismar temperaturu	−40°C / +100°C
Qarışıq nisbəti (A / B)	94 / 6 (çəkiyə görə)
İstifadə müddəti	~80 dəq (+23°C, 200 q — DIN 16945)
Tətbiq qalınlığı	3–5 mm (tək və ya ikitərəfli yapışdırma)
Bərkimə müddəti	12–24 saat
Kimyəvi davamlılığın əldə olunma müddəti	7–10 gün
Hərəkətə açılma	Yüngül hərəkət 24 saat, intensiv hərəkət 48 saat
Sərfiyyat	~1,6–1,8 kq/m² (hər mm qalınlıq üçün)
Təhlükəsizlik Məlumatları	
Təhlükəli maddələr	Təhlükəsizlik Məlumat Vərəqəsinə (TMV) baxın

Göstərilən texniki dəyərlər +23°C ətraf mühit temperaturu və 50% nisbi rütubət şəraitində əldə edilmişdir. Yüksək temperatur müddəti qısaldır, aşağı temperatur isə uzadır.

Tətbiq Təlimatı

Səthin Hazırlanması

Tətbiq ediləcək səth möhkəm, quru, hamar, təmiz, tozsuz və daşıyıcı olmalıdır. Səth; yapışmaya mənfi təsir göstərə biləcək yağ, boya, pas, parafin və bənzər qalıqlardan təmizlənməlidir. Səthdə olan 3 mm-dən nazik suvaqlar qazınaraq tamamilə təmizlənməlidir. Səthdəki ciddi qüsurlar və boşluqlar, tətbiqdən ən azı 48 saat əvvəl uyğun TAMCRETE® təmir məhlulu ilə bərpa edilməlidir. Donmuş, ərimə mərhələsində olan və ya 24 saat ərzində yağış ya da şaxta təhlükəsi olan səthlərdə, birbaşa günəş şüası altında, güclü külək və ya həddindən artıq isti səthlərdə tətbiq aparılmamalıdır. İsti döşəmələrdə sistem, tətbiqdən 24 saat əvvəl söndürülməlidir.

Qarışığın Hazırlanması

B komponentinin tamamı A komponentinin olduğu qaba boşaldılır və aşağı sürətli mikser ilə homogen pasta konsistensiyası əldə edilənədək yaxşıca qarışdırılır. İki komponentin tamamı birlikdə istifadə olunmayacaqsa, çəkiyə görə qarışıq nisbəti A / B = 94 / 6 olmaqla çəkilərək hazırlanmalıdır. +15°C-dən aşağı temperaturlarda aparılacaq tətbiqlərdə, sürüşkənlik və tətbiq rahatlığı baxımından məhsul bir gün əvvəldən +23 ± 2°C şəraitdə saxlanılmalıdır. Tətbiq zamanı məhsul mütləq otaq temperaturunda olmalıdır.

Keramikanın Yapışdırılması

Hazırlanmış məhlul səthə yayılır və qalınlığı dişli polad mala ilə tənzimlənir. Malanın diş ölçüsü; döşəniləcək keramikanın ölçüsünə və tətbiq ediləcək səthin hamarlığına görə müəyyən edilməlidir. Keramikalar açıq gözləmə müddəti ərzində səthə yerləşdirilməlidir. Yaxşı yapışma təmin etmək üçün keramikalar rezin çəkic vasitəsilə güc tətbiq edilərək basdırılmalı və altında hava boşluğu qalmamalıdır. Böyük ölçülü keramikalarda və intensiv yük altındakı döşəmələrdə ikitərəfli yapışdırma tövsiyə olunur. Keramika səthində və dərz aralarında qalan məhsul qalıqları, ilıq su və nəm süngər ilə qurumadan təmizlənməlidir; bərkidikdən sonra səthdən təmizlənməsi olduqca çətindir.

Dərz Dolğusu Kimi İstifadə

CERAMAX® EP 300 rənginin uyğun görüldüyü təqdirdə eyni zamanda dərz dolğusu kimi də istifadə edilə bilər. Bu halda dərz aralarının quru, təmiz və hər cür yapışdırıcı qalığından təmizlənmiş olması tələb olunur. Rəng seçimi istənilən tətbiqlərdə, dərz dolğusu üçün FUGAMAX® EP 100 ayrıca sifariş edilməlidir; dərz doldurma məlumatları və dərz sərfiyyat dəyərləri üçün FUGAMAX® EP 100 texniki məlumat vərəqəsinə müraciət edilməlidir.

Alətlərin Təmizlənməsi

Tətbiqdən sonra istifadə edilən bütün avadanlıqlar, qurumadan əvvəl ilıq su ilə təmizlənməlidir. Bərkimiş material yalnız mexaniki üsullarla təmizlənə bilər.

Kimyəvi Davamlılıq

Kimyəvi maddənin adı	Konsentrasiya	Davamlılıq
Turşulara davamlılıq		
Süd turşusu	%2,5	+
Sirkə turşusu	%3	+
Şərab turşusu	%10	+
Limon turşusu	%10	+
Fosfor turşusu	%50	(+)
Xlorid turşusu	%0,05	(+)
Nitrat turşusu	%50	–
Sulfat turşusu	%96	–
Oksalat turşusu	%10	+
Kirəc təmizləyicisi	%100	+
Ağardıcı (xlorlu)	%100	+
Qələvilərə davamlılıq		
Natrium-hidroksid	%50	+
Natrium-hipoxlorit	%5	(+)
Natrium-xlorid	%36	+
Kalium-hidroksid	%50	+
Kalium-permanqanat	%5	(+)
Natrium-bisulfat	%10	+
Hidrogen-peroksid	%10	+
Alüminium-sulfat	Doymuş	(+)
Natrium-tiosulfat	Doymuş	+
Dəmir-xlorid	%10	(+)
Həlledicilərə davamlılıq		
Aseton	%99,5	–
Etanol	%96	–
Metanol	%96	–
Ammonyak	%96	+
Qliserol (qliserin)	%100	+
Karbon-tetraxlorid	%100	–
Etilen-qlikol	%100	+
Toluol	%100	–

Kimyəvi maddənin adı	Konsentrasiya	Davamlılıq
Mineral, heyvani və bitki mənşəli yağlara davamlılıq		
Mazut	%100	+
Zeytun yağı	%100	+
Dizel yanacağı	%100	+
Digər kimyəvi maddələrə davamlılıq		
Hovuz suyu	—	+
Şəkər məhlulu	Doymuş	+

\+ Adı çəkilən kimyəvi maddələrə qarşı davamlıdır.

(+) Adı çəkilən kimyəvi maddələrə qarşı qısamüddətli təmaslarda davamlıdır. Təmas halında səth qısa müddət ərzində təmizlənməlidir.

– Adı çəkilən kimyəvi maddələrə qarşı davamlı deyil.

Cədvəldə yer almayan kimyəvi maddələrin olduğu mühitlər üçün şirkətimizə müraciət edin. Dəyərlər +23°C-də, 28 günlük yetişmə müddətindən sonra laboratoriya şəraitində əldə edilmişdir.

Saxlama Şəraiti və Saxlama Müddəti

Açılmamış orijinal qablaşdırmasında, rütubətsiz, sərin və quru mühitdə saxlanılmalıdır. Qablar şaxtadan qorunmalıdır. İstifadə edilmədiyi hallarda qabın ağzı möhkəm bağlanmalıdır. Düzgün şəraitdə saxlandıqda istehsal tarixindən etibarən 24 ay saxlama müddətinə malikdir.

Təhlükəsizlik Tədbirləri

Tətbiq zamanı əmək və işçi sağlamlığı şərtlərinə uyğun iş geyimi, qoruyucu əlcək, eynək və maska istifadə edilməlidir. Materialın qıcıqlandırıcı və həssaslıq yaradıcı təsirlərinə görə, komponentlər dəri və göz ilə təmasda olmamalı, təmas halında dərhal bol su və sabunla yuyulmalı, udulduğu halda təcili həkimə müraciət edilməlidir. Materialın tətbiq olunduğu sahələrə qida məhsulları gətirilməməlidir. Uşaqların əli çatmayan yerlərdə saxlanılmalıdır. Daha ətraflı məlumat üçün Təhlükəsizlik Məlumat Vərəqəsinə baxılmalıdır.

Məsuliyyət

Şirkətimiz yalnız məhsulun keyfiyyətinə görə məsuliyyət daşıyır. Məhsulun yazılı texniki tövsiyələr çərçivəsindən kənar hər hansı şəkildə istifadəsi, yanlış tətbiq və ya uyğun olmayan şəraitdə istifadə də daxil olmaqla, tamamilə istifadəçinin məsuliyyətindədir. Daha ətraflı texniki məlumat üçün məhsul kataloquna müraciət edə və ya səlahiyyətli nümayəndələrimizlə əlaqə saxlaya bilərsiniz.

KARTAŞ KİMYA MMC
Sumqayıt Sənaye Parkı
Kimyaçılar küçəsi 1, AZ 5002
Sumqayıt, Azərbaycan
www.mrfix.az
Tel: +994 12 310 88 55, +994 10 347 00 10