COATIX® EP 3248 Self-Leveling

Solventsiz Self-Leveling Epoksid Döşəmə Örtüyü

Məhsul Haqqında

COATIX® EP 3248 Self-Leveling; tərkibində solvent olmayan, iki komponentli, epoksid qatranı əsaslı, rəngli, öz-özünə yayılan (self-leveling) döşəmə örtüyü materialıdır. Hamar, tikişsiz və məsaməsiz səth yaradır; yüksək mexaniki müqaviməti və geniş kimyəvi davamlılığı ilə intensiv piyada və nəqliyyat hərəkətinə məruz qalan sənaye döşəmələrində istifadə olunur. Sərt, şüşəvari və hamar səthi sayəsində asan təmizlənir, gigiyenik və steril şəraitə uyğundur.

İstifadə Sahələri

- Fabriklər, anbarlar, quraşdırma və texniki xidmət emalatxanaları
- Təyyarə anqarları, yükləmə rampaları, qapalı və çoxmərtəbəli avtomobil dayanacaqları
- Əczaçılıq, qida, içki, boya və kağız sənayesi müəssisələri
- Xəstəxanalar, laboratoriyalar və gigiyena tələb edən steril mühitlər
- Sənaye mətbəxləri, yeməkxanalar və camaşırxanalar
- Ticarət mərkəzləri, mağazalar, terminallar, sərgi və yarmarka sahələri
- Ofislər, iş yerləri və intensiv piyada hərəkətinə məruz qalan daxili məkanlar

Tərkibinə kvars qumu əlavə edilərək qalınlıq artırıla bilər; təzə səthə kvars səpilərək sürüşməyən (qum səpilmiş) sistem əldə edilə bilər.

Üstünlükləri

- Solventsizdir; tətbiq zamanı aşağı emissiya təmin edir
- Öz-özünə yayılır; hamar, tikişsiz və məsaməsiz səth yaradır
- Yüksək mexaniki müqavimətə və aşınmaya müqavimətə malikdir
- Bir çox kimyəvi maddəyə və qeyri-üzvi turşulara qarşı davamlıdır
- Maye keçirmir; gigiyenik və steril şəraitə uyğundur
- Hamar və sərt şüşəvari səthi sayəsində asan təmizlənir
- Tərkibinə kvars/silisium doldurucusu əlavə edilərək qalınlıq artırıla bilər
- Kvars səpilərək sürüşməyən səth əldə edilə bilər
- RAL rəng kataloqundakı çalarlarda istehsal edilə bilər

Texniki Xüsusiyyətlər

Ümumi Məlumatlar	
Materialın strukturu	İki komponentli, rəngli, epoksid qatranı əsaslı (A: qatran, B: bərkidici)
Görünüş / Rəng	A komponenti (qatran): Rəngli maye – RAL kataloqu çalarlarında* B komponenti (bərkidici): Açıq sarı, şəffaf maye
Sıxlıq (qarışıq)	1,50–1,60 q/sm^3 / 23°C (EN ISO 2811-1)
Özlülük (qarışıq)	1500–2000 mPa·s / 23°C (EN ISO 3219)
Uçucu üzvi birləşmələr (VOC)	≤ 10 q/L – 2004/42/EC (Kat. IIA/j, sb; hədd 500 q/L)
Quru qalıq miqdarı	100% (kütləcə)
İstismar temperaturu	0°C / +80°C

Mexaniki Müqavimət	
Sıxılmaya müqavimət (EN 12190 / EN 196-1)	≥ 60 N/mm²
Əyilməyə müqavimət (EN 12190 / EN 196-1)	≥ 30 N/mm²
Şor D sərtliyi (EN ISO 868 / DIN 53505)	78 ± 5
Aşınmaya müqavimət – Taber (EN 1504-2)	115 mq (CS 10 / 1000 q / 1000 dövr)
Qoparma üsulu ilə yapışma müqaviməti (EN 1542 / EN 1504-2)	≥ 2,0 (1,5)[b] N/mm² – betonda qopma
Zərbəyə müqavimət sınağı (EN 1504-2)	Sinif III (≥ 20 Nm)
Kapilyar su əmmə qabiliyyəti və su keçiriciliyi (EN 1504-2)	≤ 0,1 kq/m²·h^{0,5}
Tətbiq Məlumatları	
Qarışıq nisbəti (A / B)	80 / 20 (kütləcə) – 2,5 / 1 (həcmcə)
Seyreldici	Seyreldilmir
Tətbiq üsulu	Dişli mala / tənzimlənən rakel ilə yayma, kirpi rolik ilə havanın çıxarılması
Qabda istifadə müddəti	25–30 dəq / 23°C, 15 kq (EN ISO 9514)
Sərfiyyat	1 mm qalınlıq üçün 1,50–1,60 kq/m² (kvarssız qarışıq) Minimum tətbiq qalınlığı 1,0 mm
Tətbiq temperaturu (mühit və döşəmə)	+10°C / +30°C
Döşəmənin yol verilən nəmliyi	Kütləcə ən çoxu 4%
Mühitin nisbi rütubəti	Ən çoxu 80%
Qurutma Müddətləri	
Toxunmaya quruma	6–8 saat / 23°C (EN ISO 9117)
Piyada hərəkətinə açılma	24 saat / 23°C
Tam quruma	7 gün / 23°C (EN ISO 9117)
Növbəti qatın çəkilmə müddəti	Ən tez 24 saat – ən gec 48 saat / 23°C
Qabda İstifadə Müddəti (15 kq qarışıq üçün)	
+10°C	~ 60 dəqiqə
+20°C	~ 30 dəqiqə
+30°C	~ 15 dəqiqə
Təhlükəsizlik Məlumatları	
Yanğına reaksiya sinfi (EN 13501-1)	Bfl-s1
Təhlükəli maddələr	TMF-ə baxın

** Metallik, flüoressent və 4000 seriyalı rənglər istisnadır. Birbaşa günəş şüası altında rəng çalarında dəyişiklik müşahidə edilə bilər; bu, örtüyün performansına təsir etmir.*

Göstərilən texniki göstəricilər +23°C mühit temperaturu və 50% nisbi rütubət şəraitində əldə edilmişdir; mühit və səth temperaturu aşağı düşdükcə müddətlər uzanır, yüksəldikcə qısalır.

Tətbiq Qaydası

Səthin Hazırlanması

Beton səth bərkiməsini tamamlamış (ən azı 28 gün), təmiz, möhkəm və kifayət qədər sıxılmaya müqavimətə (ən azı 25 N/mm^2) malik olmalıdır. Səthin qoparma (Pull-Off) göstəricisi 1,5 N/mm^2-dən az olmamalıdır. Zəif hissələr freze, qum şırnağı və ya sumbata ilə kənarlaşdırılmalı; sement südü götürülərək açıq məsaməli səth əldə edilməlidir. Səthdə yağ, qətran, bitum, silikon, beton qulluq (kür) materialı, yuyucu vasitə və qəlib yağı kimi yapışmaya mane olan maddələr olmamalıdır. Çirk və toz tozsoranla götürülməlidir. Quşgözü boşluqlar və dəliklər açılaraq uyğun təmir materialı ilə doldurulmalıdır. Səth tətbiqdən əvvəl mütləq COATIX® EP 1180 Primer epoksid astarı ilə astarlanmalı və məsaməsiz, fasiləsiz astar təbəqəsi yaradılmalıdır.

Nəmliyə Nəzarət

Tətbiqdən əvvəl betonun nəmliyi nəmölçən ilə ölçülməlidir; yol verilən nəmlik həddi kütləcə ən çoxu 4%-dir. Nəmölçən olmadıqda 1 m x 1 m ölçüdə polietilen örtük səthə lentlə yapışdırılır və 24 saat gözlənilir; səhər yoxlamasında örtüyün altında kondensasiya yoxdursa, tətbiqə davam edilə bilər. Tətbiqdən əvvəl şeh nöqtəsinə də diqqət yetirilməlidir; səthin temperaturu şeh nöqtəsindən ən azı 3°C yuxarı olmalıdır. Qalxan nəmlik problemi olan döşəmələrdə tətbiq aparılmamalıdır.

Qarışığın Hazırlanması

A komponenti qarışdırmazdan əvvəl öz qabında mexaniki üsulla homogen hala gətirilməlidir. B komponenti A komponentinə tamamilə əlavə edildikdən sonra 300–400 dövr/dəq aşağı dövrlü qarışdırıcı ucluqlu drel ilə homogen qarışıq alınana qədər qarışdırılmalıdır. Kvars qumu qarışdırma davam edərkən aşağı dövrdə əlavə edilməli və yenə homogen olana qədər qarışdırılmalıdır. Hava cəlb olunmasını minimuma endirmək üçün lazım olduğundan artıq və yüksək dövrdə qarışdırmaqdan çəkinmək lazımdır. Qarışığın hamısı təmiz qaba keçirilərək qısa müddət yenidən qarışdırılmalıdır; vedrənin dibində qarışmamış material qalmamalıdır.

Qarışığa qətiyyən su, solvent və ya tiner əlavə edilməməlidir. Komponentlər düzgün nisbətlərdə qablaşdırılmışdır; məhsulun bir hissəsi istifadə ediləcəksə, qarışıq nisbətinə tərəzi ilə riayət edilməlidir. Böyük miqdarda qarışıqlarda qabda istifadə müddəti qısalır, tətbiq üçün vaxt qalmır. Materiallar mühit şəraitinə uyğunlaşması üçün tətbiqdən ən azı 24 saat əvvəl tətbiq sahəsinə gətirilməlidir.

Kvars Miqdarı

Self-leveling kvarsı 10 kq-lıq qablaşdırmalarda verilir. Yay aylarında kisənin hamısı istifadə edilməlidir. Kvars az əlavə edildikdə həddindən artıq yayılma baş verəcəyindən döşəmədəki qabarıqlıqlar daha nəzərəçarpan olur və müqavimət azalır. Hava şəraitinə görə 15 kq-lıq dəst (A: 12 kq + B: 3 kq) üçün tövsiyə olunan kvars miqdarı:

Havanın temperaturu	Kvars (C) miqdarı
+28°C və yuxarı	15 kq
+23°C – +28°C	10 kq
+10°C – +23°C	8 kq

Örtüyün Tətbiqi

- Qarışdırmadan sonra cəlb olunmuş havanın çıxması üçün qarışıq qısa müddət (1–2 dəqiqə) gözlədilə bilər.
- Astarlanmış səthə tökülən COATIX® EP 3248 Self-Leveling dişli mala və ya tənzimlənən rakel ilə nəzərdə tutulan qalınlıqda yayılır. Self-leveling tətbiqlərində qalınlıq ən azı 1,0 mm olmalıdır.
- Yaymadan dərhal sonra hava qabarcıqlarının çıxması üçün bütün səth kirpi rolik ilə daranır. Bu əməliyyat zamanı mismarlı ayaqqabı istifadə edilməlidir.
- Sürüşməyən (qum səpilmiş) səth tələb olunarsa; +20°C-də təxminən 15 dəqiqə sonra, ən gec 30 dəqiqə tamam olmamış təzə səthə 200–500 mikron və ya 300–800 mikron kvars qumu doyana qədər səpilir. Bərkimədən sonra artıq qum süpürülür və uyğun son qat ilə örtülür.
- Məhsul bir qatda tətbiq edilir. Düzəliş məqsədli çoxqatlı tətbiqlərdə növbəti qatın çəkilmə müddəti (23°C-də ən gec 48 saat) keçilməməlidir; keçildiyi halda alt qat mexaniki üsullarla kobudlaşdırılmalıdır.
- Rəng fərqi yaranmaması üçün eyni sahədə eyni partiya nömrəli məhsul istifadə edilməlidir.

Tətbiqdən sonra səth ən azı 24 saat piyada hərəkətinə bağlı saxlanmalı və 48 saat ərzində su ilə təmasdan qorunmalıdır. Məhsul 23°C-də 7 gündən sonra tam bərkiyərək mexaniki yüklərə və kimyəvi təsirlərə qarşı yekun müqavimətinə çatır.

Kimyəvi Davamlılıq

Kimyəvi maddə	Qatılıq	Davamlılıq
Turşulara davamlılıq		
Sulfat turşusu (H_2SO_4)	10%	3~2
Sulfat turşusu (H_2SO_4)	20%	3~2
Xlorid turşusu (HCl)	10%	3~2
Xlorid turşusu (HCl)	20%	3~2
Nitrat turşusu (HNO_3)	10%	3~2
Nitrat turşusu (HNO_3)	20%	2
Sirkə turşusu (CH_3COOH)	10%	3~2
Sirkə turşusu (CH_3COOH)	20%	2
Süd turşusu (CH_3CHOH-COOH)	10%	2
Süd turşusu (CH_3CHOH-COOH)	20%	2~1
Qarışqa turşusu (HCOOH)	10%	2
Qarışqa turşusu (HCOOH)	20%	2~1
Xromat turşusu (H_2CrO_4)	10%	2
Qələvilərə davamlılıq		
Natrium hidroksid (NaOH)	–	3
Həlledicilərə və digərlərinə davamlılıq		
Ksilol	–	2
Etil spirti	–	2
Həlledicilər	–	2
Mineral yağlar, yanacaqlar (dizel yanacağı, benzin)	–	3
Dəniz suyu / duz məhlulları	–	3

3 Adı çəkilən kimyəvi maddələrə qarşı çox davamlıdır.
2 Adı çəkilən kimyəvi maddələrə qarşı davamlıdır.
1 Adı çəkilən kimyəvi maddələrə qarşı davamlı deyil.
~ İki dəyər arasında meyil göstərir.

Cədvəldə göstərilməyən kimyəvi maddələrin olduğu mühitlər üçün şirkətimizə müraciət edin. Göstəricilər +23°C-də, 7 günlük bərkimə müddətindən sonra laboratoriya şəraitində əldə edilmişdir.

Məhdudiyyətlər

- Məhsul döşəmə və mühit temperaturu +10°C ilə +30°C aralığında olduqda tətbiq edilməlidir.
- Qalxan nəmlik problemi olan döşəmələrdə tətbiq edilməməli, tətbiqdən əvvəl mütləq texniki xidmətə müraciət edilməlidir.
- Qarışığa su, solvent və ya tiner əlavə edilməməli; məhsul seyreldilməməlidir.
- Qarışıq hazırlandıqdan sonra göstərilən qabda istifadə müddəti ərzində sərf edilməlidir; müddəti keçmiş qarışıq istifadə edilməməlidir.
- Örtük tam bərkiməyənə qədər üzərinə yük verilməməli və ya nəqliyyat hərəkətinə açılmamalıdır.
- Məhsul UV-yə davamlı deyil; birbaşa günəş şüası altında saralma və rəng dəyişikliyi baş verə bilər. Xarici məkan tətbiqlərində UV-yə davamlı alifatik poliuretan son qat ilə örtülməlidir.

- Tətbiq sahəsində qızdırma tələb olunarsa, yalnız elektrikli, ilıq hava üfürən sistemlər istifadə edilməli; qaz, maye yanacaq və ya parafinlə işləyən qızdırıcılar istifadə edilməməlidir.
- Donmuş, 24 saat ərzində donma riski olan, birbaşa günəşə və küləyə açıq sahələrdə tətbiq aparılmamalıdır.
- Çatların tətbiqdən əvvəl düzgün qiymətləndirilməməsi və təmir edilməməsi çatın örtüyə keçməsinə və istismar müddətinin qısalmasına səbəb ola bilər.
- Tətbiq istehsalçı tərəfindən təsdiq edilməmiş digər kimyəvi maddələrlə qarışdırılaraq aparılmamalıdır.

Alətlərin Təmizlənməsi

İstifadə edilən alət və avadanlıqlar məhsul bərkimədən əvvəl COATIX® T 9100 Epoxy Thinner ilə təmizlənməlidir. Sərtləşmiş və/və ya tam bərkimiş material yalnız mexaniki üsullarla kənarlaşdırıla bilər.

Saxlama Şəraiti və Saxlama Müddəti

Məhsul qablarının qapaqları bağlı və etiket məlumatları tam olmalıdır. İlk daxil olan ilk çıxar qaydasına riayət edilərək son istifadə tarixinə nəzarət edilməlidir. Saxlama yeri quru, sərin və yaxşı havalandırılan olmalıdır. Məhsul texniki təhlükəsizlik məlumatları və qanunvericilik tələbləri nəzərə alınmaqla saxlanmalıdır. +15°C ilə +25°C arasında, rütubətsiz qapalı anbarda, açılmamış orijinal qablaşdırmada istehsal tarixindən etibarən 12 ay saxlama müddətinə malikdir. Şaxtadan qorunmalıdır; A komponentində kristallaşma müşahidə edildikdə qab +60°C ilə +70°C arasında qızdırılaraq kristallar aradan qaldırıla bilər.

Təhlükəsizlik Tədbirləri

Qablaşdırma üzərində göstərilən təhlükəsizlik nişanlarına və xəbərdarlıqlara diqqət edilməlidir. Məhsulun Təhlükəsizlik Məlumat Formasında (TMF) göstərilən sağlamlıq və təhlükəsizlik məlumatlarına riayət edilməlidir. Tətbiq zamanı kifayət qədər havalandırma təmin edilməli; maska, əlcək, eynək və qoruyucu iş geyimi istifadə edilməlidir. Məhsulla birbaşa təmasdan çəkinmək lazımdır və buxarı tənəffüs edilməməlidir. Təmas halında bol su ilə yuyulmalı; udulduqda qusdurulmamalı və təcili həkimə müraciət edilməlidir. Açıq od mənbələrindən uzaq saxlanmalı və uşaqların əli çatmayan yerlərdə saxlanmalıdır.

Cavabdehlik

Şirkətimiz yalnız məhsulun keyfiyyətinə görə cavabdehdir. Məhsulun yazılı texniki tövsiyələr çərçivəsindən kənar istənilən şəkildə istifadəsi, o cümlədən yanlış tətbiq və ya uyğun olmayan şəraitdə istifadə tamamilə istifadəçinin məsuliyyətindədir. Daha ətraflı texniki məlumat üçün məhsul kataloquna müraciət edə və ya nümayəndələrimizlə əlaqə saxlaya bilərsiniz.

Qablaşdırma

A komponenti 12 kq + B komponenti 3 kq = 15 kq dəst

Self-leveling kvarsı (C komponenti): 10 kq kisə

KARTAŞ KİMYA MMC
Sumqayıt Sənaye Parkı
Kimyaçılar küçəsi 1, AZ 5002
Sumqayıt, Azərbaycan
www.mrfix.az
Tel: +994 12 310 88 55 Mob: +994 10 347 00 10