FUGAMAX® Colorful

Silikon qatqılı sement əsaslı dərz dolğusu

Məhsul Haqqında

FUGAMAX® Colorful silikon qatqılı, yüksək performanslı, sement əsaslı, rəngli dərz dolğu materialıdır.
EN 13888 standartına görə CG2W sinfinə uyğundur.
CG: Sement əsaslı dərz dolğusu
2: İnkişaf etdirilmiş dərz dolğusu
W: Azaldılmış su əmmə xüsusiyyəti

İstifadə Sahələri

- Daxili və xarici məkanlarda, üfüqi və şaquli səthlərdə
- Keramika, qranit, mərmər və mozaika kimi örtük materiallarının 1–6 mm genişliyində olan dərzlərinin doldurulmasında
- Mətbəx, hamam və dəhliz kimi sahələrdə

Üstünlükləri

- Antibakterialdır, kif və göbələk əmələ gəlməsinin qarşısını alır
- Silikon qatqısı sayəsində aşağı su əmmə xüsusiyyətinə malikdir
- Çatlamadan keramika kənarlarına mükəmməl yapışma təmin edir
- Asan hazırlanır və tətbiq edilir
- Rəngini uzun müddət qoruyur
- Həssas səthləri cızmır
- Geniş rəng seçimlərinə malikdir

Texniki Göstəricilər

Ümumi Məlumatlar	
Materialın tərkibi	Mineral doldurucular, sement, silikon və xüsusi kimyəvi qatqılar
Görünüş	Ağ və ya rəngli narın toz
Sıxlıq	~1,65 kq/lt
Performans Məlumatları (EN 12808)	
Təzyiq müqaviməti	≥ 15 N/mm^2
Əyilmə müqaviməti	≥ 2,5 N/mm^2
Aşınma davamlılığı	≤ 2000 mm^3
Büzülmə dəyəri	≤ 3 mm/m
Su əmmə	30 dəqiqə ≤ 2 q, 240 dəqiqə ≤ 5 q
Tətbiq Məlumatları	
Tətbiq temperaturu	+5°C / +35°C

Xidmət temperaturu	−20°C / +80°C
Qarışım nisbəti	~0,30–0,33 lt su / 1 kq toz
İşlənə bilmə müddəti	~1 saat
İstifadəyə verilmə müddəti	24 saat
Dərz genişliyi	1–6 mm
Sərfiyyat	Örtük materialının ölçüsündən və dərz genişliyindən asılı olaraq dəyişir
Təhlükəsizlik Məlumatları	
Yanğına reaksiya sinfi (EN 13501-1)	A1
Təhlükəli maddələr	SDS-ə baxın

Texniki göstəricilər +23°C temperatur və 50% nisbi rütubət şəraitində əldə edilmişdir. Yüksək temperatur müddəti qısaldır, aşağı temperatur isə uzadır.

Tətbiq Təlimatı

Səthin Hazırlanması

Dərz aralarındakı yağ, toz və qalıqlar səthə zərər verməyəcək şəkildə təmizlənməlidir. Dərz dərinliyi örtük qalınlığının təxminən 2/3 hissəsi qədər olmalıdır. Yüksək əmiciliyə malik keramikalarda, yüksək temperatur və küləkli hava şəraitində dərz boşluqları təmiz su ilə nəmləndirilməlidir. Birbaşa günəş şüaları altında, güclü külək və yağışlı hava şəraitində tətbiq olunmamalıdır.

Qarışığın Hazırlanması

Texniki cədvəldə göstərilən su miqdarı təmiz qaba əlavə olunur. Üzərinə FUGAMAX® Colorful yavaş-yavaş əlavə edilərək 400–600 dövr/dəq sürətli mikser vasitəsilə homogen qarışıq əldə edilənə qədər qarışdırılır. Qarışım 5–10 dəqiqə saxlanıldıqdan sonra yenidən 1 dəqiqə qarışdırılaraq istifadəyə hazır vəziyyətə gətirilir. Hazırlanmış qarışıq 1 saat ərzində istifadə olunmalıdır. Bərkiməyə başlamış qarışığa sonradan su əlavə edilməməlidir. Hər hansı əlavə qatqı istifadə olunmamalıdır. Göstərilən su miqdarından az və ya çox istifadə olunması çatlama, tozlanma və rəng fərqlərinə səbəb ola bilər.

Tətbiq

Dərz tətbiqindən əvvəl istifadə olunan yapışdırıcının bərkiməsi gözlənilməlidir. Hazırlanmış material rezin mala ilə çarpaz hərəkətlərlə dərz boşluqlarına tətbiq olunur. Təxminən 10–20 dəqiqə sonra səth matlaşdıqda, nəm süngər ilə dairəvi hərəkətlərlə təmizlənir. Erkən silinmə və çox sulu süngər istifadə edilməsi rəng fərqlərinə səbəb ola bilər. Material kifayət qədər bərkidikdən sonra səthdə qalan toz quru bez ilə təmizlənməlidir. İsti və küləkli hava şəraitində tətbiqdən bir neçə saat sonra səthə su püskürdülməsi tövsiyə olunur.

Alətlərin Təmizlənməsi

Tətbiqdən sonra istifadə edilən bütün avadanlıqlar qurumadan əvvəl su ilə təmizlənməlidir. Bərkimiş material yalnız mexaniki üsullarla təmizlənə bilər.

Saxlama Şəraiti və Saxlama Müddəti

Açılmamış orijinal qablaşdırmada, sərin və quru mühitdə saxlanmalıdır. Düzgün şəraitdə saxlanıldıqda istehsal tarixindən etibarən 2 il saxlama müddətinə malikdir.

Təhlükəsizlik Tədbirləri

Tətbiq zamanı, iş və işçi sağlamlığı şərtlərinə uyğun iş geyimi, qoruyucu əlcək, eynək və maska istifadə edilməlidir. Materialın qıcıqlandırıcı təsirləri səbəbindən, komponentlər dəri və göz ilə təmasa gətirilməməli, təmas halında dərhal bol su və sabunla yuyulmalı, udulduğu halda təcili olaraq həkimə müraciət edilməlidir. Materialın tətbiq edildiyi sahələrə qida məhsulları buraxılmamalıdır. Uşaqların əli çatmayan yerlərdə saxlanmalıdır. Daha ətraflı məlumat üçün Təhlükəsizlik Məlumat Vərəqəsinə baxın.

Cavabdehlik

Şirkətimiz yalnız məhsulun keyfiyyətinə görə məsuliyyət daşıyır. Məhsulun yazılı texniki tövsiyələrdən kənar hər hansı istifadəsi, o cümlədən yanlış tətbiqi və ya uyğun olmayan şəraitdə istifadəsi tamamilə istifadəçinin məsuliyyətindədir. Daha ətraflı texniki məlumat üçün məhsul kataloquna müraciət edin və ya səlahiyyətli nümayəndələrimizlə əlaqə saxlayın.

KARTAŞ KİMYA MMC
Sumqayıt Sənaye Parkı, Kimyaçılar küçəsi 1, AZ 5002
Sumqayıt şəhəri, Azərbaycan
www.mrfix.az
Tel: +994 12 310 88 55, +994 10 347 00 10