CERAMAX® Rapid

Sürətli bərkiyən sement əsaslı keramika yapışdırıcısı

Məhsul Haqqında

CERAMAX® Rapid mineral doldurucular, xüsusi sement və modifikasiyaedici kimyəvi qatqılar əsasında hazırlanmış, sürətli bərkiyən, yüksək stabilliyə və yapışma müqavimətinə malik keramika yapışdırıcısıdır.

EN 12004-1 standartına görə C1FT sinfinə uyğundur.

C1: Normal performanslı sement əsaslı yapışdırıcı

F: Sürətli bərkiyən yapışdırıcı

T: Sürüşməsi azaldılmış

İstifadə Sahələri

- Qısa müddətdə istifadəyə açılması tələb olunan məkanlarda
- Daxili və xarici məkanlarda, üfüqi və şaquli səthlərdə
- Keramika, qranit, mərmər, təbii daş və dekorativ kərpic tətbiqlərində
- İntensiv piyada və yük hərəkətinə məruz qalan sahələrdə

Üstünlükləri

- Sürətli bərkimə xüsusiyyəti sayəsində qısa müddətdə istifadəyə açılma imkanı
- Yüksək yapışma performansı
- Tiksotropik quruluşu sayəsində şaquli səthlərdə sürüşmə yaratmır
- Asan hazırlanır və tətbiq olunur
- Yüksək stabillik və möhkəmlik

Texniki Göstəricilər

Ümumi Məlumatlar	
Material tərkibi	Mineral doldurucu, xüsusi sement, xüsusi kimyəvi qatqılar
Görünüş	Boz rəngli toz
Sıxlıq	~1,79 kq/l
Performans Göstəriciləri (EN 12004-2)	
Erkən yapışma müqaviməti (6 saat)	≥ 0,5 N/mm²
Başlanğıc yapışma müqaviməti	≥ 0,5 N/mm²
Suya daldırmadan sonra	≥ 0,5 N/mm²
İstilik yaşlandırmasından sonra	≥ 0,5 N/mm²
Donma-ərimə dövrlərindən sonra	≥ 0,5 N/mm²
Açıq gözləmə müddəti (10 dəq)	≥ 0,5 N/mm²
Sürüşmə	≤ 0,5 mm
Tətbiq Məlumatları	
Tətbiq temperaturu	+5°C / +35°C

İstismar temperaturu	−20°C / +80°C
Qarışım nisbəti	6,5 – 7 litr su / 25 kq
Qarışığın istifadə müddəti	~45 dəq
Açıq gözləmə müddəti	≥ 10 dəq
Düzəliş müddəti	~3–5 dəq
Derz dolğu müddəti	6 saat
Yüngül istismara açılma	6 saat
Sərfiyyat	~5–6 kq/m²
Təhlükəsizlik Məlumatları	
Yanğına reaksiya sinfi (EN 13501-1)	A1
Təhlükəli maddələr	SDS-ə baxın

Göstərilən texniki dəyərlər +23°C mühit temperaturu və 50% nisbi rütubət şəraitində əldə edilmişdir. Yüksək temperatur müddəti qısaldır, aşağı temperatur uzadır.

Tətbiq Təlimatı

Səthin Hazırlanması

Tətbiq ediləcək səth möhkəm, quru, təmiz, tozsuz və daşıyıcı olmalıdır. Səth yapışmanı zəiflədən yağ, boya, pas, parafin və digər qalıqlardan təmizlənməlidir. Çatlar və boşluqlar tətbiqdən ən azı 48 saat əvvəl uyğun TAMCRETE® təmir materialı ilə bərpa edilməlidir. Əmiciliyi yüksək səthlər əvvəlcədən nəmləndirilməli və ya astarlanmalıdır. Don riski olan hava şəraitində, birbaşa günəş altında, güclü külək və ya yağışlı havada tətbiq edilməməlidir.

Qarışığın Hazırlanması

Texniki cədvəldə göstərilən su miqdarı təmiz qaba tökülür, daha sonra CERAMAX® Rapid tozu tədricən əlavə edilərək 400–600 dövr/dəq sürətli mikserlə homogen hala gələnə qədər qarışdırılır. Qarışım 3–5 dəqiqə saxlanıldıqdan sonra yenidən 1 dəqiqə qarışdırılaraq istifadəyə hazır vəziyyətə gətirilir. Sərtləşməyə başlamış materiala sonradan su əlavə edilməməlidir. Hazırlanan material maksimum 45 dəqiqə ərzində istifadə edilməlidir.

Tətbiq

Hazırlanan material səthə mala ilə yayılır və uyğun diş ölçülü daraqla daranır. Keramikalar maksimum 10 dəqiqə ərzində yerləşdirilməli və basdırılaraq yapışdırılmalıdır. Tətbiq zamanı səthdə qabıq əmələ gəldikdə material səthdən təmizlənərək yenidən tətbiq edilməlidir. Böyük ölçülü plitələrdə iki tərəfli tətbiq tövsiyə olunur.

Sərfiyyat

Keramika ölçüsü	Daraq ölçüsü	Sərfiyyat
10×10 sm	6 mm	~4 kq/m²
30×30 sm	8 mm	~5–6 kq/m²
60×60 sm	10 mm	~6,5–7 kq/m²

Alətlərin Təmizlənməsi

Tətbiqdən sonra istifadə edilən bütün avadanlıqlar qurumadan əvvəl su ilə təmizlənməlidir. Bərkimiş material yalnız mexaniki üsullarla təmizlənə bilər.

Saxlama Şəraiti və Saxlama Müddəti

Açılmamış orijinal qablaşdırmada, sərin və quru mühitdə saxlanmalıdır. Düzgün şəraitdə saxlanıldıqda istehsal tarixindən etibarən 6 ay saxlama müddətinə malikdir.

Təhlükəsizlik Tədbirləri

Tətbiq zamanı, iş və işçi sağlamlığı şərtlərinə uyğun iş geyimi, qoruyucu əlcək, eynək və maska istifadə edilməlidir. Materialın qıcıqlandırıcı təsirləri səbəbindən, komponentlər dəri və göz ilə təmasa gətirilməməli, təmas halında dərhal bol su və sabunla yuyulmalı, udulduğu halda təcili olaraq həkimə müraciət edilməlidir. Materialın tətbiq edildiyi sahələrə qida məhsulları buraxılmamalıdır. Uşaqların əli çatmayan yerlərdə saxlanmalıdır. Daha ətraflı məlumat üçün Təhlükəsizlik Məlumat Vərəqəsinə baxın.

Cavabdehlik

Şirkətimiz yalnız məhsulun keyfiyyətinə görə məsuliyyət daşıyır. Məhsulun yazılı texniki tövsiyələrdən kənar hər hansı istifadəsi, o cümlədən yanlış tətbiqi və ya uyğun olmayan şəraitdə istifadəsi tamamilə istifadəçinin məsuliyyətindədir. Daha ətraflı texniki məlumat üçün məhsul kataloquna müraciət edin və ya səlahiyyətli nümayəndələrimizlə əlaqə saxlayın.

KARTAŞ KİMYA MMC
Sumqayıt Sənaye Parkı, Kimyaçılar küçəsi 1, AZ 5002
Sumqayıt şəhəri, Azərbaycan
www.mrfix.az
Tel: +994 12 310 88 55, +994 10 347 00 10