TEST REPORT

KOTITI No. | **82241053100909**

의 뢰 자 | 신기방적(주)

접 수 일 | 2024. 04. 04 　　발 행 일 | 2024. 04. 11

시료	원단(편물)
시료명	동계 방염점퍼 내피 겉감, 네크라인/ 방한복 내피 겉감 후리스
Buyer	나정 엔터프라이즈
Brand Name	제시하지 않음
Style Number	3단 쥬리
PO Number	제시하지 않음
이전 시험 성적서 번호	제시하지 않음
색상	(A) NAVY

확인	작성자 성 명 : 박소희	기술책임자 성 명 : 전민권

KOTITI 시험연구원장 (인)

기술상담이나 의문사항은 담당자에게 문의하여 주시기 바랍니다.

·Primary Contact : 최은진 **T** (822)3451-7060 **E** ejchoi@kr.kotiti-global.com ·Back-up : 이정욱 **T** (822)3451-7318 **E** jwlee@kr.kotiti-global.com

경기도 과천시 과천대로7나길 48 (갈현동) **T** (822)3451-7000 **F** (822)3451-7177 **W** www.kotiti-global.com

1. 이 성적서는 의뢰자가 제시한 시료 및 시료명으로 시험한 평가결과로서, 전체 제품에 대한 품질 및 성능을 보증하지 않습니다.
2. 이 성적서는 당 연구원의 사전 서명동의 없이 광고, 선전 등의 홍보 및 소송용으로 사용될 수 없으며, 용도 이외의 사용을 금합니다.
3. 이 성적서의 시험 결과는 KS Q ISO/IEC 17025 및 KOLAS 인정과 관련 없음을 밝힙니다.
4. 발행된 성적서는 우측 하단의 QR 코드로 확인 또는 http://cs.kotiti-global.com를 접속 후 성적서 번호를 입력하시면 위 변조 여부를 확인할 수 있습니다.

질량, g/m²
(KS K 0514:2022)

구 분	시 험 결 과	기 준
	(A)	
	300.2	

일광견뢰도, 급
(KS K ISO 105 B02:2014 (제논 아크법, 수냉식, A-1 노출조건, 방법 3 준용))

구 분	시 험 결 과	기 준
	(A)	
표준청색염포(4급조사)	4	

세탁견뢰도, 급
(KS K ISO 105 C06:2010)

구 분	시 험 결 과	기 준
	(A)	
변퇴색	4	
(오염) 아세테이트	4-5	
(오염) 면	4-5	
(오염) 나일론	4-5	
(오염) 폴리에스터	4-5	
(오염) 아크릴	4-5	
(오염) 모	4-5	

내열성
(FIS 006.9(Mod)((200±5)℃, 5min))

구 분	시 험 결 과	기 준
	(A)	
내열성	변형 및 융융, 적하되지 않았음	

혼용률, %
(KS K 0210:2023 / KS K 0210-1:2021, 용해법-분광계법)

구 분	시 험 결 과	기 준
(A)	레이온 51.4%, 아라미드 48.6%	

방염시험
(KS K 0585:2019)

구 분	시 험 결 과					
(A)	잔염시간(sec)		탄화길이(cm)		잔진시간(sec)	
	경사	위사	경사	위사	경사	위사
10회 세탁 후						
(1)	0.0	0.0	0.5	0.4	0.0	0.0
(2)	0.0	0.0	0.5	0.5	0.0	0.0
(3)	0.0	0.0	0.4	0.5	0.0	0.0
(4)	0.0	0.0	0.7	0.5	0.0	0.0
(5)	0.0	0.0	0.5	0.8	0.0	0.0
평균	0	0	1	1	0	0

주) *용융 및 적하 현상이 발견되지 않음
* 세탁조건 : KS K ISO 6330 (2011), 기계세탁, 9B, (30 ± 3) ℃, 빨랫줄 건조, 10 회

- 시험결과 기록 완료 -

제출 된 샘플의 사진

