TEST REPORT

KOTITI No. | 82241053101081
의 뢰 자 | 신기방적(주)
접 수 일 | 2024. 04. 19 발 행 일 | 2024. 04. 26

시료	원단(직물)
시료명	하계방염작업복 상의배색 PIN HEAD
Buyer	나정엔터프라이즈
Brand Name	제시하지 않음
Style Number	AFP155537
PO Number	제시하지 않음
이전 시험 성적서 번호	제시하지 않음
색상	(A) 제시하지 않음

확인	작성자 성 명 : 오창환	기술책임자 성 명 : 전민권

KOTITI 시험연구원장 (인)

기술상담이나 의문사항은 담당자에게 문의하여 주시기 바랍니다.

·Primary Contact : 박혜정 **T** (822)3451-7065 **E** hj_park@kr.kotiti-global.com ·Back-up : 이정욱 **T** (822)3451-7318 **E** jwlee@kr.kotiti-global.com

경기도 과천시 과천대로7나길 48 (갈현동) **T** (822)3451-7000 **F** (822)3451-7177 **W** www.kotiti-global.com

1. 이 성적서는 의뢰자가 제시한 시료 및 시료명으로 시험한 평가결과로서, 전체 제품에 대한 품질 및 성능을 보증하지 않습니다.
2. 이 성적서는 당 연구원의 사전 서명동의 없이 광고, 선전 등의 홍보 및 소송용으로 사용될 수 없으며, 용도 이외의 사용을 금합니다.
3. 이 성적서의 시험 결과는 KS Q ISO/IEC 17025 및 KOLAS 인정과 관련 없음을 밝힙니다.
4. 발행된 성적서는 우측 하단의 QR 코드로 확인 또는 http://cs.kotiti-global.com를 접속 후 성적서 번호를 입력하시면 위 변조 여부를 확인할 수 있습니다.

질량, g/m²
(KS K 0514:2022)

구 분	시 험 결 과	기 준
	(A)	
	153.6	

인장강도(그래브법), N
(KS K 0520:2021)

구 분	시 험 결 과	기 준
	(A)	
경사방향	490	
위사방향	410	

주) 제시 시료 부족으로 규정 시험 횟수 진행하지 못함

필링(필링박스법), 급
(KS K ISO 12945-1:2000, 4 시간/14 400 회)

구 분	시 험 결 과	기 준
	(A)	
	4-5	

공기투과도(Frazier법), cm³/cm²/sec
(KS K ISO 9237:1995)

구 분	시 험 결 과	기 준
	(A)	
	62.3	

시험 면적 : 20 ㎠
적용 압력 : 100 Pa

일광견뢰도, 급
(KS K ISO 105 B02:2014 (제논 아크법, 수냉식, A-1 노출조건, 방법 3 준용))

구 분	시 험 결 과	기 준
	(A)	
표준청색염포(4급조사)	3-4	

세탁견뢰도, 급
(KS K ISO 105 C06(A2S):2010)

구 분	시 험 결 과	기 준
	(A)	
변퇴색	4	

주) *의뢰자 요청에 의해 변퇴색만 판정 하였음.

마찰견뢰도, 급
(KS K 0650-1:2017)

구 분	시 험 결 과	기 준
	(A)	
건	4-5	

주) *의뢰자 요청에 의해 건식만 판정 하였음.

땀견뢰도(산성), 급
(KS K ISO 105 E04:2013)

구 분	시 험 결 과	기 준
	(A)	
변퇴색	4-5	

주) *의뢰자 요청에 의해 변퇴색만 판정 하였음.

땀견뢰도(알칼리성), 급
(KS K ISO 105 E04:2013)

구 분	시 험 결 과	기 준
	(A)	
변퇴색	4-5	

주) *의뢰자 요청에 의해 변퇴색만 판정 하였음.

내열성
(FIS 006.9(Mod)((200±5)℃, 5min))

구 분	시 험 결 과	기 준
	(A)	
	용융, 적하 및 변형되지 않았음	

혼용률, %
(KS K 0210:2023 / KS K 0210-1:2021, 용해법-탄화법-분광계법)

구 분	시 험 결 과	기 준
(A)	아라미드 64.6%, 레이온 34.2%, 나일론 1.2%	

세탁 치수변화율, %
(KS K ISO 3759:2011/5077:2007/6330:2012, 기계세탁 30 ℃ 빨랫줄건조/6B)

구 분	시 험 결 과	기 준
	(A)	
경사방향	-1.0	
위사방향	-1.0	

주) (-) 부호 : 줄어듬, (+) 부호 : 늘어남

내열치수변화율, %
(FIS 006.9(Mod)((200±5)℃, 5min))

구 분	시 험 결 과	기 준
	(A)	
경사 방향	-1.0	
위사 방향	-1.2	

주) (-) 부호 : 줄어듬, (+) 부호 : 늘어남

방염시험
(KS K 0585:2019, 10회 세탁 후)

구 분	시 험 결 과			
(A)	잔염시간(sec)		탄화길이(cm)	
	경사	위사	경사	위사
시험결과				
(1)	0.0	0.0	2.8	3.1
(2)	0.0	0.0	4.0	2.8
(3)	0.0	0.0	3.5	2.9
(4)	0.0	0.0	4.0	3.5
(5)	0.0	0.0	2.5	3.3
평균	0	0	3	3

주) *용융 및 적하 현상이 발견되지 않음
* 세탁조건 : KS K ISO 6330 (2012), 기계세탁, 6B, (27 ± 3) ℃, 빨랫줄 건조, 10 회

- 시험결과 기록 완료 -

제출 된 샘플의 사진

