TEST REPORT

KOTITI No. | **82251053104533**

의 뢰 자 | 신기방적(주)

접 수 일 | 2025. 10. 20 　　발 행 일 | 2025. 10. 24

시료	원단(직물)
시료명	방염 버프용 싱글 니트
Buyer	나정엔터프라이즈
Brand Name	제시하지 않음
Style Number	제시하지 않음
PO Number	제시하지 않음
이전 시험 성적서 번호	제시하지 않음
색상	(A) GREY

확인	작성자 성 명 : 신상호	기술책임자 성 명 : 전민권

KOTITI 시험연구원장 (인)

기술상담이나 의문사항은 담당자에게 문의하여 주시기 바랍니다.

·Primary Contact : 박혜정 **T** (822)3451-7065 **E** hj_park@kr.kotiti-global.com ·Back-up : 전민권 **T** (822)3451-7370 **E** mkjeon@kr.kotiti-global.com

경기도 과천시 과천대로7나길 48 (갈현동) **T** (822)3451-7000 **F** (822)3451-7177 **W** www.kotiti-global.com

1. 이 성적서는 의뢰자가 제시한 시료 및 시료명으로 시험한 평가결과로서, 전체 제품에 대한 품질 및 성능을 보증하지 않습니다.
2. 이 성적서는 당 연구원의 사전 서명동의 없이 광고, 선전 등의 홍보 및 소송용으로 사용될 수 없으며, 용도 이외의 사용을 금합니다.
3. 이 성적서의 시험 결과는 KS Q ISO/IEC 17025 및 KOLAS 인정과 관련 없음을 밝힙니다.
4. 발행된 성적서는 우측 하단의 QR 코드로 확인 또는 http://cs.kotiti-global.com를 접속 후 성적서 번호를 입력하시면 위 변조 여부를 확인할 수 있습니다.

질량, g/m²
(KS K 0514:2022)

구 분	시 험 결 과	기 준
	(A)	
	147.4	

조직
(육안 판정)

구 분	시 험 결 과	기 준
	(A)	
	평편	

일광견뢰도, 급
(KS K ISO 105 B02:2014 (제논 아크법, 수냉식, A-1 노출조건, 방법 3 준용))

구 분	시 험 결 과	기 준
	(A)	
표준청색염포(4급조사)	3-4	

세탁견뢰도, 급
(KS K ISO 105 C06:2010)

구 분	시 험 결 과	기 준
	(A)	
변퇴색	4	

주) *의뢰자 요청에 의해 변퇴색만 판정 하였음.

내열성
(FIS 006.9(Mod), (200 ± 5) ℃, 5분)

구 분	시 험 결 과	기 준
	(A)	
내열성	용융 및 적하 현상이 발견되지 않았음	

주) 의뢰자 제시 시험법으로 시험을 진행 하였음 (폐지 된 규격 포함)

혼용률, %
(KS K 0210:2023 / KS K 0210-1:2021, 용해법-탄화법-분광계법)

구 분	시 험 결 과	기 준
(A)	아라미드 49.1 %, 레이온 49.0 %, 나일론 1.9 %	

KOTITI
Global Business Partner

방염시험
(KS K 0585:2025)

구 분	시 험 결 과			
(A)	잔염시간(sec)		탄화길이(cm)	
	경사	위사	경사	위사
10회 세탁 후				
(1)	0.0	0.0	4.5	4.8
(2)	0.0	0.0	4.0	5.0
(3)	0.0	0.0	4.5	4.5
(4)	0.0	0.0	4.8	4.5
(5)	0.0	0.0	4.3	4.2
평균	0	0	4	5

주) *용융 및 적하 현상이 발견되지 않음
* 세탁조건 : KS K ISO 6330 (2011), 기계세탁, 9B, (30 ± 3) ℃, 수평망 건조, 10 회
*의뢰자 요청에 의해 잔진시간 제외 하였음.

- 시험결과 기록 완료 -

제출 된 샘플의 사진

