

# Bột gỗ đã được tẩy trắng (BHKP-89%)



## Thông tin chung

Công thức hóa học	(C <sub>6</sub> H <sub>10</sub> O <sub>5</sub> ) <sub>n</sub> trong đó n=600 - 1000	
Tên khác	Bột cellulose	
Xuất xứ	Vietnam	
Mã H.S.	4703.29.00	
Mã CAS	65996-61-4	
Khối lượng pt (g mol <sup>-1</sup> )	90,000 – 150,000	

## Ứng dụng

Ngành giấy	Được dùng để sản xuất giấy phẳng cho in ấn và viết lách Tạo sự đồng đều trong cấu trúc của giấy
Đóng gói	Được dùng làm vật liệu đóng gói
Đồ gia dụng	Được dùng làm giấy lụa

## Đặc tính

Tính chất	Đơn vị	Giá trị
Độ sáng	% ISO	89
Độ ẩm	%	10
Độ nhớt	ml/g	540
Tro	%	0.16
Chiều dài sợi	mm	0.65
Độ góc cạnh	°SR	40
Chỉ số bền kéo	N.m <sup>2</sup> /g	58
Độ chịu căng	mN.m <sup>2</sup> /g	6.2
Chỉ số vỡ	kPa.m <sup>2</sup> /g	3.1
Tổng chiều dài	km	5.91

## Đóng gói

- Khối lượng kiện hàng: 250 kg; kích thước kiện hàng: 800L x 640W x 500 H mm
- Khối lượng gói hàng: 2000 kg, kích thước gói hàng: 1280L x 800W x 2000 H mm