

DYNASTY^{MD}



Les bardeaux d'asphalte laminés en deux parties Dynasty sont dotés de l'ArmourZone[®] de IKO.

1 Caractéristiques et avantages

- ✓ Renforcement ArmourZone
- ✓ Couverture complète du carré
- ✓ Résistance aux chocs de classe 3³
- ✓ Mastic FastLock^{MD} exclusif
- ✓ Résistant aux algues bleues

Bardeaux d'asphalte renforcés de fibre de verre

Le matelas de fibre de verre durable et l'enduit d'asphalte épais de Dynasty permettent à ces bardeaux d'obtenir une cote de résistance aux chocs de classe 3³. Le scellant exclusif FastLock, propriété d'IKO, appliqué le long du bord inférieur des bardeaux, crée une liaison ultra-solide lorsqu'il est activé par la chaleur du soleil, aidant ainsi les bardeaux à bien adhérer. Contrairement à de nombreuses autres marques de bardeaux laminés, trois paquets de Dynasty couvrent un carré complet (100 pieds carrés).

Cliquez [ici](#) ou scannez ce code QR pour obtenir la documentation sur le produit, les échantillons de couleurs et leurs disponibilités.



2 Informations générales

Bardeaux/paquet	20
Couverture/paquet	3,1 m ² (33,3 pi ²)
Couverture/trois paquets	9,29 m ² (100 pi ²)
Paquets/palette	56
Dimension de palette	102 x 136 cm (40 x 53 1/2 po)
N° de stock du produit (U.S.)	4973XXX
N° de stock du produit (Canada)	4974XXX

REMARQUE : XXX fait référence au code numérique de la couleur du produit. La disponibilité des couleurs varie selon les régions.

3 Dimensions du produit

Longueur	1 038 mm (40 7/8 po)
Largeur	349 mm (13 3/4 po)
Pureau	149 mm (5 7/8 po)

Les dimensions du produit indiquées sont sujettes aux tolérances normales de fabrication de +/- 6 mm (1/4 po) sur la longueur du bardeau et de +/- 3 mm (1/8 po) sur la largeur.

DYNASTY^{MD}

4

Normes applicables¹

Norme de produit ASTM D3462

Norme de produit ASTM D3018

Résistance de vent ASTM D3161 Classe F

Résistance de vent ASTM D7158 Classe H

Résistance de feu ASTM E108 Classe A²

Résistance de feu UL 790 Classe A²

Résistance de feu CAN/ULC S107 Classe A (Canada)²

Norme de produit CSA A123.5 (Canada)

Résistance aux chocs de classe 3 FM4473/UL 2218³ [ici](#)

Approbation du produit Miami-Dade County⁴ [ici](#)

Approbation du code de construction de la Floride pour la zone de haute vitesse des ouragans (HVHZ)⁴ [ici](#)

Détails sur le département des assurances du Texas [ici](#)

REMARQUE : Les bardeaux d'asphalte Dynasty de IKO respectent ou dépassent les exigences des normes de produits référencées au moment de la fabrication.

5

Informations sur la sécurité


ATTENTION : Le travail en hauteur sur des surfaces de toit inclinées peut être dangereux. N'effectuez pas l'installation avant d'avoir lu et compris toutes les précautions de sécurité appropriées. Portez toujours un équipement de protection individuelle (EPI) approprié, y compris un équipement de protection contre les chutes.



La fiche de données de sécurité (FDS) de ce produit est disponible [ici](#).

6

Pose de bardeaux



Appliquer le ciment à toiture ATTENTION : Une utilisation excessive de ciment à toiture peut causer des cloques sur les bardeaux.

Les bardeaux doivent être posés conformément à toutes les instructions de pose de IKO. Certaines exigences de pose sont soulignées ici :

1. L'espace situé sous le platelage (ex : le grenier) doit être ventilé de manière approfondie, conformément aux exigences minimales du code du bâtiment local.
2. Les bardeaux doivent être posés avec une exposition aux intempéries de 5 7/8 pouces.
3. Les décalages entre les rangs doivent être de 10 pouces.
4. Les noues métalliques ouvertes sont recommandées pour obtenir les meilleures performances du système de toiture.
5. Ne posez jamais de bardeaux d'asphalte sur des pentes de toit inférieures à 2:12. Pour les pentes de 2:12 à moins de 4:12 (faible pente), voir les exigences spéciales relatives à la sous-couche décrites dans les instructions de pose de IKO.



Les détails complets d'installation du produit peuvent être trouvés [ici](#).

Les informations contenues dans cette fiche technique sont basées sur des données considérées comme vraies et exactes au moment de l'émission, basées sur des tests de laboratoire et des mesures de production, et sont proposées uniquement à l'utilisateur pour considération, investigation et vérification. Rien de ce qui est contenu dans cette fiche n'est représentatif d'une garantie ou d'une assurance pour laquelle le fabricant peut être tenu légalement responsable. Le fabricant n'assume aucune responsabilité pour toute fausse représentation ou hypothèse que le lecteur pourrait formuler. Pour confirmer les informations techniques les plus récentes sur les produits et leurs conformités, veuillez contacter IKO directement au : **États-Unis 1-888-IKO-ROOF (1-888-456-7663); Canada 1-855-IKO-ROOF (1-855-456-7663).**

¹La conformité aux normes des produits listés est basée sur l'échantillonnage et les tests des produits tels que fabriqués. ²Lorsque les bardeaux sont posés avec une sous-couche approuvée. ³La cote de résistance à l'impact a pour seul but de permettre aux propriétaires de biens résidentiels d'obtenir une réduction de leur prime d'assurance résidentielle, le cas échéant. Elle ne doit pas être interprétée comme un type de garantie expresse ou implicite de la performance de ce bardeau contre la grêle par le fabricant, le fournisseur ou l'installateur, et les dommages causés par la grêle ne sont pas couverts par la garantie limitée. Consultez FM Approvals pour plus de détails sur la norme d'essai FM 4473 et UL Solutions pour plus de détails sur la norme d'essai UL 2218. ⁴Les homologations M-D et FBC HVHZ s'appliquent uniquement aux bardeaux disponibles sur le marché du sud-est des États-Unis. Pour plus d'informations, veuillez contacter IKO au : **1-888-IKO-ROOF (1-888-456-7663).**