



ÉTANCHÉITÉ
COMPLÉMENTS

APPLICATIONS

TOITS

2-1 SOPRASMART ISO HD SABLÉ

FICHE TECHNIQUE 240220SCANF

(annule et remplace 231003SCANF)

DESCRIPTION

2-1 SOPRASMART ISO HD SABLÉ est un panneau de sous-couche haute performance composé d'une membrane de bitume modifié avec des polymères SBS, d'une armature en polyester non tissé et d'une surface sablée. Cette membrane est laminée en usine sur un panneau de support isolant de polyisocyanurate de haute densité (SOPRA-ISO PLUS HD).

INSTALLATION

BITUME

Le panneau 2-1 SOPRASMART ISO HD SABLÉ est déposé dans un lit de bitume chaud (SEBS ou oxydé) épandu à l'aide d'une vadrouille.

ADHÉSIF

Le panneau 2-1 SOPRASMART ISO HD SABLÉ est adhérent avec l'un des adhésifs DUOTACK.⁽¹⁾

FIXÉ MÉCANIQUEMENT

Le panneau 2-1 SOPRASMART ISO HD SABLÉ est fixé mécaniquement au pontage à l'aide de vis et plaquettes SOPREMA, selon le schéma d'ancrage requis.⁽¹⁾

Sur un pontage d'acier, les fixations mécaniques doivent être installées sur la partie supérieure des cannelures et de manière à ce que la ligne de fixation soit perpendiculaire aux cannelures.

Les chevauchements longitudinaux sont munis de la technologie GALON DUO. La première partie du galon est adhérente de façon autocollante et la dernière partie est scellée à l'aide d'un fusil à air chaud électrique. L'utilisation du chariot-soudeur à air chaud électrique SOPRAMATIC augmente la vitesse d'exécution et la qualité du scellement.

Aligner tous les chevauchements transversaux sans décalage et les recouvrir d'une membrane SOPRALAP STICK centrée sur le joint. Préalablement enduire la surface à recouvrir d'apprêt ELASTOCOL STICK.

(1) : Pour obtenir plus de précisions sur les quantités d'adhésif ou de fixations mécaniques requises, consulter les rapports d'essai d'arrachement au vent selon la norme CSA A123.21 ou les publications selon la norme FM 4470 (base de données RoofNav) incluant les recommandations pour les coins et les périmètres indiquées dans le PLPDS 1-29 de Factory Mutual.

POUR PLUS DE PRÉCISIONS SUR L'APPLICATION DES PRODUITS, VEUILLEZ CONSULTER UN REPRÉSENTANT SOPREMA.

INFORMATIONS GÉNÉRALES

Caractéristiques	2-1 SOPRASMART ISO HD SABLÉ
Épaisseur totale	14,9 mm (¹⁹ / ₃₂ po)
Épaisseur du panneau de support	12,7 mm (¹ / ₂ po)
Armature de la membrane	Polyester non tissé
Dimensions du panneau de support	0,914 x 2,44 m (3 x 8 pi) 0,914 x 4,88 m (3 x 16 pi)
Poids total	4,15 kg/m ² (0,85 lb/pi ²)
Largeur du galon	90 mm (3,5 po)
Surface	Sablée
Sous-face	Polyisocyanurate haute densité

(Valeurs nominales)



SOPREMA.CA

1.877.MAMMOUTH

NOTE : Tous les produits fabriqués par SOPREMA inc. sont conformes à la description et aux propriétés indiquées dans la fiche technique en vigueur à la date de fabrication.

sopca-fr-ca-tds-2-1-soprasmart-iso-hd-sanded.indd



ÉTANCHÉITÉ
COMPLÉMENTS

APPLICATIONS

TOITS

2-1 SOPRASMART ISO HD SABLÉ

FICHE TECHNIQUE 240220SCANF

(annule et remplace 231003SCANF)

PROPRIÉTÉS [membrane]

Propriétés	MEMBRANE		Exigences CSA A123.23 Type B, Classe 3
	AVANT le conditionnement thermique	APRÈS le conditionnement thermique	
Épaisseur de la membrane, min.	2,2 mm (85 mils)		2,2 mm (85 mils)
Épaisseur du galon, min.	2,2 mm (85 mils)		2,2 mm (85 mils)
Masse surfacique, min.	2,6 kg/m ² (53 lb/100 pi ²)		2,6 kg/m ² (53 lb/100 pi ²)
Énergie de déformation, min. L/T, à 23 °C ± 2 °C (73,4 °F ± 3,6 °F) à -18 °C ± 2 °C (0 °F ± 3,6 °F)	6,5/6,5 kN/m (37/37 lbf/po) 8,0/4,0 kN/m (46/23 lbf/po)	5,5/5,5 kN/m (31/31 lbf/po) 3,1/3,1 kN/m (18/18 lbf/po)	5,5 kN/m (31 lbf/po) 3,0 kN/m (17 lbf/po)
Charge maximale, min. L/T, à 23 °C ± 2 °C (73,4 °F ± 3,6 °F) à -18 °C ± 2 °C (0 °F ± 3,6 °F)	15/11 kN/m (86/63 lbf/po) 22/17 kN/m (126/97 lbf/po)	14/10 kN/m (80/57 lbf/po) 19/11 kN/m (108/63 lbf/po)	Indiquer la valeur Indiquer la valeur
Allongement à la charge maximale, min. L/T, à 23 °C ± 2 °C (73,4 °F ± 3,6 °F) à -18 °C ± 2 °C (0 °F ± 3,6 °F)	50/60 % 30/30 %	15/50 % 7/21 %	Indiquer la valeur Indiquer la valeur
Allongement ultime, L/T, à 23 °C ± 2 °C (73,4 °F ± 3,6 °F)	55/70 %	45/45 %	Indiquer la valeur
Stabilité dimensionnelle, max. L/T	±0,5/±0,1 %		1,0 %
Flexibilité à basse température, max. L/T	-18/-18 °C (-0,4/-0,4 °F)	-18/-18 °C (-0,4/-0,4 °F)	-18 °C (-0,4 °F)
Stabilité du composé	121/121 °C (250/250 °F)		min. 102 °C (215 °F)
Résistance au poinçonnement	Essai réussi		Essai réussi

(Valeurs nominales)

PROPRIÉTÉS [panneau de support]

Propriétés	Normes	PANNEAU DE SUPPORT DE POLYISOCYANURATE HD (SOPRA-ISO PLUS HD)
Résistance thermique, épaisseur 12,7 mm (0,5 po), à 24 °C (75 °F)	ASTM C518	RSI 0,44 (R-2,5)
Résistance à la compression	ASTM D1621	550 à 759 kPa (80 à 110 psi)
Stabilité dimensionnelle	ASTM D2126	< 0,5 % de changement linéaire
Absorption d'eau	ASTM C209	< 3 % du volume
Résistance à la moisissure	ASTM D3273	Réussi

(Valeurs nominales)

ENTREPOSAGE ET MANUTENTION

Les panneaux de sous-couche 2-1 SOPRASMART ISO HD SABLÉ doivent être entreposés sur un support plat, protégés des intempéries. Si les produits sont entreposés à l'extérieur, les recouvrir d'une housse de protection opaque.



SOPREMA.CA

1.877.MAMMOUTH

NOTE : Tous les produits fabriqués par SOPREMA inc. sont conformes à la description et aux propriétés indiquées dans la fiche technique en vigueur à la date de fabrication.