

COLVENT BASE 830



ÉTANCHÉITÉ

APPLICATIONS

TOITS

FICHE TECHNIQUE 240214SCANF

(annule et remplace 230922SCANF)

DESCRIPTION

COLVENT 830 est une membrane de sous-couche haute performance installée en semi-indépendance. Elle est composée de bitume modifié avec des polymères SBS et d'une armature en voile de verre. La surface est recouverte d'un film plastique thermofusible. La sous-face, constituée de bandes autocollantes discontinues, est recouverte d'un film siliconé détachable.

COLVENT 830 est munie de la technologie GALON DUO qui procure un scellement immédiat des joints longitudinaux de la membrane.

PRÉPARATION DE LA SURFACE

Les surfaces doivent être propres, sèches et exemptes de tout débris ou poussière. COLVENT BASE 830 peut être installé directement sur le panneau isolant SOPRA-ISO PLUS ou sur le panneau de support SOPRA-ISO PLUS HD sans apprêt. Par contre, tous les autres substrats doivent être apprêtés avec l'un des apprêts ELASTOCOL STICK avant l'installation de la membrane.

INSTALLATION

AUTOCOLLANTE

COLVENT 830 est installée sans décaler les joints transversaux. Elle est adhérente au substrat en retirant le film siliconé détachable.

Une fois la membrane en place, appliquer une pression sur toute la surface avec un rouleau à maroufler pour obtenir une adhérence complète et uniforme.

Souder les derniers 25 mm (1 po) des chevauchements longitudinaux à l'aide d'un chalumeau au propane.

Recouvrir les joints transversaux d'une membrane SOPRALAP centrée sur le joint.

Température minimale d'installation: -10 °C (14 °F)

POUR PLUS DE PRÉCISIONS SUR L'INSTALLATION DES PRODUITS, VEUILLEZ CONSULTER UN REPRÉSENTANT SOPREMA.

INFORMATIONS GÉNÉRALES

Caractéristiques	COLVENT BASE 830
Armature	Voile de verre
Dimensions	12 x 1 m (39 x 3,3 pi)
Largeur du galon	75 mm (3 po)
Surface	Film plastique thermofusible
Sous-face	Bandes autocollantes discontinues

(Valeurs nominales)



SOPREMA.CA

1.877.MAMMOUTH

NOTE : Tous les produits fabriqués par SOPREMA inc. sont conformes à la description et aux propriétés indiquées dans la fiche technique en vigueur à la date de fabrication.

COLVENT BASE 830

FICHE TECHNIQUE 240214SCANF

(annule et remplace 230922SCANF)



ÉTANCHÉITÉ

APPLICATIONS

TOITS

PROPRIÉTÉS

Propriétés	COLVENT BASE 830		Exigences CSA A123.23 Type A, Classe 3
	AVANT le conditionnement thermique	APRÈS le conditionnement thermique	
Épaisseur, min.	2,2 mm (87 mils)		2,0 mm (80 mils)
Épaisseur du galon, min.	2,2 mm (87 mils)		2,0 mm (80 mils)
Masse surfacique, min.	2,9 kg/m ² (60 lb/100 pi ²)		2,2 kg/m ² (45 lb/100 pi ²)
Énergie de déformation, min. L/T, à 23 °C ± 2 °C (73,4 °F ± 3,6 °F) à -18 °C ± 2 °C (0 °F ± 3,6 °F)	1/1 kN/m (5,7/5,7 lbf/po) 0,5/0,5 kN/m (2,8/2,8 lbf/po)	2,1/0,5 kN/m (12/2,8 lbf/po) 0,5/0,4 kN/m (2,8/2,3 lbf/po)	Indiquer la valeur Indiquer la valeur
Charge maximale, min. L/T, à 23 °C ± 2 °C (73,4 °F ± 3,6 °F) à -18 °C ± 2 °C (0 °F ± 3,6 °F)	12/13,5 kN/m (69/77 lbf/po) 23/21 kN/m (131/120 lbf/po)	18/16 kN/m (103/91 lbf/po) 21/21 kN/m (120/120 lbf/po)	5,3 kN/m (30 lbf/po) 12,3 kN/m (70 lbf/po)
Allongement à la charge maximale, min. L/T, à 23 °C ± 2 °C (73,4 °F ± 3,6 °F) à -18 °C ± 2 °C (0 °F ± 3,6 °F)	6/7 % 4/4 %	8/5 % 3/4 %	2/2 % 1/1 %
Allongement ultime, L/T, à 23 °C ± 2 °C (73,4 °F ± 3,6 °F)	35/30 %	10/7 %	3/3 %
Stabilité dimensionnelle, max. L/T	±0,3/±0,1 %		0,5 %
Flexibilité à basse température, max. L/T	-30/-30 °C (-22/-22 °F)	-18/-18 °C (-0,4/-0,4 °F)	-18 °C (-0,4 °F)
Stabilité du composé	91/91 °C (195/195 °F)		min. 91 °C (195 °F)

(Valeurs nominales)

ENTREPOSAGE ET MANUTENTION

Les rouleaux doivent être entreposés debout, le côté du galon positionné vers le haut. Si les produits sont entreposés à l'extérieur, les recouvrir d'une housse de protection opaque après le retrait des housses fournies à la livraison.



SOPREMA.CA

1.877.MAMMOUTH

NOTE : Tous les produits fabriqués par SOPREMA inc. sont conformes à la description et aux propriétés indiquées dans la fiche technique en vigueur à la date de fabrication.