

DESCRIPTION

DUOTACK est un adhésif à faible expansion, à deux composants, à base de polyuréthane.

L'adhésif DUOTACK est utilisé pour adhérer les panneaux isolants de polystyrène, de polyisocyanurate, de fibres minérales (laine de roche) ainsi que les panneaux de recouvrement tels que les panneaux asphaltiques, de fibres de bois, de perlite, de gypse ou de fibrociment.

De plus, il est utilisé pour faire adhérer ces mêmes panneaux entre eux ou sur le bois, le béton, les pare-vapeurs bitumineux à surface sablée ainsi que sur les membranes SOPRAVAP'R. DUOTACK peut être utilisé pour faire adhérer des barrières thermiques à des platelages d'acier. DUOTACK est aussi compatible avec les revêtements de brai de houille (Coal Tar Pitch).

PRÉPARATION DE LA SURFACE

Les surfaces doivent être sèches, propres et libres de toute huile, graisse, débris ou saleté.

APPLICATION

**** Veuillez prendre connaissance des restrictions ci-bas avant l'application de l'adhésif DUOTACK.**

1. NOTES GÉNÉRALES

- 1.1. Au moment de l'application, il est important de déposer les panneaux immédiatement sur l'adhésif appliqué. De plus, les surfaces inégales doivent être évitées pour assurer une bonne adhésion du panneau au substrat.
- 1.2. Sur la majorité des projets, la quantité d'adhésif varie d'une zone à l'autre.
- 1.3. Pour plus de précisions sur les quantités d'adhésif requis, consulter les rapports d'essai d'arrachement au vent selon la norme CSA A123.21-14 ou les publications selon la norme FM 4470 (base de données RoofNav) incluant les recommandations pour les coins et périmètres indiquées dans le PLPDS 1-29 de Factory Mutual.

2. CARTOUCHES

- 2.1. À l'aide de l'applicateur à batterie, appliquer l'adhésif DUOTACK en bandes continues de 13 à 19 mm (1/2 à 3/4 po) de largeur au moment de l'application.
- 2.2. **Restriction :** L'adhésif doit toujours être conservé à une **température minimale de 0 °C (32 °F) pendant les 12 heures précédant l'application**. Le non-respect de cette consigne peut entraîner une dégradation du produit et un bris d'équipement.

3. CONTENANTS CUBIQUES (CUBITAINER), BARILS ET FÛTS

- 3.1. Ces formats de DUOTACK doivent être utilisés avec un applicateur approuvé qui mélange de façon égale les parties A et B (ratio 1:1).
- 3.2. **Restriction :** L'adhésif doit toujours être conservé à une **température minimale de 0 °C (32 °F) pendant les 24 heures précédant l'application**. Le non-respect de cette consigne peut entraîner une dégradation du produit et un bris d'équipement.

4. AUTRES TYPES D'APPLICATEURS

- 4.1. Pour tout autre type d'applicateur, consultez le distributeur d'équipement afin d'obtenir plus d'informations sur les restrictions liées au conditionnement ainsi que sur les procédures d'utilisation de l'équipement.

POUR PLUS DE PRÉCISIONS SUR L'INSTALLATION DES PRODUITS, VEUILLEZ CONSULTER UN REPRÉSENTANT SOPREMA.



INFORMATIONS GÉNÉRALES

Caractéristiques	DUOTACK		
	Partie A	Partie B	Partie A+B
Couleur	Ambré	Gris	Gris
Contenant, <i>Cartouche⁽¹⁾</i> <i>Contenants cubique (cubitainer)</i> <i>Baril</i> <i>Fût</i>	750 mL (0,2 gal US) 18,9 L (5 gal US) 56,8 L (15 gal US) 189,0 L (50 gal US)	750 mL (0,2 gal US) 18,9 L (5 gal US) 56,8 L (15 gal US) 189,0 L (50 gal US)	1,5 L (0,4 gal US) 37,8 L (10 gal US) 103,6 L (30 gal US) 378,0 L (100 gal US)
Pouvoir couvrant, <i>Cartouche</i> <i>Contenant cubique (cubitainer)</i> <i>Baril</i> <i>Fût</i>	De 37 à 55 m ² (400 à 600 pi ²) pour une boîte de quatre (4) cartouches doubles. De 230 à 350 m ² (2500 à 3800 pi ²) pour un ensemble. De 690 à 1050 m ² (7,500 à 11,400 pi ²) pour un ensemble. De 2300 à 3500 m ² (25 000 à 38 000 pi ²) pour un ensemble.		

(1) : DUOTACK est emballé en paquet de quatre (4) cartouches doubles pour utilisation avec un applicateur.

PROPRIÉTÉS

Propriétés	Normes	DUOTACK
Viscosité, Brookfield, <i>Partie A</i> à 25 °C (77 °F) <i>Partie B</i>	ASTM D 2556	600 cP 2000 cP
Temps crème	-	15 sec
Temps de montée	-	Environ 2 minutes
Temps de mûrissement complet	-	15 minutes

(Valeurs nominales)

Le temps de mûrissement a été déterminé en considérant des conditions d'application idéales, soit 25 °C (77 °F) et 50% d'humidité relative. Le temps de mûrissement sera plus long à des températures inférieures et plus court à des températures supérieures.

NETTOYAGE

Les outils et l'adhésif non mûri peuvent être nettoyés avec des solvants tels qu'essences minérales, Varsol, Xylène, etc.

ENTREPOSAGE ET MANUTENTION

- La durée de conservation est de 12 mois lorsque le produit est correctement entreposé dans son contenant d'origine. L'adhésif
- DUOTACK doit être entreposé dans un endroit ventilé, à l'abri de l'humidité, de la chaleur, des flammes nues, de la lumière directe du soleil et d'agents oxydants. Si le produit doit être temporairement entreposé à l'extérieur pendant une très courte période, le couvrir avec une bâche réfléchissante qui permet la circulation de l'air.
- Températures d'entreposage des cartouches : Inférieures à 35 °C (95 °F).
- Températures d'entreposage des contenants cubiques (cubitainers), barils et fûts : Entre 0 °C et 35 °C (32 °F et 95 °F).



TESTS, CERTIFICATIONS ET ÉVALUATIONS



POUR PLUS D'INFORMATION, VEUILLEZ CONSULTER LES INSTRUCTIONS SUR L'ÉTIQUETTE DU CONTENANT ET LA FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ PERTINENTE (F.D.S.).

