

ELASTOCOL

500



FICHE TECHNIQUE **250710SCANF**

(annule et remplace 240328SCANF)

DESCRIPTION

ELASTOCOL 500 est un apprêt à base de bitume, de solvants volatils et de polymères élastomères, principalement utilisé afin d'améliorer l'adhérence des membranes d'étanchéité thermosoudables. Il peut également être utilisé afin d'augmenter l'adhérence des membranes collées au bitume chaud ou à l'adhésif à froid.

SUBSTRATS RECOMMANDÉS

ELASTOCOL 500 peut être utilisé sur des substrats métalliques tels que l'acier galvanisé, l'acier inoxydable, l'aluminium et le cuivre, ainsi que sur des substrats de béton. Il peut également être appliqué sur des panneaux de support de toitures. Pour plus de précision, se référer au bulletin technique Préparation de surface - Panneaux de support de toiture sur le site de SOPREMA.

APPLICATION

ELASTOCOL 500 peut être appliqué au pinceau, au rouleau ou au pistolet vaporisateur sur des supports secs et propres. Il doit être complètement sec avant l'application de la membrane d'étanchéité.

Mise en garde : Ne pas tenter d'accélérer le séchage de l'ELASTOCOL 500 à l'aide d'un chalumeau.

POUR PLUS DE PRÉCISIONS SUR L'APPLICATION DES PRODUITS, VEUILLEZ CONSULTER UN REPRÉSENTANT SOPREMA.

INFORMATIONS GÉNÉRALES

Caractéristiques	ELASTOCOL 500
Couleur	Noir
Masse volumique, à 25 °C (77 °F)	0,94 kg/L (7,84 lb/gal US)
Consommation ⁽¹⁾	0,15 à 0,25 L/m ² (0,375 à 0,625 gal US/100 pi ²)
Formats	19 L (5 gal US) Bonbonnes aérosol de 350 g (12,3 oz)

(1) : La consommation est approximative et peut varier en fonction de l'état du substrat et de la technique d'application.

PROPRIÉTÉS

ELASTOCOL 500 est conforme aux exigences de la norme ASTM D41.

Propriétés	ELASTOCOL 500
Teneur en solides	39 %
Viscosité, Brookfield, à 25 °C (77 °F)	70 cP
Temps de séchage, à 20 °C (68 °F) sec au toucher mûrissement complet	15 à 30 minutes 1 à 2 heures

(Valeurs nominales)



SOPREMA.CA 1 877 MAMMOUTH

NOTE : Tous les produits fabriqués par SOPREMA inc. sont conformes à la description et aux propriétés indiquées dans la fiche technique en vigueur à la date de fabrication.
Cette fiche technique concerne les produits vendus sur le marché canadien uniquement.

ELASTOCOL

500



FICHE TECHNIQUE **250710SCANF**

(annule et remplace 240328SCANF)

NETTOYAGE

- Les outils peuvent être nettoyés avec des solvants tels qu'essences minérales, varsol, xylène.

ENTREPOSAGE ET MANUTENTION

- La durée de conservation de l'apprêt ELASTOCOL 500 est de 5 ans dans les récipients d'origine scellés, lorsque convenablement entreposé dans un endroit ventilé à l'abri de la chaleur.
- **MISE EN GARDE :** ELASTOCOL 500 est un produit inflammable. Conserver à l'abri du soleil et éloigner de toute flamme. Pendant l'emploi, aucune source d'ignition ne doit être présente. Ne pas fumer. Après application, ne pas approcher de flamme avant élimination des solvants. Nocif par inhalation, contact avec la peau et/ou ingestion. En local fermé, bien aérer, par ventilation forcée si nécessaire, et prévoir une surveillance depuis l'extérieur. Ne pas jeter les résidus à l'égout.

POUR PLUS D'INFORMATION, VEUILLEZ CONSULTER LES INSTRUCTIONS SUR L'ÉTIQUETTE ET LA FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ PERTINENTE (SDS).

