



ÉTANCHÉITÉ

APPLICATIONS

TOITS

# SOPRAFIX

## BASE 635

FICHE TECHNIQUE 240214SCANF

(annule et remplace 230927SCANF)

### DESCRIPTION

SOPRAFIX BASE 635 est une membrane de sous-couche composée de bitume modifié avec des polymères SBS et d'une armature en polyester non tissé. La surface est recouverte par un film plastique thermosoudable et la sous-face est sablée.

SOPRAFIX BASE 635 est munie de la technologie GALON DUO qui procure un scellement immédiat des joints longitudinaux de la membrane.

### INSTALLATION

#### FIXÉE MÉCANIQUEMENT

SOPRAFIX BASE 635 est fixée mécaniquement sur le platelage avec les vis et plaquettes SOPREMA.

- Les fixations mécaniques doivent être installées dans le centre des galons longitudinaux des membranes vis-à-vis les marques inscrites tous les 150 mm (6 po)<sup>(1)</sup> le long du chevauchement.
- Sur un platelage d'acier, les fixations mécaniques doivent être installées sur la partie supérieure des cannelures et de manière à ce que la ligne de fixation soit perpendiculaire aux cannelures.
- Des fixations mécaniques doivent être installées sur les panneaux isolants à raison d'au minimum 4 fixations par panneau de 1,2 x 1,2 m (4 X 4 pi) et 6 fixations par panneau de 1,2 x 2,4 m (4 X 8 pi). Plus de fixations peuvent être requises en fonction des résultats d'essai de résistance au vent obtenus<sup>(1)</sup>.

Souder les derniers 25 mm (1 po) des chevauchements longitudinaux à l'aide d'un chalumeau au propane.

Recouvrir les joints transversaux d'une membrane SOPRALAP centrée sur le joint.

(1) : Pour obtenir plus de précisions sur les quantités de fixations mécaniques requises, consulter les rapports d'essai d'arrachement au vent selon la norme CSA A123.21 ou les publications selon la norme FM 4470 (base de données RoofNav) incluant les recommandations pour les coins et les périmètres indiquées dans le PLPDS 1-29 de Factory Mutual.

POUR PLUS DE PRÉCISIONS SUR L'INSTALLATION DES PRODUITS, VEUILLEZ CONSULTER UN REPRÉSENTANT SOPREMA.

### INFORMATIONS GÉNÉRALES

| Caractéristiques | SOPRAFIX BASE 635                                  |
|------------------|----------------------------------------------------|
| Armature         | Polyester non tissé                                |
| Dimensions       | 10 x 1 m (33 x 3,3 pi)<br>15 x 1 m (49,2 x 3,3 pi) |
| Largeur du galon | 100 mm (4 po)                                      |
| Surface          | Film plastique thermofusible                       |
| Sous-face        | Sablée                                             |

(Valeurs nominales)



SOPREMA.CA

1.877.MAMMOUTH

NOTE : Tous les produits fabriqués par SOPREMA inc. sont conformes à la description et aux propriétés indiquées dans la fiche technique en vigueur à la date de fabrication.

sopca-fr-ca-tds-soprafix-base-635.indd

# SOPRAFIX BASE 635



ÉTANCHÉITÉ

APPLICATIONS

TOITS

FICHE TECHNIQUE 240214SCANF

(annule et remplace 230927SCANF)

## PROPRIÉTÉS

| Propriétés                                                                                                          | SOPRAFIX BASE 635                                          |                                                            | Exigences<br>CSA A123.23<br>Type B, Classe 3          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
|                                                                                                                     | AVANT le conditionnement thermique                         | APRÈS le conditionnement thermique                         |                                                       |
| Épaisseur, min.                                                                                                     | 2,5 mm (98 mils)                                           |                                                            | 2,2 mm (85 mils)                                      |
| Épaisseur du galon, min.                                                                                            | 2,25 mm (89 mils)                                          |                                                            | 2,2 mm (85 mils)                                      |
| Masse surfacique, min.                                                                                              | 3,0 kg/m <sup>2</sup><br>(60 lb/100 pi <sup>2</sup> )      |                                                            | 2,6 kg/m <sup>2</sup><br>(53 lb/100 pi <sup>2</sup> ) |
| Énergie de déformation, min. L/T,<br>à 23 °C ± 2 °C (73,4 °F ± 3,6 °F)<br>à -18 °C ± 2 °C (0 °F ± 3,6 °F)           | 7,3/6,5 kN/m (42/37 lbf/po)<br>6,5/4,5 kN/m (37/26 lbf/po) | 7,0/5,5 kN/m (40/31 lbf/po)<br>6,5/4,5 kN/m (37/26 lbf/po) | 5,5 kN/m (31 lbf/po)<br>3,0 kN/m (17 lbf/po)          |
| Charge maximale, min. L/T,<br>à 23 °C ± 2 °C (73,4 °F ± 3,6 °F)<br>à -18 °C ± 2 °C (0 °F ± 3,6 °F)                  | 17/12,5 kN/m (97/71 lbf/po)<br>24/15 kN/m (137/86 lbf/po)  | 19/13 kN/m (108/74 lbf/po)<br>23/14 kN/m (131/80 lbf/po)   | Indiquer la valeur<br>Indiquer la valeur              |
| Allongement à la charge maximale, min. L/T,<br>à 23 °C ± 2 °C (73,4 °F ± 3,6 °F)<br>à -18 °C ± 2 °C (0 °F ± 3,6 °F) | 55/60 %<br>35/40 %                                         | 44/57 %<br>37/34 %                                         | Indiquer la valeur<br>Indiquer la valeur              |
| Allongement ultime, L/T,<br>à 23 °C ± 2 °C (73,4 °F ± 3,6 °F)                                                       | 60/95 %                                                    | 50/55 %                                                    | Indiquer la valeur                                    |
| Stabilité dimensionnelle, max. L/T                                                                                  | ±0,6/±0,1 %                                                |                                                            | 1,0 %                                                 |
| Flexibilité à basse température, max. L/T                                                                           | -18/-18 °C (-0,4/-0,4 °F)                                  | -18/-18 °C (-0,4/-0,4 °F)                                  | -18 °C (-0,4 °F)                                      |
| Stabilité du composé                                                                                                | 121/121 °C (250/250 °F)                                    |                                                            | min. 102 °C (215 °F)                                  |
| Résistance au poinçonnement                                                                                         | Essai réussi                                               |                                                            | Essai réussi                                          |

(Valeurs nominales)

## ENTREPOSAGE ET MANUTENTION

Les rouleaux doivent être entreposés debout, le côté du galon positionné vers le haut. Si les produits sont entreposés à l'extérieur, les recouvrir d'une housse de protection opaque après le retrait des housses fournies à la livraison.



SOPREMA.CA

1.877.MAMMOUTH

NOTE : Tous les produits fabriqués par SOPREMA inc. sont conformes à la description et aux propriétés indiquées dans la fiche technique en vigueur à la date de fabrication.

sopca-fr-ca-tds-soprafix-base-635.indd