

# SOPRALAP



ÉTANCHÉITÉ

APPLICATIONS

TOITS

FICHE TECHNIQUE 220427SCANE

(annule et remplace 200316SCANE)

## DESCRIPTION

SOPRALAP est une bande de recouvrement composée de bitume modifié avec des polymères SBS et d'une armature composite. Les deux faces sont recouvertes d'un film plastique thermofusible.

SOPRALAP est utilisée afin d'assurer l'étanchéité des chevauchements transverseaux des panneaux composite et des membranes COLVENT. Elle peut être utilisée avec tous autres types de membrane de sous-couche à surface thermofusible ou autres utilisations nécessitant une bande de recouvrement.

## INSTALLATION

### THERMOUSOUDÉE

La bande de recouvrement SOPRALAP est thermosoudée à l'aide d'un chalumeau au propane.

POUR PLUS DE PRÉCISIONS SUR L'INSTALLATION DES PRODUITS, VEUILLEZ CONSULTER UN REPRÉSENTANT SOPREMA.

## CONDITIONNEMENT

| Caractéristiques | SOPRALAP                                                        |
|------------------|-----------------------------------------------------------------|
| Épaisseur        | 2,5 mm (98 mils)                                                |
| Armature         | Composite                                                       |
| Dimensions       | 10 x 0,23 m (32,81 pi x 9 po)<br>10 x 0,33 m (32,81 pi x 13 po) |
| Poids            | 3,3 kg/m <sup>2</sup> (0,7 pi <sup>2</sup> )                    |
| Surface          | Film plastique thermofusible                                    |
| Sous-face        | Film plastique thermofusible                                    |

(Valeurs nominales)



SOPREMA.CA

1.877.MAMMOUTH

NOTE : Tous les produits fabriqués par SOPREMA inc. sont conformes à la description et aux propriétés indiquées dans la fiche technique en vigueur à la date de fabrication.

# SOPRALAP



ÉTANCHÉITÉ

APPLICATIONS

TOITS

FICHE TECHNIQUE 220427SCANE

(annule et remplace 200316SCANE)

## PROPRIÉTÉS

Selon CSA A123.23-15, Type C, Classe 3.

| Propriétés                                                                                                        | SOPRALAP                                                 |                                                          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
|                                                                                                                   | AVANT le conditionnement thermique                       | APRÈS le conditionnement thermique                       |
| Énergie de déformation, min L/T<br>À 23 °C ± 2 °C (73,4 °F ± 3,6 °F)<br>À -18 °C ± 2 °C (0 °F ± 3,6 °F)           | 8/6,5 kN/m (46/37 lbf/po)<br>8/7 kN/m (46/40 lbf/po)     | 7/6 kN/m (40/34 lbf/po)<br>6,5/6 kN/m (37/34 lbf/po)     |
| Charge maximale, min L/T<br>À 23 °C ± 2 °C (73,4 °F ± 3,6 °F)<br>À -18 °C ± 2 °C (0 °F ± 3,6 °F)                  | 17/14 kN/m (97/80 lbf/po)<br>22/19 kN/m (126/108 lbf/po) | 18/15 kN/m (103/86 lbf/po)<br>22/17 kN/m (126/97 lbf/po) |
| Allongement à la charge maximale, min L/T<br>À 23 °C ± 2 °C (73,4 °F ± 3,6 °F)<br>À -18 °C ± 2 °C (0 °F ± 3,6 °F) | 55/55 %<br>45/45 %                                       | 50/50 %<br>35/35 %                                       |
| Allongement ultime<br>À 23 °C ± 2 °C (73,4 °F ± 3,6 °F) L/T                                                       | 65/65 %                                                  | 55/55 %                                                  |
| Stabilité dimensionnelle, max L/T                                                                                 | ±0,2/±0,2 %                                              |                                                          |
| Flexibilité à basse température, max L/T                                                                          | -27/-27 °C (-17/-17 °F)                                  | -18/-18 °C (0/0 °F)                                      |
| Stabilité du composé à 91 °C (196 °F)                                                                             | 121/121 °C (250/250 °F)                                  |                                                          |
| Résistance au poinçonnement                                                                                       | Réussi                                                   |                                                          |

(Valeurs nominales)

## ENTREPOSAGE ET MANUTENTION

Les rouleaux doivent être entreposés debout, le côté du galon positionné vers le haut. Si les produits sont entreposés à l'extérieur, les recouvrir d'une housse de protection opaque après le retrait des housses fournies à la livraison.



SOPREMA.CA

1.877.MAMMOUTH

NOTE : Tous les produits fabriqués par SOPREMA inc. sont conformes à la description et aux propriétés indiquées dans la fiche technique en vigueur à la date de fabrication.