

SOPRALENE FLAM 180

FICHE TECHNIQUE 240212SCANF

(annule et remplace 230927SCANF)



ÉTANCHÉITÉ

APPLICATIONS

TOITS

DESCRIPTION

SOPRALENE FLAM 180 est une membrane de sous-couche composée de bitume modifié avec des polymères SBS et d'une armature en polyester non tissé. Les deux surfaces sont recouvertes par un film plastique thermosoudable.

INSTALLATION

THERMOUSOUDÉ

La membrane SOPRALENE FLAM 180 est thermosoudée à l'aide d'un chalumeau au propane.

POUR PLUS DE PRÉCISIONS SUR L'INSTALLATION DES PRODUITS, VEUILLEZ CONSULTER UN REPRÉSENTANT SOPREMA.

GENERAL INFORMATION

Caractéristiques	SOPRALENE FLAM 180
Armature	Polyester non tissé
Dimensions	10 x 1 m (33 x 3,3 pi)
Largeur du galon	75 mm (3 po)
Surface	Film plastique thermofusible
Sous-face	Film plastique thermofusible

(Valeurs nominales)



SOPREMA.CA

1.877.MAMMOUTH

NOTE : Tous les produits fabriqués par SOPREMA inc. sont conformes à la description et aux propriétés indiquées dans la fiche technique en vigueur à la date de fabrication.

SOPRALENE FLAM 180

FICHE TECHNIQUE 240212SCANF

(annule et remplace 230927SCANF)



ÉTANCHÉITÉ

APPLICATIONS

TOITS

PROPRIÉTÉS

Propriétés	SOPRALENE FLAM 180		Exigences CSA A123.23 Type B, Classe 3
	AVANT le conditionnement thermique	APRÈS le conditionnement thermique	
Épaisseur, min.	3,0 mm (118 mils)		2,2 mm (85 mils)
Épaisseur du galon, min.	3,0 mm (118 mils)		2,2 mm (85 mils)
Masse surfacique, min.	3,6 kg/m ² (70 lb/100 pi ²)		2,6 kg/m ² (53 lb/100 pi ²)
Énergie de déformation, min. L/T, à 23 °C ± 2 °C (73,4 °F ± 3,6 °F) à -18 °C ± 2 °C (0 °F ± 3,6 °F)	6,5/6,5 kN/m (37/37 lbf/po) 8,0/4,0 kN/m (46/23 lbf/po)	5,5/5,5 kN/m (31/31 lbf/po) 3,1/3,1 kN/m (18/18 lbf/po)	5,5 kN/m (31 lbf/po) 3,0 kN/m (17 lbf/po)
Charge maximale, min. L/T, à 23 °C ± 2 °C (73,4 °F ± 3,6 °F) à -18 °C ± 2 °C (0 °F ± 3,6 °F)	15/11 kN/m (86/63 lbf/po) 22/17 kN/m (126/97 lbf/po)	14/10 kN/m (80/57 lbf/po) 19/11 kN/m (108/63 lbf/po)	Indiquer la valeur Indiquer la valeur
Allongement à la charge maximale, min. L/T, à 23 °C ± 2 °C (73,4 °F ± 3,6 °F) à -18 °C ± 2 °C (0 °F ± 3,6 °F)	50/60 % 30/30 %	15/50 % 7/21 %	Indiquer la valeur Indiquer la valeur
Allongement ultime, L/T, à 23 °C ± 2 °C (73,4 °F ± 3,6 °F)	55/70 %	45/45 %	Indiquer la valeur
Stabilité dimensionnelle, max. L/T	±0,5/±0,1 %		1,0 %
Flexibilité à basse température, max. L/T	-18/-18 °C (-0,4/-0,4 °F)	-18/-18 °C (-0,4/-0,4 °F)	-18 °C (-0,4 °F)
Stabilité du composé	121/121 °C (250/250 °F)		min. 102 °C (215 °F)
Résistance au poinçonnement	Essai réussi		Essai réussi

(Valeurs nominales)

ENTREPOSAGE ET MANUTENTION

Les rouleaux doivent être entreposés debout, le côté du galon positionné vers le haut. Si les produits sont entreposés à l'extérieur, les recouvrir d'une housse de protection opaque après le retrait des housses fournies à la livraison.



SOPREMA.CA

1.877.MAMMOUTH

NOTE : Tous les produits fabriqués par SOPREMA inc. sont conformes à la description et aux propriétés indiquées dans la fiche technique en vigueur à la date de fabrication.