

SOPRALENE FLAM 250 (FR) GR

FICHE TECHNIQUE 250402SCANF

(annule et remplace 240212SCANF)



ÉTANCHÉITÉ

APPLICATIONS

TOITS

DESCRIPTION

SOPRALENE FLAM 250 GR est une membrane de finition composée de bitume modifié avec des polymères SBS et d'une armature en polyester non tissé. La surface est protégée par des granules colorées et la sous-face est recouverte d'un film plastique thermofusible. Une membrane de finition offrant une meilleure résistance au feu est disponible en version FR (SOPRALENE FLAM 250 FR GR). Une version «grade hiver» est aussi disponible pour faciliter l'installation par temps froid.

INSTALLATION

THERMOSOUDÉ

Les membranes SOPRALENE FLAM 250 GR et SOPRALENE FLAM 250 FR GR sont thermosoudées à l'aide d'un chalumeau au propane.

POUR PLUS DE PRÉCISIONS SUR L'INSTALLATION DES PRODUITS, VEUILLEZ CONSULTER UN REPRÉSENTANT SOPREMA.

INFORMATIONS GÉNÉRALES

Caractéristiques	SOPRALENE FLAM 250 GR & SOPRALENE FLAM 250 FR GR
Armature	Polyester non tissé
Dimensions	8 x 1 m (26 x 3,3 pi)
Largeur du galon	75 mm (3 po)
Surface	Granules
Sous-face	Film plastique thermofusible

(Valeurs nominales)



SOPREMA.CA

1.877.MAMMOUTH

NOTE : Tous les produits fabriqués par SOPREMA inc. sont conformes à la description et aux propriétés indiquées dans la fiche technique en vigueur à la date de fabrication.

sopca-fr-ca-tds-sopralene-flam-250-gr.indd



ÉTANCHÉITÉ

APPLICATIONS

TOITS

SOPRALENE FLAM 250 (FR) GR

FICHE TECHNIQUE 250402SCANF

(annule et remplace 240212SCANF)

PROPRIÉTÉS

Propriétés	SOPRALENE FLAM 250 GR & SOPRALENE FLAM 250 FR GR		Exigences CSA A123.23 Type B, Classe 1
	AVANT le conditionnement thermique	APRÈS le conditionnement thermique	
Épaisseur, min.	4,0 mm (157 mils)		3,3 mm (130 mils)
Épaisseur du galon, min.	2,9 mm (114 mils)		2,2 mm (85 mils)
Masse surfacique, min.	4,8 kg/m ² (100 lb/100 pi ²)		3,7 kg/m ² (75 lb/100 pi ²)
Épaisseur du revêtement de la surface arrière	≥ 1,0 mm (≥ 40 mils)		min. 1,0 mm (40 mils)
Énergie de déformation, min. L/T, à 23 °C ± 2 °C (73,4 °F ± 3,6 °F) à -18 °C ± 2 °C (0 °F ± 3,6 °F)	9,5/7,5 kN/m (54/43 lbf/po) 10/6 kN/m (57/34 lbf/po)	7,5/6,0 kN/m (43/34 lbf/po) 7/5,5 kN/m (40/31 lbf/po)	5,5 kN/m (31 lbf/po) 3,0 kN/m (17 lbf/po)
Charge maximale, min. L/T, à 23 °C ± 2 °C (73,4 °F ± 3,6 °F) à -18 °C ± 2 °C (0 °F ± 3,6 °F)	27/19 kN/m (154/108 lbf/po) 32/20 kN/m (183/114 lbf/po)	24/18 kN/m (137/103 lbf/po) 27/18 kN/m (154/103 lbf/po)	Indiquer la valeur Indiquer la valeur
Allongement à la charge maximale, min. L/T, à 23 °C ± 2 °C (73,4 °F ± 3,6 °F) à -18 °C ± 2 °C (0 °F ± 3,6 °F)	55/65 % 35/35 %	45/55 % 30/35 %	Indiquer la valeur Indiquer la valeur
Allongement ultime, L/T, à 23 °C ± 2 °C (73,4 °F ± 3,6 °F)	55/75 %	45/60 %	Indiquer la valeur
Stabilité dimensionnelle, max. L/T	±0,2/±0,2 %		1,0 %
Flexibilité à basse température, max. L/T	-18/-18 °C (-0,4/-0,4 °F)	-18/-18 °C (-0,4/-0,4 °F)	-18 °C (-0,4 °F)
Flexibilité à basse température après le vieillissement aux UV, max. L/T	-12/-12 °C (10/10 °F)		-12 °C (10 °F)
Stabilité du composé	121/121 °C (250/250 °F)		min. 102 °C (215 °F)
Résistance au poinçonnement	Essai réussi		Essai réussi
Enrobage des granulés	< 2,0 g (0,07 oz)		max. 2,0 g (0,07 oz)
Classification au feu, selon la norme ULC-S107	Consulter le répertoire TGFUC.R19921 du Laboratoire UL du Canada pour plus d'informations sur la classification des systèmes de toiture SOPREMA.		N/A

(Valeurs nominales)

ENTREPOSAGE ET MANUTENTION

Les rouleaux doivent être entreposés debout, le côté du galon positionné vers le haut. Si les produits sont entreposés à l'extérieur, les recouvrir d'une housse de protection opaque après le retrait des housses fournies à la livraison.



SOPREMA.CA

1.877.MAMMOUTH

NOTE : Tous les produits fabriqués par SOPREMA inc. sont conformes à la description et aux propriétés indiquées dans la fiche technique en vigueur à la date de fabrication.

sopca-fr-ca-tds-sopralene-flam-250-gr.indd