

SOPRAPLY STICK DUO

FICHE TECHNIQUE 240705SCANF

(annule et remplace 240212SCANF)



ÉTANCHÉITÉ

APPLICATIONS

TOITS

DESCRIPTION

SOPRAPLY STICK DUO est une membrane de sous-couche composée de bitume modifié avec des polymères SBS et d'une armature composite. La surface est sablée. La sous-face, autocollante, est recouverte d'un film siliconé détachable.

SOPRAPLY STICK DUO est munie de la technologie GALON DUO qui procure un scellement immédiat des joints longitudinaux de la membrane.

PRÉPARATION DE LA SURFACE

Les surfaces doivent être propres, sèches et exemptes de tout débris ou poussière. La membrane est installée sur le substrat préalablement apprêté avec l'un des apprêts ELASTOCOL STICK.

INSTALLATION

AUTOCOLLANTE

SOPRAPLY STICK DUO est adhérente au substrat en retirant le film siliconé détachable.

Une fois la membrane en place, appliquer une pression sur toute la surface avec un rouleau à maroufler pour obtenir une adhérence complète et uniforme.

Au moment d'effectuer le chevauchement transversal, enduire le bout de rouleau d'apprêt ELASTOCOL STICK sur 150 mm (6 po) avant d'installer la prochaine membrane.

Terminer l'application en soudant les derniers 25 mm (1 po) des chevauchements longitudinaux à l'aide d'un fusil à air chaud électrique et d'un rouleau à maroufler. L'utilisation d'un chariot-soudeur à air chaud électrique augmente grandement la vitesse d'exécution et la consistance du scellement.

Température minimale d'installation : 0 °C (32 °F)

POUR PLUS DE PRÉCISIONS SUR L'INSTALLATION DES PRODUITS, VEUILLEZ CONSULTER UN REPRÉSENTANT SOPREMA.

INFORMATIONS GÉNÉRALES

Caractéristiques	SOPRAPLY STICK DUO
Armature	Composite
Dimensions	10 x 1 m (33 x 3,3 pi)
Largeur du galon	100 mm (4 po)
Surface	Sablée
Sous-face	Autocollante, recouverte d'un film siliconé détachable



SOPREMA.CA

1.877.MAMMOUTH

NOTE : Tous les produits fabriqués par SOPREMA inc. sont conformes à la description et aux propriétés indiquées dans la fiche technique en vigueur à la date de fabrication.

sopca-fr-ca-tds-sopraply-stick-duo.indd

SOPRAPLY STICK DUO



ÉTANCHÉITÉ

APPLICATIONS

TOITS

FICHE TECHNIQUE 240705SCANF

(annule et remplace 240212SCANF)

PROPRIÉTÉS

Propriétés	SOPRAPLY STICK DUO		Exigences CSA A123.23 Type C, Classe 3
	AVANT le conditionnement thermique	APRÈS le conditionnement thermique	
Épaisseur, min.	3,0 mm (118 mils)		1,8 mm (70 mils)
Épaisseur du galon, min.	3,0 mm (118 mils)		1,8 mm (70 mils)
Masse surfacique, min.	3,3 kg/m ² (70 lb/100 pi ²)		2,2 kg/m ² (45 lb/100 pi ²)
Énergie de déformation, min. L/T, à 23 °C ± 2 °C (73,4 °F ± 3,6 °F) à -18 °C ± 2 °C (0 °F ± 3,6 °F)	8/6,5 kN/m (46/37 lbf/po) 8/7 kN/m (46/40 lbf/po)	7/6 kN/m (40/34 lbf/po) 6,5/6 kN/m (37/34 lbf/po)	5,5 kN/m (31 lbf/po) 3,0 kN/m (17 lbf/po)
Charge maximale, min. L/T, à 23 °C ± 2 °C (73,4 °F ± 3,6 °F) à -18 °C ± 2 °C (0 °F ± 3,6 °F)	17/14 kN/m (97/80 lbf/po) 22/19 kN/m (126/108 lbf/po)	18/15 kN/m (103/86 lbf/po) 22/17 kN/m (126/97 lbf/po)	Indiquer la valeur Indiquer la valeur
Allongement à la charge maximale, min. L/T, à 23 °C ± 2 °C (73,4 °F ± 3,6 °F) à -18 °C ± 2 °C (0 °F ± 3,6 °F)	55/55 % 45/45 %	50/50 % 35/35 %	Indiquer la valeur Indiquer la valeur
Allongement ultime, L/T, à 23 °C ± 2 °C (73,4 °F ± 3,6 °F)	65/65 %	55/55 %	Indiquer la valeur
Stabilité dimensionnelle, max. L/T	±0,2/±0,2 %		0,5 %
Flexibilité à basse température, max. L/T	-27/-27 °C (-17/-17 °F)	-18/-18 °C (-0,4/-0,4 °F)	-18 °C (-0,4 °F)
Stabilité du composé	91/91 °C (195/195 °F)		min. 91 °C (195 °F)
Résistance au poinçonnement	Essai réussi		Essai réussi
Perméance à la vapeur d'eau, selon ASTM E96 (Procédure B)	< 2,5 ng/Pa·s·m ² (< 0,04 perm)		S.O.

(Valeurs nominales)

ENTREPOSAGE ET MANUTENTION

Les rouleaux doivent être entreposés debout, le côté du galon positionné vers le haut. Si les produits sont entreposés à l'extérieur, les recouvrir d'une housse de protection opaque après le retrait des housses fournies à la livraison.



SOPREMA.CA

1.877.MAMMOUTH

NOTE : Tous les produits fabriqués par SOPREMA inc. sont conformes à la description et aux propriétés indiquées dans la fiche technique en vigueur à la date de fabrication.

sopca-fr-ca-tds-sopraply-stick-duo.indd