

SOPRASEAL STICK 1100 T

FICHE TECHNIQUE 260325SCANF

(annule et remplace 260227SCANF)



ÉTANCHÉITÉ

APPLICATIONS

MURS

DESCRIPTION

SOPRASEAL STICK 1100 T est une membrane autocollante composée de bitume modifié avec des polymères SBS et d'un tissu de polyéthylène trilaminaire en surface. Le tissu de polyéthylène est compatible pour l'utilisation d'isolants en mousse de polyuréthane giclée. La sous-face autocollante est recouverte par un papier siliconé détachable ou par un film siliconé détachable.

SOPRASEAL STICK 1100 T est conçue pour l'étanchéité de l'air et est imperméable à la vapeur d'eau. Elle peut également être utilisée comme membrane intramurale, solin à maçonnerie, membrane de transition et membrane d'imperméabilisation au périmètre des ouvertures.

SUBSTRATS RECOMMANDÉS

Ce produit peut être utilisé sur la plupart des surfaces de construction, telles que les surfaces de maçonnerie, de béton, de bois, de gypse et métalliques.

PRÉPARATION DE LA SURFACE

L'usage de l'APPRÊT SOPRASEAL STICK, ELASTOCOL STICK ZERO ou ELASTOCOL STICK H₂O, est requis avant l'utilisation de la membrane SOPRASEAL STICK 1100 T. Le substrat doit être propre, sain, sec et exempt de matériaux friables, de graisse et de tout contaminant susceptible de nuire aux performances du produit.

INSTALLATION

AUTOCOLLANTE

1. Installez la membrane SOPRASEAL STICK 1100 T ou SOPRASEAL STICK FLASHPRO sur les changements d'angle, les détails et les pénétrations, en retirant le papier ou le film siliconé détachable de la sous-face autocollante.
2. Adhérer la membrane SOPRASEAL STICK 1100 T au support, en veillant à ce que tous les chevauchements soient d'au moins 50 mm (2 po).
3. Pour assurer une bonne adhérence, appliquer ensuite une pression uniforme sur l'ensemble de la membrane à l'aide d'un rouleau à maroufler.
4. Pour compléter l'installation, utiliser le SCELLANT SOPRASEAL avec SOPRASEAL STICK 1100 T ou SOPRASEAL STICK FLASHPRO pour sceller les détails, les joints inversés et les zones critiques.

Températures d'application (version hiver) : - 10 à 10 °C (14 à 50 °F)

Températures d'application (version été) : 10 à 50 °C (50 à 122 °F)

Températures de service (version hiver) : - 45 à 90 °C (- 49 à 194 °F)

Températures de service (version été) : - 45 à 90 °C (- 49 à 194 °F)

Exposition aux rayons UV : jusqu'à 90 jours.

PRÉCAUTION

Lorsqu'un isolant giclé doit être appliqué sur la membrane SOPRASEAL STICK 1100 T, des mesures de protection supplémentaires doivent être prises afin de prévenir un éventuel décollement de la membrane causé par le mûrissement de l'isolant. Des barres métalliques doivent être fixées mécaniquement au périmètre du bâtiment, aux transitions de la membrane, ainsi qu'autour des cadres de portes et de fenêtres et de toute autre ouverture. De plus, lorsqu'un isolant giclé doit être appliqué sur la membrane SOPRASEAL STICK 1100 T, il est recommandé de ne pas exposer la membrane aux intempéries pendant plus de 90 jours.

POUR PLUS DE PRÉCISIONS SUR LA MISE EN ŒUVRE DES PRODUITS, VEUILLEZ CONSULTER UN REPRÉSENTANT SOPREMA.



SOPREMA.CA

1.877.MAMMOUTH

SOPRASEAL STICK 1100 T

FICHE TECHNIQUE 260325SCANF

(annule et remplace 260227SCANF)



ÉTANCHÉITÉ

APPLICATIONS

MURS

INFORMATIONS GÉNÉRALES

Caractéristiques	SOPRASEAL STICK 1100 T	
	Rouleau pleine largeur	Rouleau pré-coupé
Épaisseur	1,0 mm (40 mils)	
Dimensions	0,91 x 22,9 m (3 x 75 pi)	100 mm x 22,9 m (4 po x 75 pi) 150 mm x 22,9 m (6 po x 75 pi) 225 mm x 22,9 m (9 po x 75 pi) 300 mm x 22,9 m (12 po x 75 pi) 350 mm x 22,9 m (14 po x 75 pi) 400 mm x 22,9 m (16 po x 75 pi) 450 mm x 22,9 m (18 po x 75 pi) 600 mm x 22,9 m (24 po x 75 pi)
Superficie brute / nette par rouleau	20,8 / 19,7 m ² (224 / 212 pi ²)	-
Poids	1,0 kg/m ² (0,2 lb/pi ²)	
Largeur du galon	50 mm (2 po)	-
Surface	Tissé de polyéthylène trilaminaire	
Sous-face	Papier siliconé détachable	Film siliconé détachable
Qté/pal	36	Varie selon la largeur

PROPRIÉTÉS

SOPRASEAL STICK 1100 T rencontre la norme CSA A440.4 pour l'installation des portes et fenêtres.

Propriétés	Normes	SOPRASEAL STICK 1100 T	
		L	T
Résistance à la traction	ASTM D5147	13,1 kN/m (74 lbf/po)	9,6 kN/m (55 lbf/po)
Allongement à la rupture	ASTM D5147	40 %	25 %
Allongement à la rupture (bitume)	ASTM D5147	> 1000 %	
Flexibilité à basse température	ASTM D5147	-35 °C (-31 °F)	
Résistance au poinçonnement dynamique	ASTM E154	575 N (129 lbf)	
Résistance à la déchirure	ASTM D5147	535 N (120 lbf)	245 N (55 lbf)
Résistance à l'écoulement, à 110 °C (230 °F)	ASTM D5147	Réussi	
Adhésion des chevauchements	ASTM D1876	2100 N/m (12 lb/po)	
Résistance au pelage sur panneau de gypse apprêté	ASTM D903	1180 N/m (7 lb/po)	

(Valeurs nominales)



SOPREMA.CA

1.877.MAMMOUTH

NOTE: Tous les produits fabriqués par SOPREMA inc. sont conformes à la description et aux propriétés indiquées dans la fiche technique en vigueur à la date de fabrication.

sopca-fr-ca-tds-sopraseal-stick-1100t.indd

SOPRASEAL STICK 1100 T

FICHE TECHNIQUE 260325SCANF

(annule et remplace 260227SCANF)



ÉTANCHÉITÉ

APPLICATIONS

MURS

PROPRIÉTÉS (suite)

Propriétés	Normes	SOPRASEAL STICK 1100 T	
		L	T
Perméance à la vapeur d'eau	ASTM E96 (Procédure A et B)	< 2,5 ng/Pa•s•m ² (< 0,04 perm)	
Perméance à l'air, à 75 Pa	ASTM E2178	< 0,0005 L/s•m ² (< 0,00001 cfm/pi ²)	
Perméance à l'air de la membrane	CAN/ULC S741	< 0,001 L/s•m ²	
Résistance aux fuites d'air	ASTM E2357	< 0,002 L/s•m ²	
Résistance aux rafales de vent, à 300 Pa-10s	ASTM E330	Aucune délamination, aucune variation de la perméabilité à l'air	
Résistance à la pression d'air statique uniforme, à 100 Pa-1h	ASTM E330	Aucune délamination, aucune variation de la perméabilité à l'air	
Résistance au feu	Composant d'un assemblage testé en conformité avec les normes NFPA 285, CAN/ULC-S134 et CAN/ULC-S101	Réussi	
Scellement au clou	ASTM D1970 modifiée	Réussi	
Pontage des fissures	ASTM C1305	Réussi	
Étanchéité à l'eau	CGSB 37.58-M86	Réussi	

(Valeurs nominales)

Remarque : SOPRASEAL STICK 1100 T fait partie d'un système mural testé selon la norme ULC-S742.

ENTREPOSAGE ET MANUTENTION

Les rouleaux doivent être entreposés debout, le côté du galon positionné vers le haut. Si les produits sont entreposés à l'extérieur, les recouvrir d'une housse de protection opaque après le retrait des housses fournies à la livraison.

TESTS, CERTIFICATIONS ET ÉVALUATIONS



POUR PLUS D'INFORMATION, VEUILLEZ CONSULTER LES INSTRUCTIONS SUR L'ÉTIQUETTE ET LA FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ PERTINENTE (SDS).



SOPREMA.CA

1.877.MAMMOUTH

NOTE: Tous les produits fabriqués par SOPREMA inc. sont conformes à la description et aux propriétés indiquées dans la fiche technique en vigueur à la date de fabrication.

sopca-fr-ca-tds-sopraseal-stick-1100t.indd