

SOPRASTAR FLAM (FR) GR



FICHE TECHNIQUE **250402SCANF**

(annule et remplace 250123SCANF)

DESCRIPTION

SOPRASTAR FLAM GR est une membrane de finition haute performance composée de bitume modifié avec des polymères SBS et d'une armature composite. La membrane est protégée par des granules blanches hautement réfléchissantes et la sous-face est recouverte d'un film plastique thermofusible.

Une membrane de finition offrant une meilleure résistance au feu est disponible en version FR (SOPRASTAR FLAM FR GR).

INSTALLATION

THERMOUSOUDÉ

- Souder la membrane SOPRASTAR FLAM GR ou SOPRASTAR FLAM FR GR à l'aide d'un chalumeau au propane.

POUR PLUS DE PRÉCISIONS SUR L'INSTALLATION DES PRODUITS, VEUILLEZ CONSULTER UN REPRÉSENTANT SOPREMA.

SOLUTION LEED®

Les membranes SOPRASTAR FLAM GR et SOPRASTAR FLAM FR GR ont un IRS de 90 qui rencontre les exigences du crédit LEED® intitulé «Réduction de l'effet d'îlot de chaleur».

ÉVALUATION SOLAIRE Selon le Cool Roof Rating Council (CRRC) ⁽¹⁾

Couleur de la membrane	Réflectivité solaire		Émissivité thermique		IRS	
	Initial	3 ans	Initial	3 ans	Initial	3 ans
Blanc cassé, ID prod. : 0772-0047c	0,73	0,61	0,89	0,91	90	74

(Valeurs nominales)

(1) : Les résultats publiés par le CRRC pour la réflectivité solaire, l'émissivité thermique et le IRS ont été testés et évalués conformément au programme CRRC-1 Product Rating Program Manual et aux normes ASTM C1549, C1371, E1980 et D7897.

INFORMATIONS GÉNÉRALES

Caractéristiques	SOPRASTAR FLAM GR & SOPRASTAR FLAM FR GR
Armature	Composite
Dimensions	8 x 1 m (26 x 3,3 pi)
Largeur du galon	100 mm (4 po)
Surface	Granules blanches hautement réfléchissantes
Sous-face	Film plastique thermofusible

PROPRIÉTÉS

Propriétés	SOPRASTAR FLAM GR & SOPRASTAR FLAM FR GR		Exigences de la norme
	AVANT le conditionnement thermique	APRÈS le conditionnement thermique	CSA A123.23 Type C, Classe 1
Épaisseur, min.	4,0 mm (157 mils)		2,8 mm (110 mils)
Épaisseur du galon, min.	2,9 mm (114 mils)		1,8 mm (70 mils)
Masse surfacique, min.	4,6 kg/m ² (94 lb/100 pi ²)		2,9 kg/m ² (60 lb/100 pi ²)

(Valeurs nominales)



SOPREMA.CA 1 877 MAMMOUTH

NOTE : Tous les produits fabriqués par SOPREMA inc. sont conformes à la description et aux propriétés indiquées dans la fiche technique en vigueur à la date de fabrication.
Cette fiche technique concerne les produits vendus sur le marché canadien uniquement.

SOPRASTAR

FLAM (FR) GR



FICHE TECHNIQUE 250402SCANF

(annule et remplace 250123SCANF)

PROPRIÉTÉS (suite)

Propriétés	SOPRASTAR FLAM GR & SOPRASTAR FLAM FR GR		Exigences de la norme
	AVANT le conditionnement thermique	APRÈS le conditionnement thermique	CSA A123.23 Type C, Classe 1
Épaisseur du revêtement de la surface arrière	≥ 1,0 mm (≥ 40 mils)		min. 1,0 mm (40 mils)
Énergie de déformation, min. L/T, à 23 °C ± 2 °C (73,4 °F ± 3,6 °F) à -18 °C ± 2 °C (0 °F ± 3,6 °F)	8/6 kN/m (46/34 lbf/po) 6,0/5,5 kN/m (34/31 lbf/po)	7,5/7,0 kN/m (43/40 lbf/po) 6,5/5,5 kN/m (37/31 lbf/po)	5,5 kN/m (31 lbf/po) 3,0 kN/m (17 lbf/po)
Charge maximale, min. L/T, à 23 °C ± 2 °C (73,4 °F ± 3,6 °F) à -18 °C ± 2 °C (0 °F ± 3,6 °F)	21/14 kN/m (120/80 lbf/po) 21/17 kN/m (120/97 lbf/po)	19/15 kN/m (108/86 lbf/po) 21/16 kN/m (120/91 lbf/po)	Indiquer la valeur Indiquer la valeur
Allongement à la charge maximale, min. L/T, à 23 °C ± 2 °C (73,4 °F ± 3,6 °F) à -18 °C ± 2 °C (0 °F ± 3,6 °F)	55/60 % 30/30 %	45/50 % 35/37 %	Indiquer la valeur Indiquer la valeur
Allongement ultime, L/T, à 23 °C ± 2 °C (73,4 °F ± 3,6 °F)	60/70 %	53/61 %	Indiquer la valeur
Stabilité dimensionnelle, max. L/T	±0,3/±0,1 %		0,5 %
Flexibilité à basse température, max. L/T	-30/-30 °C (-22/-22 °F)	-18/-18 °C (-0,4/-0,4 °F)	-18 °C (-0,4 °F)
Flexibilité à basse température après le vieillissement aux UV, max. L/T	-12/-12 °C (10/10 °F)		-12 °C (10 °F)
Stabilité du composé	121/121 °C (250/250 °F)		min. 91 °C (195 °F)
Résistance au poinçonnement	Essai réussi		Essai réussi
Enrobage des granulés	< 2,0 g (0,07 oz)		max. 2,0 g (0,07 oz)
Classification au feu, selon la norme ULC-S107	Consulter le répertoire TGFUC.R19921 du Laboratoire UL du Canada pour plus d'informations sur la classification des systèmes de toiture SOPREMA.		N/A

(Valeurs nominales)

ENTREPOSAGE ET MANUTENTION

Les rouleaux doivent être entreposés debout, le côté du galon positionné vers le haut. Si les produits sont entreposés à l'extérieur, les recouvrir d'une housse de protection opaque après le retrait des housses fournies à la livraison.

TESTS ET CERTIFICATIONS



POUR PLUS D'INFORMATION, VEUILLEZ CONSULTER LES INSTRUCTIONS SUR L'ÉTIQUETTE DU CONTENANT ET LA FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ PERTINENTE (F.D.S.).



SOPREMA.CA 1 877 MAMMOUTH

NOTE : Tous les produits fabriqués par SOPREMA inc. sont conformes à la description et aux propriétés indiquées dans la fiche technique en vigueur à la date de fabrication.
Cette fiche technique concerne les produits vendus sur le marché canadien uniquement.