

DESCRIPTION

SOPRASTAR GR est une membrane de finition haute performance composée de bitume modifié avec des polymères SBS et d'une armature composite. La membrane est protégée par des granules blanches hautement réfléchissantes et la sous-face est sablée. Une membrane de finition offrant une meilleure résistance au feu est disponible en version FR (SOPRASTAR FR GR).

INSTALLATION

1. ADHÉSIF

- 1.1. Dérouler la membrane SOPRASTAR GR ou SOPRASTAR FR GR sur l'adhésif préalablement appliqué à l'aide d'une raclette dentelée.
- 1.2. Appliquer une pression sur toute la surface avec un rouleau à maroufler pour obtenir une adhérence complète et uniforme.
- 1.3. Enduire d'adhésif les premiers 100 à 125 mm (4 à 5 po) des chevauchements transversaux avec une truelle dentelée. Terminer l'application en soudant les derniers 25 à 50 mm (1 à 2 po) des chevauchements transversaux au moyen d'un fusil à air chaud électrique et d'un rouleau à maroufler.
- 1.4. Souder tous les chevauchements longitudinaux. L'utilisation du chariot-soudeur à air chaud électrique augmente la vitesse d'exécution et la qualité du scellement.

2. BITUME CHAUD SEBS

- 2.1. Dérouler la membrane SOPRASTAR GR ou SOPRASTAR FR GR dans un lit de bitume chaud SEBS (SOPRASPHALTE M) épandu à l'aide d'une vadrouille.

POUR PLUS DE PRÉCISIONS SUR L'INSTALLATION DES PRODUITS, VEUILLEZ CONSULTER UN REPRÉSENTANT SOPREMA.

SOLUTION LEED®

Les membranes SOPRASTAR GR et SOPRASTAR FR GR ont un IRS de 90 qui rencontre les exigences du crédit LEED® intitulé «Réduction de l'effet d'îlot de chaleur».

ÉVALUATION SOLAIRE Selon le Cool Roof Rating Council (CRRC) ⁽¹⁾

Couleur de la membrane	Réflectivité solaire		Émissivité thermique		IRS	
	Initial	3 ans	Initial	3 ans	Initial	3 ans
Blanc cassé, ID prod. : 0772-0047c	0,73	0,61	0,89	0,91	90	74

(Valeurs nominales)

(1) : Les résultats publiés par le CRRC pour la réflectivité solaire, l'émissivité thermique et le IRS ont été testés et évalués conformément au programme CRRC-1 Product Rating Program Manual et aux normes ASTM C1549, C1371, E1980 et D7897.

INFORMATIONS GÉNÉRALES

Caractéristiques	SOPRASTAR GR & SOPRASTAR FR GR
Armature	Composite
Dimensions	8 x 1 m (26 x 3,3 pi)
Largeur du galon	100 mm (4 po)
Surface	Granules blanches hautement réfléchissantes
Sous-face	Sablée



SOPRASTAR

(FR) GR



FICHE TECHNIQUE 250402SCANF

(annule et remplace 250113SCANF)

PROPRIÉTÉS

Propriétés	SOPRASTAR GR & SOPRASTAR FR GR		Exigences de la norme
	AVANT le conditionnement thermique	APRÈS le conditionnement thermique	CSA A123.23 Type C, Classe 1
Épaisseur, min.	4,0 mm (157 mils)		2,8 mm (110 mils)
Épaisseur du galon, min.	3,15 mm (124 mils)		1,8 mm (70 mils)
Masse surfacique, min.	4,6 kg/m ² (94 lb/100 pi ²)		2,9 kg/m ² (60 lb/100 pi ²)
Énergie de déformation, min. L/T, à 23 °C ± 2 °C (73,4 °F ± 3,6 °F) à -18 °C ± 2 °C (0 °F ± 3,6 °F)	8/6,5 kN/m (46/37 lbf/po) 8/7 kN/m (46/40 lbf/po)	7/6 kN/m (40/34 lbf/po) 6,5/6 kN/m (37/34 lbf/po)	5,5 kN/m (31 lbf/po) 3,0 kN/m (17 lbf/po)
Charge maximale, min. L/T, à 23 °C ± 2 °C (73,4 °F ± 3,6 °F) à -18 °C ± 2 °C (0 °F ± 3,6 °F)	17/14 kN/m (97/80 lbf/po) 22/19 kN/m (126/108 lbf/po)	18/15 kN/m (103/86 lbf/po) 22/17 kN/m (126/97 lbf/po)	Indiquer la valeur Indiquer la valeur
Allongement à la charge maximale, min. L/T, à 23 °C ± 2 °C (73,4 °F ± 3,6 °F) à -18 °C ± 2 °C (0 °F ± 3,6 °F)	55/55 % 45/45 %	50/50 % 35/35 %	Indiquer la valeur Indiquer la valeur
Allongement ultime, L/T, à 23 °C ± 2 °C (73,4 °F ± 3,6 °F)	65/65 %	55/55 %	Indiquer la valeur
Stabilité dimensionnelle, max. L/T	±0,2/±0,2 %		0,5 %
Flexibilité à basse température, max. L/T	-27/-27 °C (-17/-17 °F)	-18/-18 °C (-0,4/-0,4 °F)	-18 °C (-0,4 °F)
Flexibilité à basse température après le vieillissement aux UV, max. L/T	-12/-12 °C (10/10 °F)		-12 °C (10 °F)
Stabilité du composé	121/121 °C (250/250 °F)		min. 91 °C (195 °F)
Résistance au poinçonnement	Essai réussi		Essai réussi
Enrobage des granulés	< 2,0 g (0,07 oz)		max. 2,0 g (0,07 oz)
Classification au feu, selon la norme ULC-S107	Consulter le répertoire TGFUC.R19921 du Laboratoire UL du Canada pour plus d'informations sur la classification des systèmes de toiture SOPREMA.		N/A

(Valeurs nominales)

ENTREPOSAGE ET MANUTENTION

Les rouleaux doivent être entreposés debout, le côté du galon positionné vers le haut. Si les produits sont entreposés à l'extérieur, les recouvrir d'une housse de protection opaque après le retrait des housses fournies à la livraison.

TESTS ET CERTIFICATIONS



POUR PLUS D'INFORMATION, VEUILLEZ CONSULTER LES INSTRUCTIONS SUR L'ÉTIQUETTE DU CONTENANT ET LA FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ PERTINENTE (F.D.S.).



SOPREMA.CA 1 877 MAMMOUTH

NOTE : Tous les produits fabriqués par SOPREMA inc. sont conformes à la description et aux propriétés indiquées dans la fiche technique en vigueur à la date de fabrication.
Cette fiche technique concerne les produits vendus sur le marché canadien uniquement.