

DESCRIPTION

SOPRAVAP'R est une membrane autocollante, composée de bitume modifié aux polymères SBS et d'un tissu de polyéthylène trilaminaire en surface. La sous-face autocollante est recouverte par un film siliconé détachable. SOPRAVAP'R est utilisée comme pare-vapeur dans les systèmes de toiture isolés.

La largeur de la membrane a été spécifiquement choisie pour coïncider avec le dessus de la plupart des profilés de platelage métallique.

SUBSTRATS RECOMMANDÉS

SOPRAVAP'R peut être utilisée sur la plupart des surfaces de construction, telles que les surfaces métalliques, de béton structural, de contreplaqué et sur des panneaux de gypse, de béton ou asphaltiques.

PRÉPARATION DE LA SURFACE

À l'exception du platelage métallique, tous les substrats doivent être apprêtés avec ELASTOCOL STICK ou ELASTOCOL STICK ZERO. Le support doit être solide et propre. Les débris et autres éléments nuisibles, par exemple l'eau et la graisse, pourraient compromettre l'adhérence.

INSTALLATION

AUTOCOLLANTE

1. Adhérer la membrane SOPRAVAP'R au support en retirant le film siliconé détachable. Les chevauchements longitudinaux doivent être d'au moins 75 mm (3 po) et les chevauchements transversaux doivent être d'au moins 150 mm (6 po).
2. Sur platelage d'acier, supporter par une plaque métallique de 15 x 106 cm (6 x 42 po) tous les chevauchements transversaux.
3. Une fois installée, appliquer une pression sur l'ensemble de la surface à l'aide d'un rouleau maroufleur pour assurer une bonne adhérence.

Température minimale d'application : - 10 °C (14 °F)

PRÉCAUTION : La membrane SOPRAVAP'R peut être laissée en place pendant la construction. Lorsqu'elle est laissée exposée aux précipitations, une pente positive et un drainage adéquat sont nécessaires. Les effets des intempéries peuvent varier en fonction du climat local et des conditions du projet. Couvrir dès que possible pour limiter l'exposition aux UV et au trafic de construction. Il n'est pas recommandé d'utiliser la membrane SOPRAVAP'R comme membrane d'étanchéité temporaire.

RESTRICTION

Aucun produit ne peut être installé sur la membrane SOPRAVAP'R à l'aide de bitume chaud.

POUR PLUS DE PRÉCISIONS SUR L'INSTALLATION DES PRODUITS, VEUILLEZ CONSULTER UN REPRÉSENTANT SOPREMA.



INFORMATIONS GÉNÉRALES

Caractéristiques	SOPRAVAP'R
Épaisseur	0,8 mm (31 mils)
Dimensions	40,8 x 1,14 m (134 x 3,7 pi)
Surface brute / nette par rouleau	46,5 / 43,5 m ² (500 / 468 pi ²)
Poids	0,77 kg/m ² (0,16 lb/pi ²)
Largeur du galon	75 mm (3 po)
Surface	Tissé de polyéthylène trilaminaire
Sous-face	Film siliconé détachable
Rouleaux par palette	25

PROPRIÉTÉS

L'utilisation du SOPRAVAP'R comme pare-vapeur contribue à satisfaire les exigences de la norme CAN/ULC-S126 (Méthode normalisée d'essai de propagation des flammes sous platelages de toits) lorsqu'il est installé directement sur le platelage d'acier.

Propriétés	Normes	SOPRAVAP'R	
		L	T
Résistance à la traction	ASTM D5147	9,5 kN/m (54 lbf/po)	12 kN/m (68 lbf/po)
Allongement à la rupture	ASTM D5147	33 %	20 %
Flexibilité à basse température	ASTM D5147	< -30 °C (< -22 °F)	
Résistance au poinçonnement dynamique	ASTM E154	675 N (152 lbf)	
Résistance à la déchirure	ASTM D5147	400 N (90 lbf)	350 N (79 lbf)
Adhésion des chevauchements, <i>sans apprêt</i> <i>avec apprêt</i>	ASTM D1876	600 N/m (41 lbf/pi) 1000 N/m (68 lbf/pi)	
Résistance au pelage sur acier	ASTM D903	950 N/m (5,4 lbf/po)	
Perméance à la vapeur d'eau	ASTM E96 (Procédure B)	< 2,5 ng/Pa.s.m ² (< 0,04 perm)	
Perméabilité à l'air	ASTM E2178	< 0,001 L/s.m ²	

(Valeurs nominales)



ENTREPOSAGE ET MANUTENTION

- Les rouleaux doivent être entreposés debout, le côté du galon positionné vers le haut. Si les produits sont entreposés à l'extérieur, les recouvrir d'une housse de protection opaque après le retrait des housses fournies à la livraison.

TESTS, CERTIFICATIONS ET ÉVALUATIONS



POUR PLUS D'INFORMATION, VEUILLEZ CONSULTER LES INSTRUCTIONS SUR L'ÉTIQUETTE ET LA FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ PERTINENTE (SDS).

