

SOPRAWALK



ÉTANCHÉITÉ

APPLICATIONS

TOITS

FICHE TECHNIQUE 240313SCANF

(annule et remplace 240212SCANF)

DESCRIPTION

SOPRAWALK est une membrane de finition composée de bitume modifié avec des polymères SBS et d'une armature en polyester non tissé. La membrane est protégée par des granules noires et la sous-face est recouverte d'un film plastique thermofusible.

SOPRAWALK est utilisée comme membrane de circulation piétonnière et est appliquée sur un système bi-couche.

PRÉPARATION DE LA SURFACE

La surface existante doit être apprêtée avec l'apprêt ELASTOCOL 500 avant l'installation de la membrane SOPRAWALK.

INSTALLATION

THERMOSOUDE

La membrane SOPRAWALK est thermosoudée à l'aide d'un chalumeau au propane.

POUR PLUS DE PRÉCISIONS SUR L'INSTALLATION DES PRODUITS, VEUILLEZ CONSULTER UN REPRÉSENTANT SOPREMA.

INFORMATIONS GÉNÉRALES

Caractéristiques	SOPRAWALK
Armature	Polyester non tissé
Dimensions	8 x 1 m (26 x 3,3 pi)
Surface	Granules noires
Sous-face	Film plastique thermofusible

(Valeurs nominales)



SOPREMA.CA

1.877.MAMMOUTH

NOTE : Tous les produits fabriqués par SOPREMA inc. sont conformes à la description et aux propriétés indiquées dans la fiche technique en vigueur à la date de fabrication.

sopca-fr-ca-tds-soprawalk.indd

SOPRAWALK



ÉTANCHÉITÉ

APPLICATIONS

TOITS

FICHE TECHNIQUE 240313SCANF

(annule et remplace 240212SCANF)

PROPRIÉTÉS

Propriétés	SOPRAWALK		Exigences CSA A123.23 Type B, Classe 1
	AVANT le conditionnement thermique	APRÈS le conditionnement thermique	
Épaisseur, min.	4,0 mm (157 mils)		3,3 mm (130 mils)
Épaisseur du galon, min.	S.O.		2,2 mm (85 mils)
Masse surfacique, min.	5,27 kg/m ² (108 lb/100 pi ²)		3,7 kg/m ² (75 lb/100 pi ²)
Épaisseur du revêtement de la surface arrière	≥ 1,0 mm (≥ 40 mils)		min. 1,0 mm (40 mils)
Énergie de déformation, min. L/T, à 23 °C ± 2 °C (73,4 °F ± 3,6 °F) à -18 °C ± 2 °C (0 °F ± 3,6 °F)	9,5/7,5 kN/m (54/43 lbf/po) 10/6 kN/m (57/34 lbf/po)	7,5/6,0 kN/m (43/34 lbf/po) 7/5,5 kN/m (40/31 lbf/po)	5,5 kN/m (31 lbf/po) 3,0 kN/m (17 lbf/po)
Charge maximale, min. L/T, à 23 °C ± 2 °C (73,4 °F ± 3,6 °F) à -18 °C ± 2 °C (0 °F ± 3,6 °F)	27/19 kN/m (154/108 lbf/po) 32/20 kN/m (183/114 lbf/po)	24/18 kN/m (137/103 lbf/po) 27/18 kN/m (154/103 lbf/po)	Indiquer la valeur Indiquer la valeur
Allongement à la charge maximale, min. L/T, à 23 °C ± 2 °C (73,4 °F ± 3,6 °F) à -18 °C ± 2 °C (0 °F ± 3,6 °F)	55/65 % 35/35 %	45/55 % 30/35 %	Indiquer la valeur Indiquer la valeur
Allongement ultime, L/T, à 23 °C ± 2 °C (73,4 °F ± 3,6 °F)	55/75 %	45/60 %	Indiquer la valeur
Stabilité dimensionnelle, max. L/T	±0,2/±0,2 %		1,0 %
Flexibilité à basse température, max. L/T	-18/-18 °C (-0,4/-0,4 °F)	-18/-18 °C (-0,4/-0,4 °F)	-18 °C (-0,4 °F)
Flexibilité à basse température après le vieillissement aux UV, max. L/T	-12/-12 °C (10/10 °F)		-12 °C (10 °F)
Stabilité du composé	121/121 °C (250/250 °F)		min. 102 °C (215 °F)
Résistance au poinçonnement	Essai réussi		Essai réussi
Enrobage des granulés	< 2,0 g (0,07 oz)		max. 2,0 g (0,07 oz)

(Valeurs nominales)

ENTREPOSAGE ET MANUTENTION

Les rouleaux doivent être entreposés debout, le côté du galon positionné vers le haut. Si les produits sont entreposés à l'extérieur, les recouvrir d'une housse de protection opaque après le retrait des housses fournies à la livraison.



SOPREMA.CA

1.877.MAMMOUTH

NOTE : Tous les produits fabriqués par SOPREMA inc. sont conformes à la description et aux propriétés indiquées dans la fiche technique en vigueur à la date de fabrication.

sopca-fr-ca-tds-soprawalk.indd