

Fiche technique : PermaBASE DEK^{MC}

09 28 00/NGC

DESCRIPTION

Les panneaux de béton PermaBASE DEK^{MC} sont légers, faciles à couper et à fixer, et très résistants en présence d'humidité. PermaBASE ne pourrit pas, ne gonfle pas et ne se détériore pas en présence d'humidité. En tant que panneau de sous-couche ou panneau de couverture pour les toits commerciaux à faible pente, il offre une excellente résistance à la compression, à la délamination et aux champignons. Il peut être utilisé en combinaison avec une variété de membranes et de systèmes de toiture.

UTILISATIONS DE BASE

Applications

Les fabricants de systèmes de toiture ont constaté que les panneaux de béton PermaBASE DEK fonctionnent bien dans les applications ou systèmes suivants :

- Membranes de bitume modifié.
- Systèmes de revêtements multicouches avec systèmes de toiture à simple couche.
- Systèmes de toits inversés et verts.

Avantages

- Non affecté par une exposition prolongée à l'humidité.
- Faible taux d'absorption d'eau.
- Ne nécessite pas d'apprêts.
- Se coupe facilement et proprement.
- Surface de protection couvrant l'ensemble de la toiture et espacement des cannelures qui accroît la rigidité du platelage.
- Résistance supérieure aux chocs et aux perforations en raison d'une haute résistance à la compression.
- Résistant au feu.
- Plus efficace que les panneaux de fibres, les panneaux en perlite et les panneaux de gypse à renforcements de verre sur le plan de la protection contre l'humidité et de la durabilité.
- Adapté aux systèmes de toiture inversée avec membranes liquides.
- Les panneaux de béton ne sont pas porteurs et ne doivent pas être utilisés comme surface de clouage.

CARACTÉRISTIQUES PHYSIQUES

Épaisseur nominale en pouces (mm)	S.O.	3/8 (9,5)	1/2 po (12,7 mm)	5/8 po (15,9 mm)
Poids en lb/po ² (kg/m ²)	S.O.	2,25 (11,0)	2,94 (14,3)	3,53 (17,2)
Résistance à la flexion, psi (MPa)	ASTM C947	1 250 (8,6)	900 (6,2)	800 (5,5)
Valeur « R »	ASTM C518	0,28	0,37	0,47
Rayon de courbure, pi (m)	S.O.	3 (0,9)	5 (1,5)	5 (1,5)
Absorption d'eau, % max.	ASTM D1037	5	5	5
Perméance à la vapeur d'eau, perms (ng/Pa-s-m ²)	ASTM E96	> 4,5 (260)	> 4,5 (260)	S.O.
Propagation de la flamme/fumée développée	ASTM E 84/ULC S-102	0/0	0/0	0/0

DIMENSIONS ET EMBALLAGE

Épaisseur, largeur et longueur	Nombre de panneaux par palette
3/8 po x 48 po x 8 pi (9,5 mm x 1 219 mm x 2 438 mm)	40
1/2 po x 48 po x 8 pi (12,7 mm x 1 219 mm x 2 438 mm)	30
5/8 po x 48 po x 8 pi (15,9 mm x 1 219 mm x 2 438 mm)	24

POUR PLUS D'INFORMATION

Renseignements techniques et mises à jour

Visitez unifix.ca ou composez le 1 800 461-0955.

Cette fiche technique est destinée au marché canadien.



National Gypsum Company est le fournisseur exclusif de services pour les produits fabriqués par PermaBASE Building Products, LLC et Unifix Inc.

