SHERWIN-WILLIAMS

Arkusz Danych Technicznych

IDROLIN

DO KOLOROWANIA
37325 HY25 base matt
97470 HY20 base gloss

Opis produktu

IDROLIN to seria jednoskładnikowych, wodorozcieńczalnych, modyfikowanych farb akrylowych. Mogą być stosowane jako warstwy gruntujące lub jako system jednopowłokowy do zabezpieczenia różnego rodzaju powierzchni metalowych maszyn, urządzeń eksploatowanych w warunkach wewnętrznych i zewnętrznych. Do kolorowania/dostępne w różnych stopniach połysku.

Dane techniczne 37325 base matt

Stopień połysku:	mat-połysk (w zależności od wersji)
Ciężar właściwy:	1-1,1 (w zależności od wersji)
Zawartość ciał stałych:	42±2 %
Zawartość VOC:	50-70 g/l (w zależności od wersji)
Temperatura wrzenia:	100 °C
Magazynowanie:	8 miesięcy W temperaturze 5-30°C Wyższa i niższa temperatura obniża trwałość produktu. Chronić przed bezpośrednim działaniem promieni słonecznych.

Aplikacja

Metoda nanoszenia	**Rozcieńczalnik**	**Rekomendowana grubość DFT** (1warstwa/µm)
Natrysk hydrodynamiczny	Woda demi/3-7% obj.	30-60
Natrysk pneumatyczny	Woda demi/3-7% obj.	30-60

Mycie: Wodą dejonizowaną bezpośrednio po zakończeniu pracy. Aby zapobiec korozji sprzęt przepłukać cleaner-em np.: 71055.

Warunki aplikacji: temperatura otoczenia, powierzchni: min. 10°C – max. 40°C, temp farby 18-25°C, wilgotność względna: max 80%, temperatura powierzchni powinna być wyższa o min. 3°C od punktu rosy.

Wymieszać dokładnie przed użyciem!

Czasy schnięcia

WFT 100um, RH 50%,

Temperatura:	**23°C**
Suchość pyłowa	10-15min
Na dotyk:	20-30min
Na wskroś:	24godz
Suszenie:	20-30min 60-80°C

Przygotowanie podłoża

Stal/żeliwo: Powierzchnia powinna być sucha, czysta, odpylona, pozbawiona zanieczyszczeń, oleju, tłuszczu itp. Zalecane jest czyszczenie ręczne do stopnia St3, strumieniowo-ścierne do stopnia czystości Sa 2½ wg ISO 8501 lub metodami chemicznymi.

Aluminium/Stal ocynkowana: Usunąć olej, tłuszcze i produkty korozji. Powierzchnie odtłuścić, dla poprawienia przyczepności lekko omieść bezferrytowym ścierniwem lub przeszlifować papierem ściernym P240-P320 wg SSPC-SP1.

Informacje ogólne

Karty Techniczne Wyrobów są okresowo uzupełniane o najnowsze informacje dotyczące produktu. Informacje, oceny i opinie przedstawione tutaj dotyczą obecnie oferowanych produktów i przedstawiają wyniki badań uznane za wiarygodne. Jednakże w związku z różnicami w stosowaniu produktów i różnymi metodami nakładania, które nie są nam znane i nie są przez nas kontrolowane, firma Sherwin-Williams nie ponosi odpowiedzialności za ostatecznie uzyskany efekt wykonania. Karta charakterystyki substancji chemicznej zostanie dostarczona na życzenie. Wszelkie wartości i zalecenia należy traktować jedynie jako wskazówki. Wiele czynników będących poza naszą kontrolą może mieć wpływ na wyniki wykończenia powierzchni. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany powyższych specyfikacji.

Data wydania: 2022-01