

DARACCEL™

Aditivo acelerante de fraguado

Descripción

DARACCEL™ es un aditivo líquido que ha sido formulado para proveer una mayor aceleración de fraguado y mayor resistencia inicial del hormigón. Contiene químicos que aumentan el efecto del cloruro de calcio presente en su formulación.

- Atiende a ASTM C 494:2015 – Tipo C

Aplicaciones

DARACCEL™ ha sido específicamente formulado para trabajos de hormigonado en climas fríos o cuando se requiera un hormigón con propiedades acelerantes. **DARACCEL™** proporcionan a su vez una pequeña reducción de agua. La reducción del agua y del tiempo de fraguado y las mayores resistencias iniciales permiten hacer el desmolde y la terminación tempranamente con notables reducciones en los costos. Aunque ha sido diseñado específicamente para hormigonar en climas fríos, si bien **DARACCEL™** no es un anticongelante, reducirá el tiempo durante el cual el hormigón debe ser protegido del congelamiento. **DARACCEL™** es recomendado para usar en todo tipo de hormigón excepto en pretensados y en otras aplicaciones donde el cloruro sea inaceptable por la presencia de metales embebidos en la masa del hormigón.

Ventajas

El efecto de las bajas temperaturas sobre el fraguado y las resistencias iniciales pueden ser completamente equilibrado con el uso de **DARACCEL™**.

Compatibilidad

DARACCEL™ es compatible en el hormigón con todos los aditivos incorporadores de aire disponibles en el mercado. Cada aditivo debe ser agregado en el hormigón por separado. Los tanques de almacenamiento para el **DARACCEL™** deben estar bien limpios, especialmente, deben estar libres de restos de otros productos. **DARACCEL™** no es un incorporador de aire, no obstante, debe verificarse su efecto en el nivel de aire incorporado en el hormigón. Cuando **DARACCEL™** deba usarse en hormigón con aire incorporado, es recomendable

hacer mezclas de prueba para determinar la cantidad requerida de aditivos incorporadores de aire.

DARACCEL™ puede agregarse al final del proceso de cargado preferiblemente.

Dosificaciones

DARACCEL™ se usa con una dosificación que oscila entre 0.7% a 3,5% del peso del cemento. La cantidad dependerá del tiempo de fraguado del hormigón sin aditivo y de la temperatura ambiente en el momento de la colocación. Generalmente, una dosificación de 1% al 1,5% del peso del cemento reducirá el tiempo de fraguado de un cemento Pórtland normal durante 2 o 3 horas con una temperatura de 10°C y aumentará la resistencia a la compresión a 3 días en un 25 a 50%.

Suministro

DARACCEL™ se suministra en tambores de 210 Kg o a granel mediante el uso de camiones cisternas propios.

Características Principales

Tipo de producto:

Aspecto: Líquido

Color: Azul

Validez: 06 meses en envase original cerrado y lugar fresco y seco.

Densidad: 1,29 – 1,40 g/lt

Sin cloruros

No contiene compuestos inflamables.

Instrucciones de Seguridad

Evitar el contacto directo con los ojos y la piel. Manejo a través del uso de EPI como guantes, gafas, mascarillas y delantal. En caso de ingestión buscar ayuda médica. Para más informaciones, consulte FISPQ.

Asesoramiento técnico

El Departamento Técnico de GCP Applied Technologies estará a su disposición para asesorar y asistir en el uso correcto de sus productos.

OBSERVACIÓN

Todos los datos técnicos presentados fueron obtenidos a través de pruebas en el laboratorio en condiciones controladas. Las variaciones en los valores de estos datos pueden presentar, en función de la variación de materiales estando a la intemperie, recomendable la realización de pruebas previas.

GCPAT.com | Argentina Customer Service: (54) 11 4229-5303 | pedidos@gcpat.com

Esperamos que la información aquí expuesta sea útil; ésta se basa en datos y conocimientos que se consideran ciertos, precisos y se ofrecen para la consideración del usuario, investigación y verificación. Dado que las condiciones de uso están fuera de nuestro control, no garantizamos los resultados a obtener. Por favor, lea toda la información, recomendaciones o sugerencias conjuntamente con nuestras condiciones de venta, que se aplican a todos los productos suministrados por nosotros. Ninguna información, recomendación o sugerencia debe interpretarse de forma que violen o infrinjan las obligaciones legales o derechos pertenecientes a un tercero.

GCP Applied Technologies, Inc., 62 Whittemore Avenue, Cambridge, MA 02140 (EUA).
Estos productos pueden estar cubiertos por patentes o patentes pendientes.