

MARK V

Aditivo plastificante concentrado para productos de hormigón de bajo asentamiento

Descripción

La fórmula del plastificante concentrado **MARK V** está diseñada especialmente para su uso en la fabricación de productos de hormigón de bajo asentamiento. Se usa en la fabricación de bloques de hormigón, tubos, losetas para techos y otros productos de hormigón de bajo asentamiento en donde se prefiere una superficie más densa y más lisa con un impacto leve. **MARK V** es un líquido concentrado de color marrón claro; puede presentarse, además, en forma diluida el tipo de dosificador disponible en las centrales de fabricación. **MARK V** puede utilizarse como único aditivo en el proceso o acompañado de otros productos que ofrecen ventajas similares en general, pero que están diseñados para proporcionar cualidades especiales.

Aplicaciones

El plastificante **MARK V** puede usarse en cualquier hormigón de bajo o ningún asentamiento para aumentar la trabajabilidad a la vez que conserva la cohesividad y contribuye a obtener una hidratación más completa del cemento. **MARK V** está destinado principalmente al uso de mezclas para bloques de mampostería de hormigón y puede usarse además en tubos de hormigón, losetas de hormigón para techos y otros productos de hormigón de bajo asentamiento. Las mezclas diseñadas para productos de hormigón de bajo asentamiento son característicamente secas y su contenido de agua es mínimo. Para asegurar la hidratación completa del cemento y mejorar la cohesividad de la mezcla generalmente se recomienda usar una cantidad adicional de agua de amasado. Sin embargo, un aumento en el contenido de agua es impráctico desde el punto de vista de la producción. Es necesario un asentamiento muy bajo o nulo para asegurar la estabilidad dimensional de las unidades una vez que se extraen del molde. El uso de **MARK V** compensará la deficiencia de agua en tales mezclas. **MARK V** es un plastificante que mejora la dispersión del cemento en toda la mezcla, así como también mejora la trabajabilidad y produce resistencias iniciales más altas lo cual, en conjunto, puede mejorar la eficiencia de máquina. La mayor trabajabilidad lograda con **MARK V** asegura una mejor compactación del bloque con menor fisuración y permite obtener ángulos y aristas más agudos, lo cual resulta en menos piezas irregulares. Se puede mejorar la producción manteniendo a la vez una superficie más densa, uniforme y con impacto leve.

Ventajas

- Impacto leve.
- Ciclos más cortos.
- Ángulos y aristas más agudos.
- Menos piezas irregulares.
- De costo razonable.
- Superficie más densa con un acabado más uniforme.
- Mejor compactación.
- Resistencias iniciales más elevadas.

Especificaciones Técnicas

MARK V Está formulado para cumplir con la norma ASTM C494:2015 tipo S

Compatibilidad

El **DARASET™ 400** es compatible en concreto con las líneas completas de GCP Applied Technologies.

NO OBSTANTE, CADA ADITIVO DEBE SER AGREGADO A LA MEZCLA POR SEPARADO.

Dosificaciones

El plastificante **MARK V** es un producto concentrado y puede suministrarse así utilizando el dosificador apropiado. Como concentrado, el **MARK V** se usa en proporción de 13 – 33 cc/100 kg de material cementante (cemento, cenizas volantes, micro sílice u otras puzolanas en la mezcla). Si se desea, el **MARK V** puede usarse también en forma diluida. Es recomendable diluir una parte de **MARK V** en 10 partes de agua. Coloque 30 galones de agua (110 lts aprox) en un

tambor de 55 galones (200lts aprox.), añada 5 galones de **MARK V** (20 lts aprox.); después termine de llenar el tambor con agua y mezcle apropiadamente. Debe usarse una dosificación de 196 – 447 cc de esta solución acuosa c/100 Kg de material cementante en la mezcla.

Suministro

Hay disponible una línea completa de equipos para el suministro de **MARK V**, ya sea concentrado o en forma diluida. Presentación: tambores de 220 Kg. o contenedores de 1100 Kg.

Características Principales

Tipo de producto: Aditivo plastificante concentrado para productos de hormigón de bajo asentamiento

Aspecto: Líquido

Color: Marrón Claro

Vida útil: 6 meses a partir de la fecha de fabricación del producto

Densidad: 1,025 – 1,065 g/cm³

Sin cloruros

No contiene compuestos inflamables.

Instrucciones de Seguridad

Evitar el contacto directo con los ojos y la piel.

Manejo a través del uso de EPP como guantes, gafas, mascarillas y delantal. En caso de ingestión buscar ayuda médica. Para más informaciones, consulte la Ficha de Seguridad.

Asesoramiento técnico

El Departamento Técnico de GCP Applied Technologies estará a su disposición para asesorar y asistir en el uso correcto de sus productos.

OBSERVACIÓN

Todos los datos técnicos presentados fueron obtenidos a través de pruebas de laboratorio en condiciones controladas. Diferencias de estos valores pueden presentarse por variación de materiales o condiciones de intemperie, siendo recomendable la realización de pruebas en escala industria

GCPAT.com | Argentina Customer Service: (54) 11 4229-5303

Esperamos que la información aquí expuesta sea útil; ésta se basa en datos y conocimientos que se consideran ciertos, precisos y se ofrecen para la consideración del usuario, investigación y verificación. Dado que las condiciones de uso están fuera de nuestro control, no garantizamos los resultados a obtener. Por favor, lea toda la información, recomendaciones o sugerencias conjuntamente con nuestras condiciones de venta, que se aplican a todos los productos suministrados por nosotros. Ninguna información, recomendación o sugerencia debe interpretarse de forma que violen o infrinjan las obligaciones legales o derechos pertenecientes a un tercero.

GCP Applied Technologies, Inc., 62 Whittemore Avenue, Cambridge, MA 02140 (EUA).

Estos productos pueden estar cubiertos por patentes o patentes pendientes.