广投集团 GUANGXI INVESTMENT GROUP
ALG 南南铝加工 ALG Aluminium Inc.

质量证明书
Certificate

中国南宁市石柱岭一路6-5号, 530031
No. 6-5, Shizhuling 1st Rd. Nanning, Guangxi, China 530031
Tel: +86 0771 6734016
Fax: +86 0771 6734014

EN 10204-3.1

证书号/Certificate No.： 1223041100006

客户 Customer	东莞市金源铝业有限公司			订单号 Order No.	2301-44-060-0001-027		
批次号 Lot No.	223021402	合金/状态 Alloy/Temper	2024-T351	采用标准 Standard	SAE AMS-QQ-A-250-4B -2015		
产品名称 Product	热粗轧拉伸板	规格(mm) Specification	57.15*1530*3670	数量 Quantity	5	重量/kg Weight	4537

化学成分
Chemical Composition（%）

铸次号 Casting No.	元素 Element	Si	Fe	Cu	Mn	Mg	Cr	Zn	Ti	-	-	其他 Others 单个 Each	其他 Others 合计 Total	铝 Al	结论 Conclusion
2230259-1	标准值 Min.	0.00	0.00	3.8	0.30	1.2	0.00	0.00	0.00	-	-	0.00	0.00	余量 Remainder	合格 OK
	标准值 Max.	0.50	0.50	4.9	0.90	1.8	0.10	0.25	0.15	-	-	0.05	0.15		
	实测值 Actual	0.05	0.13	4.1	0.60	1.4	0.01	0.04	0.03	-	-	<0.05	<0.15		

项目 Item	机械性能 Mechanical Properties					腐蚀 Corrosion		无损检测 Nondestructive Testing	
	抗拉强度 Tensile Strength Rm/Mpa	屈服强度 Yield Strength Rp0.2/Mpa	延伸率 Elongation A %	折弯 Bending	硬度(HB) Hardeness	晶间 Intrec.	剥落 Exfcor.	电导率 Conductance	超声波 Ultrasonic
标准值 Min.	414	290	4	–	120	-	-	-	-
标准值 Max.	-	-	-		-	-	-	-	-
实测值 Actual	452	312	17	-	130	-	-	-	A级合格
	~	~	~		~			~	
	453	314	18.5		133			-	
结论 Conclusion	合格 OK								

金相组织 Metallography		包覆率 Cladding rate		晶粒度 Grain Size		氢含量ml/100gAl Hydrogen Content	
低倍 Macro.	高倍 Micro.	标准值 Standard	实测值 Actual	标准值 Standard	实测值 Actual	标准值 Standard	实测值 Actual
-	-	-	-	-	-	-	-

形位尺寸 Forms and Dimensions	合格 OK	外观质量 Surface	合格 OK

备注/Note:	/

编制/Issued by： QA49

审核/Reviewed by： QA55

日期(盖章)/ Date： 2023年04月11日

南南铝加工有限公司 质量管控中心 检测专用

ALG 南南铝加工 ALG Aluminium Inc.
223021402
扫一扫 查真伪
69487112632471778