广投集团 GUANGXI INVESTMENT GROUP | ALG 南南铝加工 ALG Aluminum Inc.

中国南宁市石柱岭一路6-5号, 530031
No. 6-5, Shizhuling 1st Rd. Nanning, Guangxi, China 530031
Tel: +86 0771 6734016
Fax: +86 0771 6734014

质量证明书
Certificate

EN 10204-3.1

证书号/Certificate No.: 1223083100024

客户 Customer				订单号 Order No.	2101-44-060-0266-143		
批次号 Lot No.	7237950	合金/状态 Alloy/Temper	7050-T7451	采用标准 Standard	GB/T 29503-2013		
产品名称 Product	热粗轧拉伸板（普通民用）	规格(mm) Specification	20*2134*2439	数量 Quantity	11	重量/kg Weight	3326

化学成分
Chemical Composition（%）

铸次号 Casting No.	元素 Element	Si	Fe	Cu	Mn	Mg	Cr	Zn	Ti	Zr	-	其他 Others 单个 Each	其他 Others 合计 Total	铝 Al	结论 Conclusion
1230515-1	标准值 Min.	0.00	0.00	2.00	0.00	1.9	0.00	5.70	0.00	0.08	-	0.00	0.00	余量 Remainder	合格 OK
	标准值 Max.	0.12	0.15	2.60	0.10	2.6	0.04	6.70	0.06	0.15	-	0.05	0.15		
	实测值 Actual	0.04	0.08	2.17	0.02	2.1	0.02	6.16	0.04	0.10	-	<0.05	<0.15		

项目 Item	抗拉强度 Rm/Mpa			屈服强度 Rp0.2/Mpa			延伸率 A%			硬度(HB) Hardeness		
取样方向	标准 Min.	标准 Max.	实测值 Actual	标准 Min.	标准 Max.	实测值 Actual	标准 Min.	标准 Max.	实测值 Actual	标准 Min.	标准 Max.	实测值 Actual
L	510	-	541	440	-	488	10	-	13.0	140	-	164-166
LT	510	-	546	440	-	489	9	-	12.5			
ST	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
结论 Conclusion	合格 OK											

金相组织 Metallography		包覆率 Cladding rate		晶粒度 Grain Size		氢含量ml/100gAl Hydrogen Content	
低倍 Macro.	高倍 Micro.	标准值 Standard	实测值 Actual	标准值 Standard	实测值 Actual	标准值Standard	实测值 Actual
-	-	-	-	-	-	-	-

形位尺寸 Forms and Dimensions	合格 OK	外观质量 Surface	合格 OK

备注/Note:	/

南南铝加工有限公司 质量管理中心 检测专用

ALG 南南铝加工 ALG Aluminum Inc.
7237950
扫一扫 查真伪
6303276269996926 86

编制/Issued by: QA49

审核/Reviewed by: QA55

日期(盖章)/ Date: 2023年08月31日