

CYCOLOY™ C2950 resin

PC+ABS-沙特沙伯基础

冲击性能好,易流动,无卤,阻燃,耐热性好,防火阻燃等级V-0,防火阻燃等级5VB

牌号简介

Cycloy C2950树脂, 无氯化和无溴阻燃PC/ABS, 提供平衡的流动性和冲击性, 以及用于各种应用的改良耐热性。

总体

厂家	沙特沙伯基础
类别	PC+ABS
材料状态	已商用: 当前有效
用途	建筑应用领域, 汽车外部零件, 电气/电子应用领域, 非特定食品应用, 医疗/护理用品, 室外应用, 电器用具, 液体处理, 汽车领域的应用, 电子显示器, 草坪和园林设备
性能特点	冲击性能好, 易流动, 无卤, 阻燃, 耐热性好, 防火阻燃等级V-0, 防火阻燃等级5VB
产地	北美洲, 亚太地区, 欧洲
加工条件	注射成型

产品技术参数

物理性能	额定值	单位	测试方法
密度			
-			ASTM D792
	1.18	g/cm ³	ASTM D792
有颜色	1.22	g/cm ³	ASTM D792
熔体质量流动速率			
260°C, 2.16kg	10	g/10min	ASTM D1238
收缩率			
TD : 3.2 mm	0.40 to 0.60	%	内部方法
MD : 3.2 mm	0.40 to 0.60	%	内部方法
吸水率			
平衡, 23°C	0.40	%	ASTM D570
24hr	0.10	%	ASTM D570
冲击性能	额定值	单位	测试方法
悬臂梁缺口冲击强度			ASTM D256
-30°C	160	J/m	ASTM D256
23°C	530	J/m	ASTM D256
装有测量仪表的落镖冲击			ASTM D3763

此数据表中的信息从该材料的生产商处获得, 作者尽最大努力确保此数据的准确性。 文档提供者不承担任何法律责任, 并强烈建议在最终选择材料前, 请与材料供应商进行验证。 版权归原作者所有, 如有侵权请立即与我们联系。

CYCOLOY™ C2950 resin

PC+ABS–沙特沙伯基础

冲击性能好,易流动,无卤,阻燃,耐热性好,防火阻燃等级V-0,防火阻燃等级5VB

-30°C , Total Energy	54.2	J	ASTM D3763
23°C , Total Energy	61.0	J	ASTM D3763
热性能	额定值	单位	测试方法
热变形温度			ASTM D648
0.45 MPa , 未退火 , 6.4 mm	104	°C	ASTM D648
1.8 MPa , 未退火 , 3.2 mm	90.6	°C	ASTM D648
1.8 MPa , 未退火 , 6.4 mm	95.0	°C	ASTM D648
维卡软化温度	113	°C	ASTM D1525 5
线性热膨胀系数			
TD : -30~30°C	7.2E-5	1/°C	ASTM D696
MD : -30~30°C	7.2E-5	1/°C	ASTM D696
导热系数	0.20	W/m/K	ASTM C177
相对温度指数			
电气性能	85.0	°C	UL 746
强度机械性能	85.0	°C	UL 746
冲击机械性能	85.0	°C	UL 746
电气性能	额定值	单位	测试方法
表面电阻率	> 1.0E+16	ohms	ASTM D257
体积电阻率	1.0E+17	ohms·cm	ASTM D257
介电强度			
3.2 mm , 在油中	19	kV/mm	ASTM D149
介电常数			ASTM D150
50 Hz	3.00		ASTM D150
60 Hz	3.00		ASTM D150
100 Hz	3.00		ASTM D150
耗散因数			ASTM D150
50 Hz	5.0E-3		ASTM D150
60 Hz	5.0E-3		ASTM D150
100 Hz	4.9E-3		ASTM D150

此数据表中的信息从该材料的生产商处获得，作者尽最大努力确保此数据的准确性。文档提供者不承担任何法律责任，并强烈建议在最终选择材料前，请与材料供应商进行验证。版权归原作者所有，如有侵权请立即与我们联系。

CYCOLOY™ C2950 resin

PC+ABS-沙特沙伯基础

冲击性能好,易流动,无卤,阻燃,耐热性好,防火阻燃等级V-0,防火阻燃等级5VB

耐电弧性	PLC 6		ASTM D495
相比漏电起痕指数	PLC 1		UL 746
高电弧燃烧指数 (HAI)	PLC 0		UL 746
高电压电弧起痕速率			
HVTR	PLC 2		UL 746
热丝引燃			
HWI	PLC 1		UL 746
阻燃性能	额定值	单位	测试方法
阻燃等级			UL 94
1.50 mm	V-0		UL 94
2.50 mm	5VB		UL 94
极限氧指数	32	%	ASTM D2863
机械性能	额定值	单位	测试方法
拉伸强度			
屈服	62.7	MPa	ASTM D638
拉伸应变			
断裂	40	%	ASTM D638
弯曲模量			
100 mm跨距	2650	MPa	ASTM D790
弯曲强度			
屈服, 100 mm跨度	102	MPa	ASTM D790
洛氏硬度			
R 级	123		ASTM D785

加工条件

注射	额定值	单位	测试方法
干燥温度	82 to 88	°C	
干燥时间	3.0 to 4.0	hr	
干燥时间, 最大	8.0	hr	
建议的最大水分含量	0.040	%	

此数据表中的信息从该材料的生产商处获得, 作者尽最大努力确保此数据的准确性。 文档提供者不承担任何法律责任, 并强烈建议在最终选择材料前, 请与材料供应商进行验证。版权归原作者所有, 如有侵权请立即与我们联系。

CYCOLOY™ C2950 resin

PC+ABS-沙特沙伯基础

冲击性能好,易流动,无卤,阻燃,耐热性好,防火阻燃等级V-0,防火阻燃等级5VB

建议注射量	30 to 80	%
料筒后部温度	221 to 254	°C
料筒中部温度	221 to 277	°C
料筒前部温度	243 to 277	°C
射嘴温度	243 to 277	°C
加工（熔体）温度	243 to 277	°C
模具温度	60 to 82	°C
背压	0.345 to 0.689	MPa
螺杆转速	40 to 70	rpm
排气孔深度	0.038 to 0.076	mm

备注

- 1 一般属性：这些不能被视为规格。
- 2 Color
- 3 Tensile Bar
- 4 类型 1, 2.0 in/min
- 5 0.10 in/min
- 6 0.079 in/min
- 7 Yield
- 8 80*10*4 sp=62mm
- 9 80*10*4
- 10 120*10*4 mm
- 11 标准 B (120°C/h), 载荷2 (50N)
- 12 钨电极