



POM 板材/棒材
共聚甲醛板材/棒材

TECHNICAL
DATASHEET

产品说明

POM-C1 板材/棒材，是以 POM 为基料挤出成型的热塑性板，具有高机械强度，自润滑性等性能，易加工，使用温度在-40℃-120℃。

特性

- 机械强度高
- 自润滑性好
- 高刚性、高硬度、耐摩擦

典型应用

- 机械零件
- 制造装置
- 电子电器

颜色

- 白色
- 黑色

规格

- 板材：厚度×宽度×长度
- 6-70mm×610/1220mm×2000mm
- 棒材：直径×长度
- 6-200mm×1000mm

性能及测试条件	测试方法	单位	典型值
力学性能			
悬臂梁缺口冲击强度，23℃	ISO 180	KJ/M²	6
屈服拉伸强度，23℃, 50mm/min	ISO 527	Mpa	70
断裂伸长率，23℃, 50mm/min	ISO 527	%	30
弯曲强度，23℃, 2mm/min	ISO 178	Mpa	105
弯曲模量，23℃, 2mm/min	ISO 178	Mpa	2600
邵氏硬度 D	ISO 868	-	82
热性能			
热变形温度（1.8Mpa）	ISO 75	℃	120
熔点	-	℃	165
长期工作温度	-	℃	100
短期工作温度	-	℃	120
热传导率	DIN 52612-1	W/(K-M)	0.33
线性膨胀系数	DIN 53752	10 ⁻⁶ /K	13

电学性能			
介电强度	IEC 60243	KV/mm	19
介电损耗系数	IEC 60250	—	0.007
体积电阻	IEC 60093	Ω·cm	≥10 ¹⁵
表面电阻	IEC 60093	Ω	≥10 ¹⁵
介电常数	IEC 60250	—	3.7
其他性能			
密度	ISO 1183	g/cm ³	1.41
吸水率，平衡 23℃/50%RH	ISO 62	%	0.25
燃烧性	UL 94	—	HB
抗紫外线	—	—	—
无毒无害	EEC 90/128 FDA	—	+
粘贴性	—	—	+
摩擦系数	GB/T 3960	—	—
化学性能			
耐酸性	23℃ 65%RH	—	+
耐碱性	23℃ 65%RH	—	+
耐酸碱水性	—	—	+
耐氯酸碱性	—	—	0
耐芳香族化合物	—	—	+
耐酮性	23℃ 65%RH	—	+
耐热水性	23℃ 65%RH	—	+

备注：

- 1. “+” 可耐，“—” 不可耐，“0” 视情况而定
- 2. 以上数据为板/棒材测试数据所得，每批次产品性能不完全一致，不保证数据的唯一性

免责声明

以上资料均以诚意提供。对任何产品在加工可能发生的问题，同益股份对此不承担责任。此外，关于提供的信息或产品介绍，同益股份没有作任何担保或陈述，并明确表示不承担任何隐含的保证、陈述及条件，包括不限于所有的质量担保和条件以及针对特定用途的适用性。此处所描述的产品的使用、储存、处理和处置的责任由买方或最终用户承担。