EnXL®

深圳市恩欣龙特种工程塑料有限公司

ABS 板

产品信息

概　　述： ABS 板材具有优良的抗冲击性、耐热性、耐低温性、耐化学药品性及电气性能，还具有易加工、制品尺寸稳定、表面光泽性好等特点，容易涂装、着色，还可以进行表面喷镀金属、电镀、焊接、热压和粘接等二次加工，是一种用途极广的热塑性材料，使用温度在-20℃-100℃。

产品特点： 易电镀、涂装、着色，优良的抗冲击性、耐热性、耐低温性、耐化学药品性及电气性能、易加工、尺寸稳定。

应　　用： 应用于手板模型、机械零件、汽车、电子电器、仪器仪表、化工设备、航空、医疗等

颜　　色： 白色、米黄色、黑色、红色等

规　　格： 板材：厚度×宽度×长度　6-200mm×610/1040mm×1220/2000mm

棒材：直径×长度　6-200mm×1000/2000mm

基 本 性 能 数 据

力 学 性 能	项　目	标　准	单　位	数　值
	密度	ASTM D792	g/cm3	1.05
	屈服拉伸强度	ASTM D638	Mpa	50
	断裂伸长率	ASTM D638	%	40
	弯曲强度	ASTM 790	Mpa	60
	弯曲模量	ASTM 790	Mpa	1800
	邵氏硬度	ASTM D2240	D	80
	冲击强度	ASTM D256	J/M	200
热 性 能	**项　目**	**标　准**	**单　位**	**数　值**
	熔点	DSC	℃	150
	热变形温度	ASTM D648	℃	80
	长期工作温度	–	℃	75
	短期工作温度	–	℃	100
	热传导率	DIN 52612-1	W/(K-M)	0.17

	线性膨胀系数	ASTM D696	10-5-1/K	9
电 学 性 能	**项　目**	**标　准**	**单　位**	**数　值**
	介电强度	ASTM D150	KV-mm	22
	介电损耗系数	ASTM D150	-	0.015
	体积电阻	ASTM D257	Ω.cm	10^{15}
	表面电阻	ASTM D257	Ω	10^{14}
	介电常数	ASTM D149	-	3.3
化 学 性 能	**项　目**	**标　准**	**单　位**	**数　值**
	平衡吸水率	23℃ 60%RH	%	0.4
	耐酸性	23℃ 60%RH		+
	耐碱性			0
	耐酸碱水性			+
	耐氯酸碱性			0
	耐芳香族化合物			-
	耐酮性	23℃ 60%RH		-
	耐热水性	23℃ 60%RH		0
其 他 性 能	**项　目**	**标　准**	**单　位**	**数　值**
	燃烧性	UL 94		HB
	粘贴性	-		+
	无毒无害	EEC 90/128 FDA		-
	摩擦系数	DIN 53375		0.5
	抗紫外线	-		-

备注：

1. “+”可耐，“-”不可耐，“0”视情况而定

2. 以上数据为原材料测试数据所得，与制成品性能不完全一致，不保证数据的唯一性

深圳市恩欣龙特种工程塑料有限公司
地址：深圳市宝龙工业区清风大道华强工业物流园 2 栋
传真: 0755-88899928
电话: 0755-88899668