依索拉 YISUOLA 安徽依索拉复合材料有限公司
安徽省宁国经济技术开发区南山园区松岭路西侧
电话:0563-4186989 传真：0563-4186989

系列环氧玻璃布层压板(G-10)

产品描述:

环氧玻璃布层压板是环氧树脂预浸的玻璃布通过高温压制的板状绝缘材料.属于UL94 HB等级高耐热复合材料，符合NEMA G-10,MIL-I-24768/2 GEE and IEC 60893 EPGC201等相关产品规范，颜色：水绿色、黄色、黑色

产品优点:

- 在高温下具有高机械强度.
- 高湿度下优异的绝缘性能.
- 普通干燥环境下优异的电气性能
- 最高长期工作温度 130C
- 优异的耐热性，绝缘等级 B 级
- 满足 UL94 HB 阻燃标准
- 产品性价比高

产品应用:

工业机械，机器部件,电气线，机械线，轴承，垫片，齿轮，垫圈，计算机电子设备，载台，电气板台，线路板固定件， 波峰焊支架，翅片， 转换器，接线板，异性件，变压器，耐磨条等等.

产品规格

公制:

- 厚度：0.1mm～100mm 或者客户定制
- 尺寸：915x1220mm, 1020x1220mm, 1220x2440 mm， 最大可做到 1220x3050mm.

英制:

- 厚度：0.004”～4”（NEMA 标准厚度）或者客户定制
- 尺寸：36”x48”, 40”x48”, 48”x96”，最大到 48”x120”

依索拉 YISUOLA 安徽依索拉复合材料有限公司
安徽省宁国经济技术开发区南山园区松岭路西侧
电话:0563-4186989 传真：0563-4186989

产品技术参数

测试项目		测试条件	单位	典型值
耐电压强度	Z-方向	C-90/20/65 15	KV/mm	54
	X, Y-方向	O-0.5/90	KV	28
绝缘电阻	原始样	C-90/20/65	MΩ	10^6-10^8
	蒸煮后	C-90/20/65+D-2/100	MΩ	10^4-10^6
体积电阻		C-96/35/90	MΩ-cm	10^7-10^9
表面电阻		C-96/35/90	MΩ	10^6-10^8
介电常数（1MHz)		Fluid cell		4.2-4.7
介质损耗（1MHz)		Fluid cell		0.030-0.035
耐电弧性		ASTM D495	Sec	120-140
漏电痕指数		ASTM D3638	V	175-250
弯曲强度	Y-方向	ASTM D790	MPa	400-500
	X-方向		MPa	450-550
压缩强度	Y-方向	ASTM D695	MPa	340-440
	X-方向		MPa	290-390
抗拉强度		ASM D882	MPa	250-350
弯曲模量		ASTM D790	MPa	21560-24500
层间结合力		D-48/50	kN	8.0-10.0
罗氏硬度		ASTM D785	HR-R A	120-125
缺口冲击强度	X-axis	ASTM D256	J/cm	5.4-6.4
玻璃转化温度	DSC	IPC-TM-650 2.4.25	C	135
吸水性	1.0mm 厚度	E-24/50+D-24/23	%	0.1-0.8
比重		As received	g/cm^3	1.95
热膨胀系数	X,Y-方向	RT~ 200C	PPM/C	11-14
	Z-方向	RT~ 135C	PPM/C	45-50
		135-200C	PPM/C	250-260
阻燃性	UL94	Rating		HB
相对温度指数（RTI)		UL94	C	130
耐热性		130C/2Hr		pass
		280C/30s		Pass
绝缘等级		IEC 60216-1	Class	B

备注:以上测试数据为测试典型值，并非保证的规格值.