EnXL®

深圳市恩欣龙特种材料股份有限公司

PA

产品信息

概　　述：中文名聚酰胺，具有最优越的综合性能的材料，包括机械强度、刚度、韧度、机械减震性和耐磨性，加上良好的电绝缘能力和耐化学性，用于机械结构零件和可维护零件的制造，使用温度-40-105℃

产品特点：机械强度、刚度、耐热和耐磨性、抗蠕变性能好，具有机械减震性能，非常适合于自动车床机械加工

应　　用：汽车工业、电气电子工业、交通运输业、机械制造工业、电线电缆通讯业、日常用品等

颜　　色：米黄色、白色、黑色、蓝色、绿色

规　　格：板材：厚度×宽度×长度　6-200mm×610/1000mm×1220/2000mm

棒材：直径×长度　6-200mm×1000/2000mm

基 本 性 能 数 据

力 学 性 能	项　目	标　准	单　位	数　值
	密度	ASTM D792	g/cm3	1.14
	屈服拉伸强度	ASTM D638	Mpa	74
	断裂伸长率	ASTM D638	%	5
	弯曲强度	ASTM 790	Mpa	90
	弯曲模量	ASTM 790	Mpa	2200
	邵氏硬度	ASTM D2240	D	85
	冲击强度	ASTM D256	J/M	50
热 性 能	**项　目**	**标　准**	**单　位**	**数　值**
	熔点	DSC	℃	220
	热变形温度	ASTM D648	℃	70
	长期工作温度	–	℃	85
	短期工作温度	–	℃	160
	热传导率	DIN 52612-1	W/(K-M)	0.23

	线性膨胀系数	ASTM D696	10-5-1/K	8
电 学 性 能	**项　目**	**标　准**	**单　位**	**数　值**
	介电强度	ASTM D150	KV-mm	25
	介电损耗系数	ASTM D150	-	0.032
	体积电阻	ASTM D257	Ω.cm	10^{14}
	表面电阻	ASTM D257	Ω	10^{16}
	介电常数	ASTM D149	-	4.2
化 学 性 能	**项　目**	**标　准**	**单　位**	**数　值**
	平衡吸水率	23℃ 60%RH	%	1.28
	耐酸性	23℃ 60%RH		-
	耐碱性			+
	耐酸碱水性			+
	耐氯酸碱性			0
	耐芳香族化合物			+
	耐酮性	23℃ 60%RH		+
	耐热水性	23℃ 60%RH		+
其 他 性 能	**项　目**	**标　准**	**单　位**	**数　值**
	燃烧性	UL 94		HB
	粘贴性	-		+
	无毒无害	EEC 90/128 FDA		+
	摩擦系数	DIN 53375		0.36
	抗紫外线	-		-

备注：

1. “+”可耐，“-”不可耐，“0”视情况而定

2. 以上数据为原材料测试数据所得，与制成品性能不完全一致，不保证数据的唯一性

深圳市恩欣龙特种材料股份有限公司
地址：深圳市龙岗区宝龙街道同乐社区宝龙五路 7 号同乐科技园厂房 A 栋 401
传真: 0755-88899928
电话: 0755-88899668