EnXL®

深圳市恩欣龙特种材料股份有限公司

PC

产品信息

概　　述：中文名聚碳酸酯，高透明或微黄色热塑性塑料，是一种综合性能极其卓越、节能环保型塑料板材，是目前国际上普遍采用的塑料建筑材料，透光、抗冲击性极强。

产品特点：具有透明度高、质轻、非常高的抗冲击性、隔音、隔热、难燃、抗老化等特点。

应　　用：电子/电气、建筑、汽车工业、机械加工、生活用品等

颜　　色：透明、黑色

规　　格：板材：厚度×宽度×长度　6-200mm×610/1000mm×1220/2000mm

棒材：直径×长度　6-200mm×1000/2000mm

深圳市柏莱瑞实业有限公司
业 务 专 用 章

基 本 性 能 数 据

力 学 性 能	项　目	标　准	单　位	数　值
	密度	ASTM D792	g/cm3	1.20
	屈服拉伸强度	ASTM D638	Mpa	60
	断裂伸长率	ASTM D638	%	110
	弯曲强度	ASTM 790	Mpa	100
	弯曲模量	ASTM 790	Mpa	2200
	邵氏硬度	ASTM D2240	D	85
	冲击强度	ASTM D256	J/M	800
热 性 能	**项　目**	**标　准**	**单　位**	**数　值**
	熔点	DSC	℃	240
	热变形温度	ASTM D648	℃	135
	长期工作温度	–	℃	120
	短期工作温度	–	℃	145
	热传导率	DIN 52612-1	W/(K-M)	0.5

	线性膨胀系数	ASTM D696	10-5-1/K	5.6
电 学 性 能	**项　目**	**标　准**	**单　位**	**数　值**
	介电强度	ASTM D150	KV-mm	2.7
	介电损耗系数	ASTM D150	-	0.009
	体积电阻	ASTM D257	Ω.cm	10^{14}
	表面电阻	ASTM D257	Ω	10^{16}
	介电常数	ASTM D149	-	3.0
化 学 性 能	**项　目**	**标　准**	**单　位**	**数　值**
	平衡吸水率	23℃ 60%RH	%	0.15
	耐酸性	23℃ 60%RH		-
	耐碱性			+
	耐酸碱水性			+
	耐氯酸碱性			0
	耐芳香族化合物			+
	耐酮性	23℃ 60%RH		+
	耐热水性	23℃ 60%RH		+
其 他 性 能	**项　目**	**标　准**	**单　位**	**数　值**
	燃烧性	UL 94		V-2
	粘贴性	-		+
	无毒无害	EEC 90/128 FDA		+
	摩擦系数	DIN 53375		0
	抗紫外线	-		-

备注：

1. “+”可耐，“-”不可耐，“0”视情况而定

2. 以上数据为原材料测试数据所得，与制成品性能不完全一致，不保证数据的唯一性

深圳市恩欣龙特种材料股份有限公司
地址：深圳市龙岗区宝龙街道同乐社区宝龙五路 7 号同乐科技园厂房 A 栋 401
传真: 0755-88899928
电话: 0755-88899668

深圳市柏莱瑞实业有限公司
业 务 专 用 章