同益股份 TONGYI INDUSTRY

POM 板/棒
共聚甲醛板/棒

TECHNICAL DATASHEET

产品说明

POM 板棒材，是以 POM 为基料挤出成型的热塑性板，具有高机械强度，自润滑性等性能，易加工，使用温度在-40℃-120℃。

特性

- 机械强度高
- 自润滑性好
- 能耐磨、高刚性、高硬度

典型应用

- 治具
- 制造装置零部件
- 检具、导轨、托盘

颜色

- 本色
- 黑色

规格

- 板材：厚度×宽度×长度
  6-200mm×1000/1220mm×2000mm
- 棒材：直径×长度
  6-200mm×1000mm

性能及测试条件	测试方法	单位	典型值
力 学 性 能			
悬臂梁缺口冲击强度，23℃	ISO 180	KJ/M^2	8
屈服拉伸强度，23℃,50mm/min	ISO 527	Mpa	65
断裂伸长率，23℃,50mm/min	ISO 527	%	＞15
弯曲强度，23℃,2mm/min	ISO 178	Mpa	95
弯曲模量，23℃,2mm/min	ISO 178	Mpa	2500
邵氏硬度 D	ISO 868	-	82
热性能			
热变形温度（0.45Mpa）	ISO 75	℃	150
熔点	-	℃	165
长期工作温度	-	℃	100
短期工作温度	-	℃	140
热传导率	DIN 52612-1	W/(K-M)	0.33
线性膨胀系数	DIN 53752	10^{-6}/K	130
电学性能			
介电强度	IEC 60243	KV-mm	40
介电损耗系数	IEC 60250	-	0.003
体积电阻	IEC 60093	Ω.cm	10^{13}
表面电阻	IEC 60093	Ω	10^{13}
介电常数	IEC 60250	-	3.7

同益股份 TONGYI INDUSTRY

备注：

POM 板/棒
共聚甲醛板/棒

TECHNICAL DATASHEET

性能及测试条件	测试方法	单位	典型值
其他性能			
密度	ISO 1183	g/cm^3	1.4
吸水率，平衡 23℃/50%RH	ISO 62	%	0.25
燃烧性	UL 94	-	HB
抗紫外线	-	-	-
无毒无害	EEC 90/128 FDA	-	+
粘贴性	-	-	+
摩擦系数	GB/T 3960	-	-
化学性能			
耐酸性	23℃ 65%RH	-	+
耐碱性	23℃ 65%RH	-	+
耐酸碱水性	-	-	+
耐氯酸碱性	-	-	0
耐芳香族化合物	-	-	+
耐酮性	23℃ 65%RH	-	+
耐热水性	23℃ 65%RH	-	+

1. “+”可耐，“-”不可耐，“0”视情况而定

2. 以上数据为原材料测试数据所得，与制成品性能不完全一致，不保证数据的唯一性

免责申明：

以上资料均以诚意提供。对任何产品在加工可能发生的问题，同益股份对此不负担责任。此外，关于提供的信息或产品介绍，同益股份没有作任何担保或陈述，并明确表示不承担任何隐含的保证、陈述及条件，包括不限于所有的质量担保和条件以及针对特定用途的适用性。此处所描述的产品的使用、储存、处理和处置的责任由买方或最终用户承担。