EnXL®

深圳市恩欣龙特种材料股份有限公司

PP

产品信息

概　　述：是一种 PP 原料为基材加工而成的型材， PP 板密度小，易焊接和加工，具有优越的耐化性，耐热性及耐冲击性、无毒、无味是目前最符合环保要求之工程塑料之一，能达到食品接触性材料等级。使用温度为-20-90℃。

产品特点：质轻、厚度均匀、表面光滑平整、耐热性好、机械强度高、优良的化学稳定性和电绝缘性、无毒等特征，具有优良的抗吸湿性、抗酸碱腐蚀性、抗溶解性，收缩率高。

应　　用：汽车工业、机械制造、化工容器、电子电器、食品包装、医疗设备等

颜　　色：本色、黑色、绿色、蓝色等

规　　格：板材：厚度×宽度×长度　8-200mm×610/1000mm×1220/2000mm

棒材：直径×长度　8-200mm×1000

基 本 性 能 数 据

力 学 性 能	项　目	标　准	单　位	数　值
	密度	ASTM D792	g/cm3	0.9
	屈服拉伸强度	ASTM D638	Mpa	29
	断裂伸长率	ASTM D638	%	300
	弯曲强度	ASTM 790	Mpa	35
	弯曲模量	ASTM 790	Mpa	1030
	邵氏硬度	ASTM D2240	D	83
	冲击强度	ASTM D256	J/M	35
热 性 能	**项　目**	**标　准**	**单　位**	**数　值**
	熔点	DSC	℃	170
	热变形温度	ASTM D648	℃	83
	长期工作温度	–	℃	95
	短期工作温度	–	℃	120

	线性膨胀系数	ASTM D696	10-5-1/K	15
电 学 性 能	**项　目**	**标　准**	**单　位**	**数　值**
	介电强度	ASTM D150	KV-mm	40
	体积电阻	ASTM D257	Ω.cm	10^{14}
	表面电阻	ASTM D257	Ω	10^{13}
	介电常数	ASTM D149	–	2.3
	介电强度	ASTM D150	KV-mm	40
化 学 性 能	**项　目**	**标　准**	**单　位**	**数　值**
	平衡吸水率	23℃ 60%RH	%	0.05
	耐酸性	23℃ 60%RH		+
	耐碱性			+
	耐酸碱水性			+
	耐氯酸碱性			+
	耐芳香族化合物			–
	耐酮性	23℃ 60%RH		+
	耐热水性	23℃ 60%RH		+
其 他 性 能	**项　目**	**标　准**	**单　位**	**数　值**
	燃烧性	UL 94		HB
	粘贴性	–		+
	无毒无害	EEC 90/128 FDA		+
	摩擦系数	DIN 53375		0.3
	抗紫外线	–		0

备注：

1. “+”可耐，“-”不可耐，“0”视情况而定

2. 以上数据为原材料测试数据所得，与制成品性能不完全一致，不保证数据的唯一性

深圳市恩欣龙特种材料股份有限公司
地址：深圳市龙岗区宝龙街道同乐社区宝龙五路 7 号同乐科技园厂房 A 栋 401
传真: 0755-88899928
电话: 0755-88899668